令和7年度

九州支社管内　土木工事設計材料単価表

令和7年7月

九州支社

単　価　目　次

土木工事設計材料単価表について

１．はじめに

「土木工事設計材料単価表」は、西日本高速道路㈱九州支社及び九州支社管内各事務所が発注する土木工事の積算に用いる材料単価（以下、「土木工事設計材料単価」という。）のうち、九州支社が独自の調査に基づき定めた主要材料単価を取り纏めたものです。

２．単価の決定方法

・『「土木工事単価ファイル」（西日本高速道路株式会社）』、『「月刊建設物価」、「ＷＥＢ建設物価」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）』または、『「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）（以下、物価資料等という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「土木工事設計材料単価表」に掲載しています。

・取引事例が著しく少ない材料については、単価を設定していない地区があり、これらについては「土木工事設計材料単価表」のなかでは「－」になっています。また、各材料において、調査を実施していない地区等については、空白としております。

・本資料掲載の土木工事材料単価の積算への適用は、表紙に記載している年月以降となります。

３．注意事項

・本単価表に掲載されている単価についての質問・問合せには、応じられません。

・本単価表の全部または一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止します。

・本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。

・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事設計材料単価表の公表時期について

①　公表時期　：　４回／年（１月・４月・７月・１０月）

公表単価　：　生コンクリート価格・アスファルト混合物価格

≪建設工事材料≫

生コンクリート

令和7年7月基準　NEXCO九州支社　生コンクリート価格

価格は、円/m3。

「()」は、見積価格。価格備考に見積価格と記載。

「-」は、流通実績なし。

「(注)」は、報告備考に注釈を記載。

NO	コンクリートの種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	スランプ(cm)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種別	最小単位セメント量(kg/m3)	W/C(%以下)	単位水量上限(kg/m3)	混和剤種類	膨張材(kg/m3)	夜間作業	備考	単位	地区名	価格	価格備考
1	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	165					m3	門司	19900	
2	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	60	165					m3	北九州	20000	
3	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	165					m3	北九州	19900	
4	A1-1	30	8	20	2.5	4.5	1.5	N	230	50	175					m3	築城	21150	
5	A1-1	30	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	230	50	175					m3	築城	21050	
6	A1-1(A)	30	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	230	50	175		20			m3	築城	25050(注)	(注)膨張材投入手間100m3未満:20,000円/回、100m3以上:200円/m3を別途加算
7	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	50	175					m3	築城	21150	
8	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	50	175					m3	築城	21050	
9	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	築城	25850(注)	(注)膨張材投入手間100m3未満:20,000円/回、100m3以上:200円/m3を別途加算
10	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	築城	25750(注)	(注)膨張材投入手間100m3未満:20,000円/回、100m3以上:200円/m3を別途加算
11	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	築城	26000(注)	(注)膨張材投入手間100m3未満:20,000円/回、100m3以上:200円/m3を別途加算
12	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	築城	25900(注)	(注)膨張材投入手間100m3未満:20,000円/回、100m3以上:200円/m3を別途加算
13	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	60	175					m3	築城	20000	
14	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	175					m3	築城	19900	
15	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	60	165					m3	築城	20000	
16	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	165					m3	築城	19900	
17	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	175					m3	築城	18850	
18	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	175					m3	築城	18750	
19	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	-	165					m3	築城	18850	
20	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	165					m3	築城	18750	
21	D1-1	18	8	40	-	-	-	N	-	-	165					m3	築城	18850	
22	D1-1	18	8	40	-	-	-	BB	-	-	165					m3	築城	18750	
23	P2-2	40	8	20	2.5	4.5	1.5	H	300	43	175					m3	築城	24750	
24	P2-4	40	12	20	2.5	4.5	1.5	H	300	43	175	高性能AE減水剤				m3	築城	25550	
25	P3-2	36	8	20	2.5	4.5	1.5	H	300	43	175					m3	築城	23700	
26	P3-4	36	12	20	2.5	4.5	1.5	H	300	43	175	高性能AE減水剤				m3	築城	24450	
27	Y1-1	30	15	20	2.5	4.5	1.5	N	350	55	175					m3	築城	22000	
28	Y1-1	30	15	20	2.5	4.5	1.5	BB	350	55	175					m3	築城	21900	
29	Y1-1	30	18	20	2.5	4.5	1.5	N	350	55	175					m3	築城	22200	
30	Y1-1	30	18	20	2.5	4.5	1.5	BB	350	55	175					m3	築城	22100	
31	P6-4	50	12	20	2.5	4.5	1.5	H	300	43	175	高性能AE減水剤				m3	築城	-	
32	P6-5	50	12	20	2.5	4.5	1.5	H	300	36	175	高性能AE減水剤	20			m3	築城	-	
33	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	175			夜間	夜間単価22:00～翌4:00	m3	築城	18850(注)	(注)1回打設当たり、セット料一律 150,000円及び1台当たり、70,000円を別途加算。打設量は30m3以下
34	D1-1	18	8	40	-	-	-	N	-	-	165			夜間	夜間単価22:00～翌4:00	m3	築城	18850(注)	(注)1回打設当たり、セット料一律 150,000円及び1台当たり、70,000円を別途加算。打設量は30m3以下
35	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	50	175					m3	飯塚	21150	
36	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	50	175					m3	飯塚	21050	
37	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	60	175					m3	飯塚	20000	
38	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	175					m3	飯塚	19900	
39	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	60	165					m3	飯塚	20000	
40	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	165					m3	飯塚	19900	
41	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	175					m3	飯塚	18850	
42	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	175					m3	飯塚	18750	
43	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	-	165					m3	飯塚	18850	
44	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	165					m3	飯塚	18750	
45	D1-1	18	8	40	-	-	-	N	-	-	165					m3	飯塚	18850	
46	D1-1	18	8	40	-	-	-	BB	-	-	165					m3	飯塚	18750	
47	HS1-1	曲げ4.5	3.5	40	1.5	5.5	1.5	N	-	-	165					m3	飯塚	24350	
48	HS1-1	曲げ4.5	3.5	40	1.5	5.5	1.5	BB	-	-	165					m3	飯塚	24250	
49	H2-1	曲げ4.5	6.5	40	1.5	4.5	1.5	N	-	-	165					m3	飯塚	23150	
50	H2-1	曲げ4.5	6.5	40	1.5	4.5	1.5	BB	-	-	165					m3	飯塚	23050	
51	円形水路(スリップフォーム)	21	3	20	2.5	4.5	1.5	N	310	-	175					m3	飯塚	23100	
52	円形水路(スリップフォーム)	21	3	20	2.5	4.5	1.5	BB	310	-	175					m3	飯塚	23000	
53	円形水路(スリップフォーム)	24	3	20	2.5	4.5	1.5	BB	350	-	175					m3	飯塚	23750	
54	ロールトカッタ(スリップフォーム)	18	4.5	20	2.5	4.5	1.5	N	280	-	175					m3	飯塚	22450	
55	ロールトカッタ(スリップフォーム)	18	4.5	20	2.5	4.5	1.5	BB	280	-	175					m3	飯塚	22350	
56	A1-4	30※	12	20	2.5	4.5	1.5	H	270	-	-	高性能AE減水剤	20		※圧縮強度は、材令7日とする(E列)	m3	福津	26650	(注)投入手間50m3/日以下:15,000円/日、51m3以上:300円/m3を別途加算
57	P6-5	50	12	20	2.5	4.5	1.5	H	300	43	175	高性能AE減水剤	20			m3	福津	31800	(注)投入手間50m3/日以下:15,000円/日、51m3以上:300円/m3を別途加算
58	A1-1	30	8	20	2.5	4.5	1.5	N	230	50	175					m3	八女	24150	
59	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	50	175					m3	八女	24150	
60	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	50	175					m3	八女	24050	
61	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	H	-	50	175					m3	八女	25550	
62	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175					m3	八女	24150	
63	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	八女	28850(注)	(注)1回打設当たり、膨張材投入手間:25,000円/日を別途加算。
64	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	50	175					m3	八女	24050	
65	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	八女	28750(注)	(注)1回打設当たり、膨張材投入手間:25,000円/日を別途加算。
66	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	H	270	50	175	高性能AE減水剤	20		材令7日	m3	八女	30250(注)	(注)1回打設当たり、膨張材投入手間:25,000円/日を別途加算。
67	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175					m3	八女	25200	
68	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	八女	29200(注)	(注)1回打設当たり、膨張材投入手間:25,000円/日を別途加算。
69	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	50	175					m3	八女	25100	
70	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	八女	29100(注)	(注)1回打設当たり、膨張材投入手間:25,000円/日を別途加算。
71	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	175					m3	八女	22900	
72	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	165					m3	八女	22900	
73	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	175					m3	八女	21850	
74	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	175					m3	八女	21750	
75	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	-	165					m3	八女	21850	
76	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	165					m3	八女	21750	
77	D1-1	18	8	40	-	-	-	BB	-	-	165					m3	八女	21750	
78	P6-4	50	12	20	2.5	4.5	1.5	H	300	43	175	高性能AE減水剤				m3	八女	31400	
79	P6-4	50	-	-	2.5	4.5	1.5	N	300	43	175	高性能AE減水剤				m3	八女	-	
80	P6-5	50	12	20	2.5	4.5	1.5	H	300	43	175	高性能AE減水剤	20			m3	八女	35400(注)	(注)1回打設当たり、膨張材投入手間:25,000円/日を別途加算。
81	P6-5	50	-	-	2.5	4.5	1.5	N	300	43	175	高性能AE減水剤	20			m3	八女	-	
82	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	長崎	30700	
83	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	長崎	30700	
84	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	60	175					m3	長崎	23750	
85	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	175					m3	長崎	23750	
86	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	-					m3	長崎	22850	
87	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	-					m3	長崎	22850	
88	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	-	-					m3	長崎	22850	
89	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	-					m3	長崎	22850	
90	D1-1	18	8	20	-	-	-	N	-	-	-					m3	長崎	22850	
91	D1-1	18	8	20	-	-	-	BB	-	-	-					m3	長崎	22850	
92	D1-1	18	8	40	-	-	-	N	-	-	-					m3	長崎	22850	
93	D1-1	18	8	40	-	-	-	BB	-	-	-					m3	長崎	22850	
94	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	諫早	29000	
95	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	諫早	29000	
96	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	60	175					m3	諫早	22550	
97	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	175					m3	諫早	22550	
98	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	-					m3	諫早	21650	
99	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	-					m3	諫早	21650	
100	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	-	-					m3	諫早	21650	
101	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	-					m3	諫早	21650	
102	D1-1	18	8	20	-	-	-	N	-	-	-					m3	諫早	21650	
103	D1-1	18	8	20	-	-	-	BB	-	-	-					m3	諫早	21650	
104	D1-1	18	8	40	-	-	-	N	-	-	-					m3	諫早	21650	
105	D1-1	18	8	40	-	-	-	BB	-	-	-					m3	諫早	21650	
106	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	大村	29000	
107	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	大村	29000	
108	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	60	175					m3	大村	22550	
109	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	175					m3	大村	22550	
110	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	-					m3	大村	21650	
111	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	-					m3	大村	21650	
112	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	-	-					m3	大村	21650	
113	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	-					m3	大村	21650	
114	D1-1	18	8	20	-	-	-	N	-	-	-					m3	大村	21650	
115	D1-1	18	8	20	-	-	-	BB	-	-	-					m3	大村	21650	
116	D1-1	18	8	40	-	-	-	N	-	-	-					m3	大村	21650	
117	D1-1	18	8	40	-	-	-	BB	-	-	-					m3	大村	21650	
118	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	東彼杵	27700	
119	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	東彼杵	27600	
120	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	60	175					m3	東彼杵	21300	
121	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	175					m3	東彼杵	21200	
122	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	-					m3	東彼杵	20500	
123	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	-					m3	東彼杵	20400	
124	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	-	-					m3	東彼杵	20500	
125	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	-					m3	東彼杵	20400	
126	D1-1	18	8	20	-	-	-	N	-	-	-					m3	東彼杵	20500	
127	D1-1	18	8	20	-	-	-	BB	-	-	-					m3	東彼杵	20400	
128	D1-1	18	8	40	-	-	-	N	-	-	-					m3	東彼杵	20500	
129	D1-1	18	8	40	-	-	-	BB	-	-	-					m3	東彼杵	20400	
130	A1-1	30	8	20	2.5	4.5	1.5	N	230	50	175					m3	佐世保	22100	
131	A1-1(A)	30	8	20	2.5	4.5	1.5	N	230	50	175		20			m3	佐世保	26100	
132	A1-1(E)	30	12	20	2.5	4.5	1.5	N	300	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	佐世保	27500	
133	A1-1	36	12	20	2.5	4.5	1.5	N	230	50	175		20			m3	佐世保	27100	
134	A1-1	36	12	20	2.5	4.5	1.5	N	230	43	175	高性能AE減水剤	20			m3	佐世保	28500	
135	A1-1	36	12	20	2.5	4.5	1.5	N	230	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	佐世保	28500	
136	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	50	175				佐々相浦工事区	m3	佐世保	22100	
137	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	50	175					m3	佐世保	22000	
138	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	N	230	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	佐世保	27500	
139	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	佐世保	27500	
140	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	佐世保	27400	
141	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	佐世保	27700	
142	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	佐世保	27800	
143	B1-2	24	8	20	2.5	4.5	1.5	H	-	60	175					m3	佐世保	22500	
144	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	60	175					m3	佐世保	21300	
145	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	175					m3	佐世保	21200	
146	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	60	165					m3	佐世保	21300	
147	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	165					m3	佐世保	21200	
148	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	175					m3	佐世保	20500	
149	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	175					m3	佐世保	20400	
150	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	-	165					m3	佐世保	20500	
151	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	165					m3	佐世保	20400	
152	D1-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	-	165					m3	佐世保	20500	
153	D1-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	165					m3	佐世保	20400	
154	H1-1	曲げ4.5	1.5	40	1.0	4.5	1.5	N	-	-	165					m3	佐世保	-	

令和7年7月基準　NEXCO九州支社　生コンクリート価格

価格は、円/m3。

「()」は、見積価格。価格備考に見積価格と記載。

「-」は、流通実績なし。

「(注)」は、報告備考に注釈を記載。

NO	コンクリートの種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	スランプ(cm)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種別	最小単位セメント量(kg/m3)	W/C(%以下)	単位水量上限(kg/m3)	混和剤種類	膨張材(kg/m3)	夜間作業	備考	単位	地区名	価格	価格備考
155	H1-1	曲げ4.5	1.5	40	1.0	4.5	1.5	BB	-	-	165					m3	佐世保	-	
156	HS1-1	曲げ4.5	3.5	40	1.5	5.5	1.5	N	-	-	165					m3	佐世保	22200	
157	HS1-1	曲げ4.5	3.5	40	1.5	5.5	1.5	BB	-	-	165					m3	佐世保	22100	
158	H2-1	曲げ4.5	6.5	40	1.5	4.5	1.5	N	-	-	165					m3	佐世保	22500	
159	H2-1	曲げ4.5	6.5	40	1.5	4.5	1.5	BB	-	-	165					m3	佐世保	22400	
160	A1-1	30	8	20	2.5	4.5	1.5	N	230	50	175					m3	宇佐	25300	
161	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	50	175					m3	宇佐	25300	
162	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	50	175					m3	宇佐	25200	
163	A1-4ベース	30	12	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175	高性能AE減水剤				m3	宇佐	27100	
164	A1-4ベース	30	12	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	50	175	高性能AE減水剤				m3	宇佐	27000	
165	A1-5ベース	30	15	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175	高性能AE減水剤				m3	宇佐	27300	
166	A1-5ベース	30	15	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	50	175	高性能AE減水剤				m3	宇佐	27200	
167	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	60	175					m3	宇佐	24500	
168	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	175					m3	宇佐	24400	
169	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	60	165					m3	宇佐	24100	
170	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	165					m3	宇佐	24000	
171	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	175					m3	宇佐	23400	
172	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	175					m3	宇佐	23300	
173	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	-	165					m3	宇佐	23100	
174	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	165					m3	宇佐	23000	
175	D1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	175					m3	宇佐	23400	
176	D1-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	-	165					m3	宇佐	23100	
177	D1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	175					m3	宇佐	23300	
178	D1-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	165					m3	宇佐	23000	
179	P2-2	40	8	20	2.5	4.5	1.5	H	300	43	175					m3	宇佐	28000	
180	P3-2	36	8	20	2.5	4.5	1.5	H	300	43	175					m3	宇佐	27500	
181	P3-4	38	12	20	2.5	4.5	1.5	N	300	43	175	高性能AE減水剤				m3	宇佐	27800	
182	HS1-1	曲げ4.5	3.5	20	1.5	5.5	1.5	N	-	-	175					m3	宇佐	-	
183	HS1-1	曲げ4.5	3.5	20	1.5	5.5	1.5	BB	-	-	175					m3	宇佐	-	
184	HS1-1	曲げ4.5	3.5	40	1.5	5.5	1.5	N	-	-	165					m3	宇佐	-	
185	HS1-1	曲げ4.5	3.5	40	1.5	5.5	1.5	BB	-	-	165					m3	宇佐	-	
186	H2-1	曲げ4.5	6.5	20	1.5	4.5	1.5	N	-	-	175					m3	宇佐	25900	
187	H2-1	曲げ4.5	6.5	20	1.5	4.5	1.5	BB	-	-	175					m3	宇佐	25800	
188	H2-1	曲げ4.5	6.5	40	1.5	4.5	1.5	N	-	-	165					m3	宇佐	25800	
189	H2-1	曲げ4.5	6.5	40	1.5	4.5	1.5	BB	-	-	165					m3	宇佐	25500	
190	モルタル 1:3モルタル							N							普通セメント	m3	宇佐	26700	
191	モルタル 1:3モルタル							BB							高炉セメント	m3	宇佐	26600	
192	円形水路(スリップフォーム)	18	4.5	20	1.0	6.0	1.5	H	280	-	175					m3	宇佐	(25850)	見積価格
193	円形水路(スリップフォーム)	21	3	20	1.0	6.0	1.5	N	310	-	175					m3	宇佐	(25300)	見積価格
194	円形水路(スリップフォーム)	21	3	20	1.0	6.0	1.5	BB	310	-	175					m3	宇佐	(25200)	見積価格
195	ロールドカッタ(スリップフォーム)	18	4.5	20	1.0	6.0	1.5	N	280	-	175					m3	宇佐	(25300)	見積価格
196	ロールドカッタ(スリップフォーム)	18	4.5	20	1.0	6.0	1.5	BB	280	-	175					m3	宇佐	(25200)	見積価格
197	ロールドカッタ(スリップフォーム)	21	3	20	1.0	6.0	1.5	H	310	-	175					m3	宇佐	(26500)	見積価格
198	D1-1	18	8	20	-	-	-	N	-	-	175					m3	日田	23200	
199	D1-1	18	8	20	-	-	-	BB	-	-	175					m3	日田	23100	
200	D1-1	18	8	40	-	-	-	N	-	-	165					m3	日田	23100	
201	D1-1	18	8	40	-	-	-	BB	-	-	165					m3	日田	23000	
202	D1-1	18	8	20	-	-	-	N	-	-	175					m3	玖珠	23000	
203	D1-1	18	8	20	-	-	-	BB	-	-	175					m3	玖珠	22800	
204	D1-1	18	8	40	-	-	-	N	-	-	165					m3	玖珠	22500	
205	D1-1	18	8	40	-	-	-	BB	-	-	165					m3	玖珠	22300	
206	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	175					m3	別府	17700	
207	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	175					m3	別府	17600	
208	D1-1	18	8	20	-	-	-	N	-	-	175					m3	別府	17700	
209	D1-1	18	8	20	-	-	-	BB	-	-	175					m3	別府	17600	
210	D1-1	18	8	40	-	-	-	N	-	-	165					m3	別府	17700	
211	D1-1	18	8	40	-	-	-	BB	-	-	165					m3	別府	17600	
212	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	50	175					m3	大分	20700	
213	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	大分	25850	
214	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	50	175					m3	大分	20800	
215	A1-3	40	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	50	175					m3	大分	22000	
216	A1-3	40	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	50	175					m3	大分	21900	
217	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175					m3	大分	21000	
218	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	N	230	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	大分	26150	
219	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	大分	26150	
220	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	50	175					m3	大分	20900	
221	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	BB	230	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	大分	26050	
222	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	大分	26050	
223	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	60	175					m3	大分	19900	
224	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	175					m3	大分	19800	
225	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	60	165					m3	大分	19900	
226	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	165					m3	大分	19800	
227	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	-					m3	大分	19100	
228	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	-					m3	大分	19000	
229	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	-	-					m3	大分	19100	
230	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	-					m3	大分	19000	
231	D1-1	18	8	20	-	-	-	N	-	-	-					m3	大分	19100	
232	D1-1	18	8	40	-	-	-	N	-	-	-					m3	大分	19100	
233	D1-1	18	8	20	-	-	-	BB	-	-	-					m3	大分	19000	
234	D1-1	18	8	40	-	-	-	BB	-	-	-					m3	大分	19000	
235	Y1-1	30	15	20	2.5	4.5	1.5	N	350	55	175					m3	大分	21000	
236	Y1-1	30	15	20	2.5	4.5	1.5	BB	350	55	175					m3	大分	20900	
237	Y1-1	30	18	20	2.5	4.5	1.5	N	350	55	175					m3	大分	22400(注)	(注)高性能AE減水剤を添加した価格
238	Y1-1	30	18	20	2.5	4.5	1.5	BB	350	55	175					m3	大分	22300(注)	(注)高性能AE減水剤を添加した価格
239	H2-1	曲げ4.5	6.5	40	1.5	4.5	1.5	N	-	-	175					m3	大分	22000	
240	H2-1	曲げ4.5	6.5	40	1.5	4.5	1.5	BB	-	-	175					m3	大分	21900	
241	セメントモルタル(基礎杭)	-	-	-	-	-	-	N	-	80	-				裏込めグラウト用 セメント260kg 単位細骨材780kg	m3	大分	24600	
242	セメントモルタル(基礎杭)	-	-	-	-	-	-	BB	-	80	-				裏込めグラウト用 セメント260kg 単位細骨材780kg	m3	大分	24500	
243	セメントモルタル(基礎杭)	24	-	-	-	-	-	N	-	50	-				モルタルライニング用 セメント500kg 単位細骨材1500kg	m3	大分	28100	
244	セメントモルタル(基礎杭)	24	-	-	-	-	-	BB	-	50	-				モルタルライニング用 セメント500kg 単位細骨材1500kg	m3	大分	28000	
245	吹付コンクリート	24	-	-	-	-	-	N	-	56	-				深礎杭用 セメント360kg 単位細骨材1,086kg 単位粗骨材675kg 急結剤セメント量7.0%	m3	大分	-	
246	吹付コンクリート	24	-	-	-	-	-	BB	-	56	-				深礎杭用 セメント360kg 単位細骨材1,086kg 単位粗骨材675kg 急結剤セメント量7.0%	m3	大分	-	
247	モルタル 1:3モルタル							N							普通セメント	m3	大分	26100	
248	モルタル 1:3モルタル							BB							高炉セメント	m3	大分	26000	
249	D1-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	-	175					m3	日杵	24000	
250	D1-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	175					m3	日杵	23900	
251	A1-1(A)	30	8	20	2.5	4.5	1.5	N	230	65	175		20			m3	日杵	29750	
252	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	65	175					m3	日杵	25750	
253	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	65	175					m3	日杵	25650	
254	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	H	-	65	175					m3	日杵	26850	
255	A1-3	30	12	20	2.5	4.5	1.5	N	-	50	175					m3	日杵	26100	
256	A1-3(Ad)	30	21	20	2.5	4.5	1.5	N	320	-	175				中流動覆工コンクリート	m3	日杵	29600	
257	A1-3(Ad)	30	21	20	2.5	4.5	1.5	N	340	-	175				中流動覆工コンクリート 繊維補強	m3	日杵	(30000)(注)	見積価格 (注)繊維補強材は支給品。洗車料,投入料別途。
258	A1-4	24	8	20	2.5	4.5	1.5	N	270	65	175		20			m3	日杵	28800	
259	A1-4	27	8	20	2.5	4.5	1.5	N	270	65	175					m3	日杵	25400	
260	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	N	230	65	175	高性能AE減水剤	20			m3	日杵	31600	
261	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	BB	230	65	175	高性能AE減水剤	20			m3	日杵	31500	
262	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	N	270	65	175	高性能AE減水剤	20			m3	日杵	31700	
263	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	65	175	高性能AE減水剤	20			m3	日杵	31600	
264	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	65	175					m3	日杵	24800	
265	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	50	175		20			m3	日杵	28700	
266	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	50	175					m3	日杵	24750	
267	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	50	175					m3	日杵	24650	
268	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	50	175					m3	日杵	24100	
269	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	50	175					m3	日杵	24000	
270	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	50	175					m3	日杵	24000	
271	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	50	175		20			m3	日杵	27900	
272	P2-2	40	8	20	2.5	4.5	1.5	H	300	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	日杵	34050	
273	P2-4	40	12	20	2.5	4.5	1.5	H	300	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	日杵	34400	
274	P2-4(N)	40	12	20	2.5	4.5	1.5	N	300	43	175					m3	日杵	27500	
275	P2-4(E)	40	12	20	2.5	4.5	1.5	H	300	43	175		20			m3	日杵	32600	
276	P3-2(N)	36	8	20	2.5	4.5	1.5	N	300	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	日杵	32300	
277	P3-2	38	8	20	2.5	4.5	1.5	H	300	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	日杵	33400	
278	P6-4	50	12	20	2.5	4.5	1.5	H	300	60	175					m3	日杵	32300	
279	T1-4(Ad)	24	21	20	2.5	4.5	1.5	N	270	60	175				中流動覆工コンクリート	m3	日杵	(28700)	見積価格
280	T1-4(Ad)	24	21	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	60	165				中流動覆工コンクリート	m3	日杵	(28600)	見積価格
281	T1-4(Ad)	24	21	20	2.5	4.5	1.5	N	320	60	165				中流動覆工コンクリート	m3	日杵	(29150)	見積価格
282	T1-4(Ad)	24	21	20	2.5	4.5	1.5	BB	320	-	175				中流動覆工コンクリート	m3	日杵	(29050)	見積価格
283	T3-4(Ad)	24	21	20	2.5	4.5	1.5	H	340	-	175				中流動覆工コンクリート	m3	日杵	(29700)	見積価格
284	T3-4(Ad)	24	21	20	2.5	4.5	1.5	BB	340	-	175				中流動覆工コンクリート	m3	日杵	(29600)	見積価格
285	Y1-1	30	15	20	2.5	4.5	1.5	N	350	65	175					m3	日杵	26200	
286	Y1-1	30	15	20	2.5	4.5	1.5	BB	350	65	175					m3	日杵	26100	
287	Y1-1	30	18	20	2.5	4.5	1.5	N	350	65	175					m3	日杵	26300	
288	Y1-1	30	18	20	2.5	4.5	1.5	BB	350	43	175					m3	日杵	26200	
289	HS1-1	曲げ4.5	3.5	20	1.5	5.5	1.5	N	-	-	175					m3	日杵	-	
290	HS1-1	曲げ4.5	3.5	20	1.5	5.5	1.5	BB	-	-	175					m3	日杵	-	
291	HS1-1	曲げ4.5	3.5	40	1.5	5.5	1.5	N	-	-	165					m3	日杵	-	
292	HS1-1	曲げ4.5	3.5	40	1.5	5.5	1.5	BB	-	-	165					m3	日杵	-	
293	H2-1	曲げ4.5	6.5	40	1.5	4.5	1.5	N	-	43	175	高性能AE減水剤				m3	日杵	28350	
294	H2-1	曲げ4.5	6.5	40	1.5	4.5	1.5	BB	-	43	175		20			m3	日杵	30450	
295	モルタル 1:3モルタル							N							普通セメント	m3	日杵	30150	
296	モルタル 1:3モルタル							BB							高炉セメント	m3	日杵	30050	
297	高流動コンクリート	24	60	20	10.0	4.5	1.5	N	500	36	175	高性能AE減水剤			s/a:51.3% 空気量4.5% (kg/m3)あたり水:173.5 セメント:500 細骨材815 粗骨材:780 高性能減水剤:6.5 高性能AE減水材 6.5kg	m3	日杵	(41000)	見積価格
298	高流動コンクリート	24	60	20	10.0	4.5	1.5	BB	500	36	175	高性能AE減水剤			s/a:51.3% 空気量4.5% (kg/m3)あたり水:173.5 セメント:500 細骨材815 粗骨材:780 高性能減水剤:6.5 高性能AE減水材 6.5kg	m3	日杵	(40900)	見積価格
299	円形水路(スリップフォーム)	21	3	20	1.0	6.0	1.5	N	310	-	175					m3	日杵	(26200)	見積価格
300	円形水路(スリップフォーム)	21	3	20	1.0	6.0	1.5	BB	310	-	175					m3	日杵	(26100)	見積価格
301	ロールドカッタ(スリップフォーム)	18	4.5	20	1.0	6.0	1.5	N	280	-	175					m3	日杵	-	
302	ロールドカッタ(スリップフォーム)	18	4.5	20	1.0	6.0	1.5	BB	280	-	175					m3	日杵	-	
303	ロールドカッタ(スリップフォーム)	21	3	20	1.0	6.0	1.5	H	310	-	175					m3	日杵	-	
304	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	-					m3	佐伯(弥生)	25800	
305	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	-					m3	佐伯(弥生)	25500	
306	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	-	-					m3	佐伯(弥生)	25400	
307	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	-					m3	佐伯(弥生)	25300	
308	D1-1	18	8	40	-	-	-	N	-	-	-					m3	佐伯(弥生)	25400	
309	D1-1	18	8	20	-	-	-	BB	-	-	-					m3	佐伯(弥生)	25500	

令和7年7月基準　NEXCO九州支社　生コンクリート価格

価格は、円/m3。

「()」は、見積価格。価格備考に見積価格と記載。

「-」は、流通実績なし。

「(注)」は、報告備考に注釈を記載。

NO	コンクリートの種別	材令28日における圧縮強度(N/mm2)	スランプ(cm)	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ許容差(cm)	空気量(%)	空気量許容差(%)	セメント種別	最小単位セメント量(kg/m3)	W/C(%以下)	単位水量上限(kg/m3)	混和剤種類	膨張材(kg/m3)	夜間作業	備考	単位	地区名	価格	価格備考
310	D1-1	18	8	40	-	-	-	BB	-	-	-					m3	佐伯(弥生)	25300	
311	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	60	175					m3	宮崎	28200	
312	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	175					m3	宮崎	28000	
313	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	60	165					m3	宮崎	28100	
314	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	165					m3	宮崎	27900	
315	B2-1	30	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	60	165					m3	宮崎	28700	
316	B2-1	30	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	165					m3	宮崎	28500	
317	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	175					m3	宮崎	27500	
318	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	175					m3	宮崎	27300	
319	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	-	165					m3	宮崎	27400	
320	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	165					m3	宮崎	27200	
321	D1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	175					m3	宮崎	27500	
322	D1-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	-	165					m3	宮崎	27400	
323	D1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	175					m3	宮崎	27300	
324	D1-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	165					m3	宮崎	27200	
325	HS1-1	曲げ4.5	3.5	20	1.5	5.5	1.5	N	-	-	175					m3	宮崎	30700	
326	HS1-1	曲げ4.5	3.5	20	1.5	5.5	1.5	BB	-	-	175					m3	宮崎	30500	
327	ﾓﾙﾀﾙ 1:3ﾓﾙﾀﾙ							N							普通ｾﾒﾝﾄ	m3	宮崎	33600	
328	ﾓﾙﾀﾙ 1:3ﾓﾙﾀﾙ							BB							高炉ｾﾒﾝﾄ	m3	宮崎	33400	
329	円形水路(ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑ)	21	3	20	2.5	6.0	1.5	N	310	-	175					m3	宮崎	29400	空気量6.0%
330	円形水路(ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑ)	21	3	20	2.5	6.0	1.5	BB	310	-	175					m3	宮崎	29200	空気量6.0%
331	円形水路(ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑ)	24	3	20	2.5	6.0	1.5	BB	350	-	175					m3	宮崎	29900	空気量6.0%
332	ｰﾙﾄﾞｶｯﾀ(ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑ)	18	4.5	20	2.5	6.0	1.5	N	280	-	175					m3	宮崎	29200	空気量6.0%
333	ｰﾙﾄﾞｶｯﾀ(ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑ)	18	4.5	20	2.5	6.0	1.5	BB	280	-	175					m3	宮崎	29000	空気量6.0%
334	ｰﾙﾄﾞｶｯﾀ(ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑ)	21	3	20	2.5	6.0	1.5	H	310	-	175					m3	宮崎	30400	空気量6.0%
335	A1-1	30	8	20	2.5	4.5	1.5	N	230	50	175					m3	高鍋･新富	25800	
336	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	50	175					m3	高鍋･新富	25800	
337	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	50	175					m3	高鍋･新富	25500	
338	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	H	-	50	175					m3	高鍋･新富	26800	
339	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	60	175					m3	高鍋･新富	25200	
340	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	175					m3	高鍋･新富	25000	
341	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	高鍋･新富	26800	
342	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	高鍋･新富	26600	
343	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	60	165					m3	高鍋･新富	25100	
344	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	165					m3	高鍋･新富	24900	
345	B2-1	30	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	60	165					m3	高鍋･新富	25700	
346	B2-1	30	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	165					m3	高鍋･新富	25500	
347	B2-1	30	8	40	2.5	4.5	1.5	H	-	60	165					m3	高鍋･新富	26700	
348	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	175					m3	高鍋･新富	24500	
349	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	175					m3	高鍋･新富	24300	
350	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	-	165					m3	高鍋･新富	24400	
351	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	165					m3	高鍋･新富	24200	
352	D1-1	18	8	20	-	-	-	N	-	-	175					m3	高鍋･新富	24500	
353	D1-1	18	8	40	-	-	-	N	-	-	165					m3	高鍋･新富	24400	
354	D1-1	18	8	20	-	-	-	BB	-	-	175					m3	高鍋･新富	24300	
355	D1-1	18	8	40	-	-	-	BB	-	-	165					m3	高鍋･新富	24200	
356	P2-2	40	8	20	2.5	4.5	1.5	H	300	65	175					m3	高鍋･新富	29200	
357	P2-2	40	8	20	2.5	4.5	1.5	H	300	36	175	高性能AE減水剤				m3	高鍋･新富	-	
358	P3-2	36	8	20	2.5	4.5	1.5	H	300	65	175					m3	高鍋･新富	28600	
359	P3-2	36	8	20	2.5	4.5	1.5	H	350	65	175					m3	高鍋･新富	28600	
360	P3-4	36	12	20	2.5	4.5	1.5	H	300	65	175	高性能AE減水剤				m3	高鍋･新富	28800	
361	P6-4	50	12	20	2.5	4.5	1.5	H	300	65	175	高性能AE減水剤				m3	高鍋･新富	-	
362	P6-4	50	12	20	2.5	4.5	1.5	H	350	65	175	高性能AE減水剤				m3	高鍋･新富	-	
363	Y1-1	30	18	20	2.5	4.5	1.5	N	350	55	175					m3	高鍋･新富	26000	
364	Y1-1	30	18	20	2.5	4.5	1.5	BB	350	55	175					m3	高鍋･新富	25800	
365	H2-1	曲げ4.5	6.5	40	1.5	4.5	1.5	N	-	-	165					m3	高鍋･新富	26400	
366	H2-1	曲げ4.5	6.5	40	1.5	4.5	1.5	BB	-	-	165					m3	高鍋･新富	26200	
367	P3-2	36	8	20	2.5	4.5	1.5	H	300	65	175			夜間	夜間単価22時～翌6時	m3	高鍋･新富	28600(注)	(注)夜間セット料 50,000円及び1台当たり20,000円
368	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	50	175					m3	曽於	26900	
369	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	50	175					m3	曽於	26800	
370	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	60	175					m3	曽於	25900	
371	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	175					m3	曽於	25800	
372	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	60	165					m3	曽於	25900	
373	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	165					m3	曽於	25800	
374	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	175					m3	曽於	25000	
375	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	175					m3	曽於	24900	
376	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	-	165					m3	曽於	25000	
377	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	165					m3	曽於	24900	
378	D1-1	18	8	40	-	-	-	N	-	-	165					m3	曽於	25000	
379	D1-1	18	8	40	-	-	-	BB	-	-	165					m3	曽於	24900	
380	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	50	175					m3	鹿児島	22800	
381	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	50	175					m3	鹿児島	22700	
382	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	N	230	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	鹿児島	27800	
383	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	鹿児島	27800	
384	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	BB	230	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	鹿児島	27700	
385	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	H	270	50	175	高性能AE減水剤	20		材令7日	m3	鹿児島	29800	
386	A1-4(K)	30	12	20	2.5	4.5	1.5	H	230	50	175	高性能AE減水剤	20		材令7日ｾﾒﾝﾄの種類:早強ｾﾒﾝﾄ 50%+ 高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000cm2/g 50% 最低ｾﾒﾝﾄ量:早強ｾﾒﾝﾄ 152kg/m3+ 高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000cm2/g 152kg/m3	m3	鹿児島	-	
387	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175					m3	鹿児島	-	
388	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175		20			m3	鹿児島	-	
389	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	鹿児島	29000	
390	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	鹿児島	28900	
391	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	H	270	50	175		20			m3	鹿児島	-	
392	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	50	175					m3	鹿児島	22800	
393	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	50	175					m3	鹿児島	22700	
394	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	50	165					m3	鹿児島	22800	
395	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	50	165					m3	鹿児島	22700	
396	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	175					m3	鹿児島	21200	
397	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	175					m3	鹿児島	21100	
398	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	-	165					m3	鹿児島	21200	
399	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	165					m3	鹿児島	21100	
400	D1-1	18	8	40	-	-	-	N	-	-	165					m3	鹿児島	21200	
401	D1-1	18	8	40	-	-	-	BB	-	-	165					m3	鹿児島	21100	
402	D1-1	18	8	40	-	-	-	F	-	-	165					m3	鹿児島	-	
403	P6-4(K)	50	12	20	2.5	4.5	1.5	H	300	36	175	高性能AE減水剤	20		ｾﾒﾝﾄの種類:早強ｾﾒﾝﾄ 50%+ 高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000cm2/g 50% 最低ｾﾒﾝﾄ量:早強ｾﾒﾝﾄ 221kg/m3+ 高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000cm2/g 221kg/m3	m3	鹿児島	-	
404	P6-5(K)	50	12	20	2.5	4.5	1.5	H	300	36	175	高性能AE減水剤	20		ｾﾒﾝﾄの種類:早強ｾﾒﾝﾄ 50%+ 高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000cm2/g 50% 最低ｾﾒﾝﾄ量:早強ｾﾒﾝﾄ 221kg/m3+ 高炉ｽﾗｸﾞ微粉末6000cm2/g 221kg/m3	m3	鹿児島	-	
405	A1-1	30	8	20	2.5	4.5	1.5	N	230	50	175					m3	日置	26800	
406	A1-1(H)	30	8	20	2.5	4.5	1.5	H	230	50	175					m3	日置	28150	
407	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	50	175					m3	日置	26800	
408	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	50	175					m3	日置	26700	
409	A1-3	30	12	20	2.5	4.5	1.5	N	-	50	175					m3	日置	26800	
410	A1-3	30	12	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	50	175					m3	日置	26700	
411	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	日置	31600	
412	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	日置	31500	
413	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	60	175					m3	日置	26000	
414	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	175					m3	日置	25900	
415	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	60	165					m3	日置	26000	
416	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	165					m3	日置	25900	
417	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	175					m3	日置	25200	
418	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	175					m3	日置	25100	
419	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	-	165					m3	日置	25200	
420	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	165					m3	日置	25100	
421	D1-1	18	8	40	-	-	-	N	-	-	165					m3	日置	25200	
422	D1-1	18	8	40	-	-	-	BB	-	-	165					m3	日置	25100	
423	P2-2	40	8	20	2.5	4.5	1.5	H	300	43	175					m3	日置	29800	
424	P2-2	40	8	20	2.5	4.5	1.5	H	300	43	175	高性能AE減水剤				m3	日置	30900	
425	P2-4	40	12	20	2.5	4.5	1.5	H	300	43	175	高性能AE減水剤				m3	日置	30900	
426	P2-4(H)(E)	40	12	20	2.5	4.5	1.5	H	300	43	175	高性能AE減水剤	20			m3	日置	34900	
427	P3-2	36	8	20	2.5	4.5	1.5	H	300	43	175					m3	日置	29800	
428	P3-2(E)	36	8	20	2.5	4.5	1.5	H	300	43	175		20			m3	日置	33800	
429	Y1-1	30	18	20	2.5	4.5	1.5	N	350	55	175					m3	日置	-	
430	Y1-1	30	18	20	2.5	4.5	1.5	BB	350	55	175					m3	日置	-	
431	D1-1	18	8	20	-	-	-	N	-	-	-					m3	石川(2)	16900	
432	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	50	175					m3	名護	23200	
433	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	60	175					m3	名護	22400	
434	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	175					m3	名護	21000	
435	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	60	175			夜間	夜間単価22:00～翌5:00	m3	名護	26400(注)	(注)1日あたり1件につき基本料金91,400円を別途加算。
436	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	-			夜間	夜間単価22:00～翌5:00	m3	名護	25000(注)	(注)1日あたり1件につき基本料金91,400円を別途加算。
437	D1-1	18	8	20	-	-	-	N	-	-	-			夜間	夜間単価22:00～翌5:00	m3	名護	25000(注)	(注)1日あたり1件につき基本料金91,400円を別途加算。

≪建設工事材料≫

アスファルト合材

アスファルト混合物価格　令和7年7月基準

価格は、円/t。

「-」は、流通実績なし

NO	種別	品名	規格	備考等	単位	事務所	地区名	価格
1	ｱｽﾌｧﾙﾄ	ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	針入度60～80		t	北九州	飯塚	96,000
2	ｱｽﾌｧﾙﾄ	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ	一般用	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型	t	北九州	飯塚	134,000
3	ｱｽﾌｧﾙﾄ	高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ	一般用		t	北九州	飯塚	154,000
4	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒13mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	北九州	飯塚	10,800
5	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	北九州	飯塚	10,800
6	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	北九州	飯塚	10,500
7	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤材		t	北九州	飯塚	10,000
8	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒13mm ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ ｽﾄｱｽ		t	北九州	飯塚	12,100
9	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒13mm ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ 改質Ⅰ型		t	北九州	飯塚	13,100
10	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒13mm ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ 改質Ⅱ型		t	北九州	飯塚	14,100
11	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	一般用_密粒度ﾀｲﾌﾟA(13mm)･ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	はく離防止剤含む	t	北九州	飯塚	13,100
12	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｱｽｶｰﾌﾞ(土木工事共通仕様書準拠)		t	北九州	飯塚	15,600
13	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	基層用(20mm)･ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	はく離防止剤含む	t	北九州	飯塚	12,700
14	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	基層用(20mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	北九州	飯塚	14,100
15	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理ﾀｲﾌﾟⅠ(40mm)･ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	はく離防止剤含まない	t	北九州	飯塚	12,000
16	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理ﾀｲﾌﾟⅠ(40mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	北九州	飯塚	13,400
17	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	一般用_高機能Ⅰ型(13mm)･高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	北九州	飯塚	16,300
18	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	高機能Ⅱ型(13mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	北九州	飯塚	16,400
19	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	砕石ﾏｽﾁｯｸ(13mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般	植物繊維含まない	t	北九州	飯塚	16,400
20	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用(13mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用、ﾏｰｼｬﾙ安定度6kN以上、空隙率2.5～3.5%、水浸ﾏｰｼｬﾙ残留安定度60℃ 48時間 75%以上		t	北九州	飯塚	16,900
21	割増単価	割増単価	上記ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増単価		t	北九州	飯塚	500
22	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒13mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	北九州	築城	11,500
23	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	北九州	築城	11,500
24	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	北九州	築城	11,200
25	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｱｽｶｰﾌﾞ(土木工事共通仕様書準拠)		t	北九州	築城	16,300
26	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒13mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	久留米	八女	11,300
27	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	久留米	八女	11,300
28	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	久留米	八女	11,000
29	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	一般用_密粒度ﾀｲﾌﾟA(13mm)･ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	はく離防止剤含む	t	久留米	八女	13,800
30	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｱｽｶｰﾌﾞ(土木工事共通仕様書準拠)		t	久留米	八女	16,300
31	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	基層用(20mm)･ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	はく離防止剤含む	t	久留米	八女	13,400
32	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	基層用(20mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	久留米	八女	14,800
33	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理ﾀｲﾌﾟⅠ(40mm)･ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	はく離防止剤含まない	t	久留米	八女	12,700
34	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	一般用_高機能Ⅰ型(13mm)･高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	久留米	八女	17,000
35	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	高機能Ⅱ型(13mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	久留米	八女	17,100
36	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	砕石ﾏｽﾁｯｸ(13mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般	植物繊維含まない	t	久留米	八女	17,100
37	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用(13mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用、ﾏｰｼｬﾙ安定度6kN以上、空隙率2.5～3.5%、水浸ﾏｰｼｬﾙ残留安定度60℃ 48時間 75%以上		t	久留米	八女	17,600
38	割増単価	割増単価	上記ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増単価		t	久留米	八女	500
39	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒13mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	長崎	佐世保	13,900
40	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	長崎	佐世保	13,900
41	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	長崎	佐世保	13,500
42	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	一般用_密粒度ﾀｲﾌﾟA(13mm)･ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	はく離防止剤含む	t	長崎	佐世保	15,000
43	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	一般用_密粒度ﾀｲﾌﾟA(13mm)･ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	はく離防止剤含まず	t	長崎	佐世保	14,800
44	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｱｽｶｰﾌﾞ(土木工事共通仕様書準拠)		t	長崎	佐世保	17,500
45	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	基層用(20mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	長崎	佐世保	16,400

アスファルト混合物価格　令和7年7月基準

価格は、円/t。

「－」は、流通実績なし

NO	種別	品名	規格	備考等	単位	事務所	地区名	価格
46	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理ﾀｲﾌﾟⅠ(40mm)･ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	はく離防止剤含む	t	長崎	佐世保	－
47	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理ﾀｲﾌﾟⅠ(40mm)･ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	はく離防止剤含まない	t	長崎	佐世保	13,700
48	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理ﾀｲﾌﾟⅠ(40mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	長崎	佐世保	15,200
49	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	一般用_高機能Ⅰ型(13mm)･高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	長崎	佐世保	17,500
50	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	高機能Ⅱ型(13mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	長崎	佐世保	18,200
51	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用(13mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用、ﾏｰｼｬﾙ安定度6kN以上、空隙率2.5～3.5%、水浸ﾏｰｼｬﾙ残留安定度60℃ 48時間 75%以上		t	長崎	佐世保	18,600
52	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	石油ｱｽﾌｧﾙﾄ(20/40)及びﾄﾘﾆﾀﾞｯﾄﾚｲｸｱｽﾌｧﾙﾄの配合比率は75:25を標準とする。	ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ用	t	長崎	佐世保	－
53	割増単価	割増単価	上記ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増単価		t	長崎	佐世保	1,000
54	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増単価	ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ用	t	長崎	佐世保	－
55	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒13mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	長崎	佐々	13,900
56	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	長崎	佐々	13,900
57	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	長崎	佐々	13,500
58	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｱｽｶｰﾌﾞ(土木工事共通仕様書準拠)		t	長崎	佐々	17,500
59	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒13mm		t	大分	宇佐	12,300
60	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	大分	宇佐	12,300
61	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	大分	宇佐	12,000
62	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒13mm ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ ｽﾄｱｽ		t	大分	宇佐	13,600
63	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒13mm ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ 改質Ⅰ型		t	大分	宇佐	15,200
64	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	一般用_密粒度ﾀｲﾌﾟA(13mm)･ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	はく離防止剤含む	t	大分	宇佐	14,300
65	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｱｽｶｰﾌﾞ(土木工事共通仕様書準拠)		t	大分	宇佐	16,800
66	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	基層用(20mm)･ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	はく離防止剤含む	t	大分	宇佐	13,900
67	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	基層用(20mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	大分	宇佐	15,400
68	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	高耐久ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理ﾀｲﾌﾟⅠ(40mm)･ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	はく離防止剤含む	t	大分	宇佐	13,400
69	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理ﾀｲﾌﾟⅠ(40mm)･ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	はく離防止剤含まない	t	大分	宇佐	13,200
70	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理ﾀｲﾌﾟⅠ(40mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	大分	宇佐	14,700
71	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	一般用_高機能Ⅰ型(13mm)･高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	大分	宇佐	17,700
72	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	高機能Ⅱ型(13mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	大分	宇佐	17,600
73	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度AS(13mm)ｽﾄｱｽ		t	大分	宇佐	13,100
74	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用(13mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用、ﾏｰｼｬﾙ安定度6kN以上、空隙率2.5～3.5%、水浸ﾏｰｼｬﾙ残留安定度60℃ 48時間 75%以上		t	大分	宇佐	18,300
75	割増単価	割増単価	上記ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増単価		t	大分	宇佐	500
76	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒13mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	大分	大分	11,800
77	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	大分	大分	11,800
78	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	大分	大分	11,500
79	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	一般用_密粒度ﾀｲﾌﾟA(13mm)･ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	はく離防止剤含む	t	大分	大分	13,800
80	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｱｽｶｰﾌﾞ(土木工事共通仕様書準拠)		t	大分	大分	16,300
81	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	基層用(20mm)･ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	はく離防止剤含む	t	大分	大分	13,400
82	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	基層用(20mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	大分	大分	14,900
83	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理ﾀｲﾌﾟⅠ(40mm)･ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	はく離防止剤含まない	t	大分	大分	12,700
84	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理ﾀｲﾌﾟⅠ(40mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	大分	大分	14,200
85	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	一般用_高機能Ⅰ型(13mm)･高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	大分	大分	17,200
86	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	高機能Ⅱ型(13mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	大分	大分	17,100
87	割増単価	割増単価	上記ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増単価		t	大分	大分	500
88	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒13mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	大分	臼杵	12,300
89	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	大分	臼杵	12,300
90	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	大分	臼杵	12,000
91	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	一般用_密粒度ﾀｲﾌﾟA(13mm)･ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	はく離防止剤含む	t	大分	臼杵	14,100

アスファルト混合物価格　令和7年7月基準

価格は、円/t。

「-」は、流通実績なし

NO	種別	品名	規格	備考等	単位	事務所	地区名	価格
92	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｱｽｶｰﾌﾞ(土木工事共通仕様書準拠)		t	大分	臼杵	16,600
93	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	基層用(20mm)･ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	はく離防止剤含む	t	大分	臼杵	13,700
94	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	基層用(20mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	大分	臼杵	15,200
95	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理ﾀｲﾌﾟⅠ(40mm)･ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	はく離防止剤含まない	t	大分	臼杵	13,000
96	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理ﾀｲﾌﾟⅠ(40mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	大分	臼杵	14,500
97	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	一般用_高機能Ⅰ型(13mm)･高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	大分	臼杵	17,500
98	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	高機能Ⅱ型(13mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	大分	臼杵	17,400
99	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用(13mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用、ﾏｰｼｬﾙ安定度6kN以上、空隙率2.5～3.5%、水浸ﾏｰｼｬﾙ残留安定度60℃ 48時間 75%以上		t	大分	臼杵	18,100
100	割増単価	割増単価	上記ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増単価		t	大分	臼杵	500
101	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒13mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	大分	佐伯(弥生)	12,900
102	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	一般用_密粒度ﾀｲﾌﾟA(13mm)･ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	はく離防止剤含む	t	大分	佐伯(弥生)	14,700
103	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｱｽｶｰﾌﾞ(土木工事共通仕様書準拠)		t	大分	佐伯(弥生)	17,200
104	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	基層用(20mm)･ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	はく離防止剤含む	t	大分	佐伯(弥生)	14,300
105	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	基層用(20mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	大分	佐伯(弥生)	15,800
106	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理ﾀｲﾌﾟⅠ(40mm)･ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	はく離防止剤含まない	t	大分	佐伯(弥生)	13,600
107	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理ﾀｲﾌﾟⅠ(40mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	大分	佐伯(弥生)	15,100
108	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	一般用_高機能Ⅰ型(13mm)･高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	大分	佐伯(弥生)	18,100
109	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	高機能Ⅱ型(13mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	大分	佐伯(弥生)	18,000
110	割増単価	割増単価	上記ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増単価		t	大分	佐伯(弥生)	500
111	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒13mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	宮崎	宮崎	13,000
112	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	宮崎	宮崎	13,000
113	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	宮崎	宮崎	12,700
114	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	一般用_密粒度ﾀｲﾌﾟA(13mm)･ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	はく離防止剤含む	t	宮崎	宮崎	15,000
115	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｱｽｶｰﾌﾞ(土木工事共通仕様書準拠)		t	宮崎	宮崎	17,500
116	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	基層用(20mm)･ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	はく離防止剤含む	t	宮崎	宮崎	14,900
117	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	基層用(20mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	宮崎	宮崎	16,500
118	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理ﾀｲﾌﾟⅠ(40mm)･ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	はく離防止剤含む	t	宮崎	宮崎	14,000
119	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理ﾀｲﾌﾟⅠ(40mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	宮崎	宮崎	15,500
120	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	一般用_高機能Ⅰ型(13mm)･高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	宮崎	宮崎	18,000
121	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	高機能Ⅱ型(13mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	宮崎	宮崎	18,500
122	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	砕石ﾏｽﾁｯｸ(13mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般	植物繊維含まない	t	宮崎	宮崎	18,700
123	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用(13mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用、ﾏｰｼｬﾙ安定度6kN以上、空隙率2.5～3.5%、水浸ﾏｰｼｬﾙ残留安定度60℃ 48時間 75%以上		t	宮崎	宮崎	19,200
124	割増単価	割増単価	上記ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増単価		t	宮崎	宮崎	500
125	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒13mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	宮崎	高鍋･新富	13,000
126	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	宮崎	高鍋･新富	13,000
127	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	宮崎	高鍋･新富	12,700
128	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤材		t	宮崎	高鍋･新富	12,100
129	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	一般用_密粒度ﾀｲﾌﾟA(13mm)･ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	はく離防止剤含む	t	宮崎	高鍋･新富	14,900
130	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	一般用_密粒度ﾀｲﾌﾟA(20mm)･ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	はく離防止剤含む	t	宮崎	高鍋･新富	14,900
131	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	一般用_密粒度ﾀｲﾌﾟA(20mm)･ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80		t	宮崎	高鍋･新富	-
132	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｱｽｶｰﾌﾞ(土木工事共通仕様書準拠)		t	宮崎	高鍋･新富	17,400
133	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	基層用(20mm)･ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	はく離防止剤含む	t	宮崎	高鍋･新富	14,800
134	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	基層用(20mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	宮崎	高鍋･新富	16,400
135	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理ﾀｲﾌﾟⅠ(40mm)･ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	はく離防止剤含む	t	宮崎	高鍋･新富	13,900
136	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理ﾀｲﾌﾟⅠ(40mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	宮崎	高鍋･新富	15,400
137	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	高耐久ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理ﾀｲﾌﾟⅠ(40mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	宮崎	高鍋･新富	16,100

アスファルト混合物価格　令和7年7月基準

価格は、円/t。

「-」は、流通実績なし

NO	種別	品名	規格	備考等	単位	事務所	地区名	価格
138	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	一般用_高機能Ⅰ型(13mm)･高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	宮崎	高鍋･新富	17,900
139	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	高機能Ⅱ型(13mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	宮崎	高鍋･新富	18,600
140	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用(13mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用、ﾏｰｼｬﾙ安定度6kN以上、空隙率2.5～3.5%、水浸ﾏｰｼｬﾙ残留安定度60℃ 48時間 75%以上		t	宮崎	高鍋･新富	19,100
141	割増単価	割増単価	上記ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増単価		t	宮崎	高鍋･新富	500
142	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒13mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	鹿児島	鹿児島	13,000
143	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	鹿児島	鹿児島	13,000
144	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	鹿児島	鹿児島	12,700
145	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	一般用_密粒度ﾀｲﾌﾟA(13mm)･ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	はく離防止剤含む	t	鹿児島	鹿児島	14,600
146	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｱｽｶｰﾌﾞ(土木工事共通仕様書準拠)		t	鹿児島	鹿児島	17,100
147	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	基層用(20mm)･ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	はく離防止剤含む	t	鹿児島	鹿児島	14,200
148	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	基層用(20mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	鹿児島	鹿児島	15,700
149	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理ﾀｲﾌﾟⅠ(40mm)･ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	はく離防止剤含む	t	鹿児島	鹿児島	13,100
150	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理ﾀｲﾌﾟⅠ(40mm)･ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	はく離防止剤含まない	t	鹿児島	鹿児島	12,900
151	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理ﾀｲﾌﾟⅠ(40mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	鹿児島	鹿児島	14,600
152	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	一般用_高機能Ⅰ型(13mm)･高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	鹿児島	鹿児島	18,200
153	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	高機能Ⅱ型(13mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	鹿児島	鹿児島	17,900
154	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	砕石ﾏｽﾁｯｸ(13mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般	植物繊維含まない	t	鹿児島	鹿児島	17,800
155	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用(13mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用、ﾏｰｼｬﾙ安定度6kN以上、空隙率2.5～3.5%、水浸ﾏｰｼｬﾙ残留安定度60℃ 48時間 75%以上		t	鹿児島	鹿児島	18,800
156	割増単価	割増単価	上記ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増単価		t	鹿児島	鹿児島	500
157	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒13mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	鹿児島	日置	13,000
158	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	鹿児島	日置	13,000
159	再生合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	鹿児島	日置	12,700
160	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	一般用_密粒度ﾀｲﾌﾟA(13mm)･ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	はく離防止剤含む	t	鹿児島	日置	14,600
161	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｱｽｶｰﾌﾞ(土木工事共通仕様書準拠)		t	鹿児島	日置	17,100
162	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	基層用(20mm)･ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	はく離防止剤含む	t	鹿児島	日置	14,200
163	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	基層用(20mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	鹿児島	日置	15,700
164	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理ﾀｲﾌﾟⅠ(40mm)･ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	はく離防止剤含む	t	鹿児島	日置	13,100
165	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理ﾀｲﾌﾟⅠ(40mm)･ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ60-80	はく離防止剤含まない	t	鹿児島	日置	12,900
166	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理ﾀｲﾌﾟⅠ(40mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	鹿児島	日置	14,600
167	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	一般用_高機能Ⅰ型(13mm)･高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	鹿児島	日置	18,200
168	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	高機能Ⅱ型(13mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	鹿児島	日置	17,900
169	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	砕石ﾏｽﾁｯｸ(13mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般	植物繊維含まない	t	鹿児島	日置	17,800
170	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用(13mm)･改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用、ﾏｰｼｬﾙ安定度6kN以上、空隙率2.5～3.5%、水浸ﾏｰｼｬﾙ残留安定度60℃ 48時間 75%以上		t	鹿児島	日置	18,800
171	割増単価	割増単価	上記ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増単価		t	鹿児島	日置	500
172	合材	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	一般用_高機能Ⅰ型(13mm)･高粘度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用		t	沖縄	名護	30,200
173	割増単価	割増単価	上記ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増単価		t	沖縄	名護	500

別紙　アスファルト混合物暫定配合根拠

北九州高速道路事務所 飯塚地区・築城地区
久留米高速道路事務所 八女地区

【保全サービス事業部 令和7年7月 配合表】

保全サービス事業部　配合④

道路名）九州自動車道（福岡～みやま柳川）、大分自動車道（鳥栖～日田）

種別	規格	表層TypeA① 一般用_密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80	高機能Ⅰ型 一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用	高機能Ⅱ型 高機能Ⅱ型(13mm)・改質アスファルト一般用	基層① 基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80はく離防止剤含む	基層② 基層用(20mm)・改質アスファルト一般用	FB13 橋梁レベリング層用アスファルト混合物	As安定① アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80はく離防止剤含まず	建設改築配合 表層TypeG 密粒13mm ギャップアスファルト 改質Ⅱ型	建設改築配合 再生As安定① 再生アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80再生用添加物、はく離防止剤含む
砕石４号	40～20							24.8		26.0
砕石５号	20～13				21.5	23.0		13.8		15.0
砕石６号	13～5	37.8	83.5	68.1	24.8	21.3	31.5	19.1	62.0	14.0
砕石７号	5～2.5	18.0		7.9	10.6	13.2	18.1	15.0		9.5
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ										
粗砂		18.8	11.4	6.4	25.7	17.8	30.1	17.1	11.0	6.0
細砂		18.8	0.0	6.2	12.7	18.7	12.8	4.7	19.0	5.0
石粉		6.6	5.1	11.4	4.7	6.0	7.5	5.5	8.0	4.5
再生骨材										20.0
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	60～80	5.0			4.8			3.8		3.9
高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ			4.7							
中温化剤										
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用				5.3		4.9	5.7			
改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型									4.7	
BLG用改質ｱｽﾌｧﾙﾄ										
再生用添加剤										7.3
はく離防止剤		0.0150			0.0144					0.03
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

SMA（13mm）は、保全サービス事業部 配合表がないため、メーカー実績による。

佐世保工事事務所
佐世保地区・佐々地区

【保全サービス事業部 令和7年7月 配合表】

保全サービス事業部　配合⑩ー2

道路名）西九州自動車道（武雄ＪＣＴ～佐世保みなと）

種別	規格	表層TypeA① 一般用_密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80	高機能Ⅰ型 一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用	高機能Ⅱ型 高機能Ⅱ型(13mm)・改質アスファルト一般用	基層① 基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80	基層② 基層用(20mm)・改質アスファルト一般用	FB13 橋梁レベリング層用アスファルト混合物	As安定 アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80
砕石４号	40～20							14.0
砕石５号	20～13				20.0	20.0		29.0
砕石６号	13～５	37.4	83.0	70.0	26.5	26.0	31.0	22.5
砕石７号	５～2.5	18.0		6.5	10.5	10.0	17.5	8.0
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ								
粗砂		19.3			19.5	19.5	22.5	10.5
中砂			12.0	11.5	19.5		22.5	10.5
細砂		19.3				19.5		
石粉		6.0	5.0	12.0	4.0	5.0	6.5	5.5
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	60～80	5.0			4.9			3.7
高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ			4.5					
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用				5.3		4.9	5.9	
改質アスファルト								
はく離防止剤		0.015			0.0147			
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

SMA（13mm）は、保全サービス事業部 配合表がないため、メーカー実績による。

別紙　アスファルト混合物暫定配合根拠

大分高速道路事務所
宇佐地区

【保全サービス事業部 令和7年7月 配合表】

保全サービス事業部　配合⑮

道路名）宇佐別府道路（速水～中津）

種別	規格	表層TypeA 一般用_密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80	高機能Ⅰ型 一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用	高機能Ⅱ型 高機能Ⅱ型(13mm)・改質アスファルト一般用	基層① 基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80	基層② 基層用(20mm)・改質アスファルト一般用	SMA(13mm) 砕石マスチック(13mm)・改質アスファルト一般	FB13 橋梁レベリング層用アスファルト混合物	As安定 アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80	建設配合 高耐久As安定 アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80
砕石４号	40～20								28.8	29.5
砕石５号	20～13				18.0	18.0			12.8	16.0
砕石６号	13～5	35.3	84.1	67.1	28.0	28.0	62.5	31.0	22.8	18.5
砕石７号	5～2.5	22.9		8.4	10.5	10.5	10.0	17.3	8.7	8.5
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ				1.1	12.0	12.0		1.8	2.2	
砕砂				7.1				7.5		
粗砂		22.0	3.9		18.5	18.5	8.0	22.0	10.2	12.5
細砂		14.0	6.9	5.3	8.0	8.0	7.0	13.3	9.2	9.0
石粉		5.8	5.1	11.0	5.0	5.0	12.5	7.1	5.3	6.0
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	60～80	5.1			5.1				3.8	4.0
高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ			4.8							
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用				5.4		5.1	5.7	6.3		
はく離防止剤		0.0153			0.0153					※
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

※ｱｽﾌｧﾙﾄに0.5%含む

大分高速道路事務所
大分地区・臼杵地区・佐伯地区

【保全サービス事業部 令和7年7月 配合表】

保全サービス事業部　配合⑭

道路名）大分自動車道（湯布院～大分米良、日出JCT～速見）、東九州道（大分米良～佐伯）、日出バイパス（速見～日出）

種別	規格	表層TypeA 一般用_密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80	高機能Ⅰ型 一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用	高機能Ⅱ型 高機能Ⅱ型(13mm)・改質アスファルト一般用	基層① 基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80	基層② 基層用(20mm)・改質アスファルト一般用	SMA(13mm) 砕石マスチック(13mm)・改質アスファルト一般	FB13 橋梁レベリング層用アスファルト混合物	As安定 アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80
砕石４号	40～20								28.8
砕石５号	20～13				18.0	18.0			12.8
砕石６号	13～5	35.3	84.1	67.1	28.0	28.0	62.5	31.0	22.8
砕石７号	5～2.5	22.9		8.4	10.5	10.5	10.0	17.3	8.7
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ				1.1	12.0	12.0		1.8	2.2
砕砂				7.1				7.5	
粗砂		22.0	3.9		18.5	18.5	8.0	22.0	10.2
細砂		14.0	6.9	5.3	8.0	8.0	7.0	13.3	9.2
石粉		5.8	5.1	11.0	5.0	5.0	12.5	7.1	5.3
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	60～80	5.1			5.1				3.8
高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ			4.8						
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用				5.4		5.1	5.7	6.3	
はく離防止剤		0.0153			0.0153				
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

別紙　アスファルト混合物暫定配合根拠

宮崎高速道路事務所
宮崎地区

【保全サービス事業部 令和7年7月 配合表】

保全サービス事業部　配合⑧

道路名）九州自動車道（えびの～栗野）、宮崎自動車道（えびの～宮崎）

種別	規格	表層TypeA① 一般用_密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80	高機能Ⅰ型 一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用	高機能Ⅱ型 高機能Ⅱ型(13mm)・改質アスファルト一般用	基層① 基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80	基層② 基層用(20mm)・改質アスファルト一般用	FB13 橋梁レベリング層用アスファルト混合物	As安定① アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80	建設改築配合 SMA(13mm) 砕石マスチック(13mm)・改質アスファルト一般
砕石４号	40～20							27.5	
砕石５号	20～13				19.5	19.5		15.5	
砕石６号	13～5	37.0	84.0	66.0	28.0	28.0	32.0	20.5	61.8
砕石７号	5～2.5	21.5		10.0	14.0	14.0	18.0	11.0	9.2
クラッシャーラン	C40								
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ									
粗砂		18.0	11.0	12.0	18.0	18.0	15.0	11.0	4.5
細砂									4.5
砕砂		17.0			15.5	15.5	28.0	8.5	8.0
石粉		6.5	5.0	12.0	5.0	5.0	7.0	6.0	12.0
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	60～80	5.5			5.2			4.0	
高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ			4.7						
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用				5.4		5.2	6.5		6.2
はく離防止剤		0.0165			0.0156			0.012	
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

宮崎高速道路事務所
高鍋・新富地区

【保全サービス事業部 令和7年7月 配合表】

保全サービス事業部　配合⑧-1

道路名）東九州自動車道（清武ＪＣＴ～門川）

種別	規格	表層TypeA 一般用_密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80	高機能Ⅰ型 一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用	高機能Ⅱ型 高機能Ⅱ型(13mm)・改質アスファルト一般用	基層① 基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80	基層② 基層用(20mm)・改質アスファルト一般用	FB13 橋梁レベリング層用アスファルト混合物	As安定 アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80	建設改築配合 As安定① アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・改質アスファルト一般用	建設改築配合 As安定② 高耐久アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・改質アスファルト一般用
砕石４号	40～20							24.1	24.5	23.0
砕石５号	20～13				22.1	22.1		20.0	20.0	18.0
砕石６号	13～5	38.7	84.5	67.3	23.0	23.0	37.0	18.7	18.7	16.5
砕石７号	5～2.5	17.0		7.2	15.0	15.0	17.5	10.1	10.1	9.3
クラッシャーラン	C40									
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ										
粗砂		17.5	10.0	6.8	23.0	23.0			20.2	26.7
細砂		5.0		6.8	10.9	10.9	9.5	20.6		
砕砂		15.8					29.0			
石粉		6.0	5.5	11.9	6.0	6.0	7.0	6.5	6.5	6.5
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	60～80	5.5			4.8			3.9		
高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ			4.8							
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用				5.3		4.8	6.1		4.0	4.5
はく離防止剤		0.0165			0.0144			0.0117		
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

別紙　アスファルト混合物暫定配合根拠

鹿児島高速道路事務所
霧島地区・鹿児島地区・日置地区

【保全サービス事業部 令和7年7月 配合表】

保全サービス事業部　配合⑨

道路名）九州自動車道（栗野～鹿児島）、隼人道路（加治木～隼人東）、南九州自動車道（市来～鹿児島西）、
東九州自動車道（末吉財部～隼人東）

種別	規格	表層TypeA	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層①	基層②	SMA(13mm)	FB13	As安定①	As安定②
		一般用_密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80	一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用	高機能Ⅱ型(13mm)・改質アスファルト一般用	基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80	基層用(20mm)・改質アスファルト一般用	砕石マスチック(13mm)・改質アスファルト一般	橋梁レベリング層用アスファルト混合物	アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80	アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80
砕石４号	40～20								26.3	26.5
砕石５号	20～13				23.6	22.0			15.7	15.5
砕石６号	13～5	36.2	84.0	67.3	22.3	23.3	54.5	33.5	20.7	21.5
砕石７号	5～2.5	21.0		8.0	14.0	14.0	13.5	17.8	10.6	10.0
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ										
粗砂										
砕砂		24.2	0.7	4.9	24.1	22.0	14.0	26.4	12.7	11.5
細砂		12.8	10.3	8.4	11.4	14.0	7.0	15.9	8.7	9.5
石粉		5.8	5.0	11.4	4.6	4.8	11.0	6.5	5.3	5.5
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	60～80	5.5			5.1				4.0	4.0
高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ			4.8							
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用				5.4		5.2	6.2	6.4		
BLG用改質ｱｽﾌｧﾙﾄ										
はく離防止剤		0.0168			0.0153				0.0119	
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.10	100.00	100.10	100.00	100.00

≪保全工事材料≫

アスファルト合材

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合①

	関門橋(下関～門司)、関門トンネル					
	下関～門司港			門司港～門司		
	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額
表層TypeA①	13,200	13,200	0	13,200	13,200	0
表層TypeA②	14,500	14,500	0	14,500	14,500	0
表層TypeG	－	－	－	－	－	－
基層①	12,800	12,800	0	12,800	12,800	0
基層②	14,300	14,300	0	14,300	14,300	0
As安定	11,900	11,900	0	11,900	11,900	0
As安定②	－	－	－	－	－	－
As安定③	－	－	－	－	－	－
大粒径混合物	13,600	13,600	0	13,600	13,600	0
厚層用混合物	13,600	13,600	0	13,600	13,600	0
高機能Ⅰ型	16,200	16,200	0	16,200	16,200	0
高機能Ⅰ型②	－	－	－	－	－	－
SMA(13mm) 植物繊維0.3%を含まない	16,700	16,700	0	16,700	16,700	0
SMA(5mm)	－	－	－	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅱ型	16,500	16,500	0	16,500	16,500	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－	－	－	－
半たわみ用合材	11,400	11,400	0	11,400	11,400	0
FB13	17,400	17,400	0	17,400	17,400	0

※夜間は500円/t加算　　※夜間は500円/t加算

調査基準：令和7年6月時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合①

	九州自動車道（門司～小倉東）					
	門司～新門司			新門司～小倉東		
	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額
表層TypeA①	13,200	13,200	0	13,200	13,200	0
表層TypeA②	14,500	14,500	0	14,500	14,500	0
表層TypeG	－	－	－	－	－	－
基層①	12,800	12,800	0	12,800	12,800	0
基層②	14,300	14,300	0	14,300	14,300	0
As安定	11,900	11,900	0	11,900	11,900	0
As安定②	－	－	－	－	－	－
As安定③	－	－	－	－	－	－
大粒径混合物	13,600	13,600	0	13,600	13,600	0
厚層用混合物	13,600	13,600	0	13,600	13,600	0
高機能Ⅰ型	16,200	16,200	0	16,200	16,200	0
高機能Ⅰ型②	－	－	－	－	－	－
SMA(13mm) 植物繊維0.3%を含まない	16,700	16,700	0	16,700	16,700	0
SMA(5mm)	－	－	－	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅱ型	16,500	16,500	0	16,500	16,500	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－	－	－	－
半たわみ用合材	11,400	11,400	0	11,400	11,400	0
FB13	17,400	17,400	0	17,400	17,400	0

※夜間は500円/t加算　　※夜間は500円/t加算

調査基準：令和7年6月時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合②

	九州自動車道(小倉東～福岡)														
	小倉東～小倉南			小倉南～八幡			八幡～若宮			若宮～古賀			古賀～福岡		
	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額
表層TypeA①	13,200	13,200	0	13,200	13,200	0	13,100	13,100	0	13,100	13,100	0	13,000	13,000	0
表層TypeA②	14,500	14,500	0	14,500	14,500	0	14,400	14,400	0	14,400	14,400	0	14,300	14,300	0
表層TypeG	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基層①	12,800	12,800	0	12,800	12,800	0	12,700	12,700	0	12,700	12,700	0	12,600	12,600	0
基層	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基層②	14,300	14,300	0	14,300	14,300	0	14,200	14,200	0	14,200	14,200	0	14,100	14,100	0
基層	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
As安定	11,900	11,900	0	11,900	11,900	0	11,800	11,800	0	11,800	11,800	0	11,700	11,700	0
As安定①　大粒径	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大粒径混合物	13,600	13,600	0	13,600	13,600	0	13,500	13,500	0	13,500	13,500	0	13,400	13,400	0
大粒径混合物② 中温化ポリマー入り 改質Ⅱ型	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
As安定② 大粒径 中温化剤なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
厚層用混合物	13,600	13,600	0	13,600	13,600	0	13,500	13,500	0	13,500	13,500	0	13,400	13,400	0
厚層用混合物② 中温化ポリマー入り 改質Ⅱ型	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅰ型	16,200	16,200	0	16,200	16,200	0	16,100	16,100	0	16,100	16,100	0	16,000	16,000	0
高機能Ⅰ型②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(13mm) 植物繊維0.3%を含まない	16,700	16,700	0	16,700	16,700	0	16,600	16,600	0	16,600	16,600	0	16,500	16,500	0
SMA(5mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅱ型	16,500	16,500	0	16,500	16,500	0	16,400	16,400	0	16,400	16,400	0	16,300	16,300	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
半たわみ用合材	11,400	11,400	0	11,400	11,400	0	11,300	11,300	0	11,300	11,300	0	11,200	11,200	0
FB13	17,400	17,400	0	17,400	17,400	0	17,300	17,300	0	17,300	17,300	0	17,200	17,200	0
BLG用混合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

調査基準：令和7年6月時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合②

	東九州自動車道		
	北九州JCT～苅田北九州空港		
	前回報告 （R7年3）	今回報告 （R7年6）	変動額
表層TypeA①	13,200	13,200	0
表層TypeA②	14,500	14,500	0
表層TypeG	－	－	－
基層①	12,800	12,800	0
基層	－	－	－
基層②	14,300	14,300	0
基層	－	－	－
As安定	11,900	11,900	0
As安定①　大粒径	－	－	－
大粒径混合物	13,600	13,600	0
大粒径混合物② 中温化ポリマー入り 改質Ⅱ型	－	－	－
As安定② 大粒径 中温化剤なし	－	－	－
厚層用混合物	13,600	13,600	0
厚層用混合物② 中温化ポリマー入り 改質Ⅱ型	－	－	－
高機能Ⅰ型	16,200	16,200	0
高機能Ⅰ型②	－	－	－
SMA(13mm) 植物繊維0.3%を含まない	16,700	16,700	0
SMA(5mm)	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－
高機能Ⅱ型	16,500	16,500	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－
半たわみ用合材	11,400	11,400	0
FB13	17,400	17,400	0
BLG用混合物	－	－	－

※夜間は500円/t加算

調査基準：令和7年6月時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合③

	東九州自動車道					
	苅田北九州空港～行橋			行橋～みやこ豊津		
	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額
表層TypeA①	13,400	13,400	0	13,600	13,600	0
表層TypeA②	14,700	14,700	0	14,900	14,900	0
表層TypeG	－	－	－	－	－	－
基層①	13,000	13,000	0	13,200	13,200	0
基層②	14,500	14,500	0	14,700	14,700	0
As安定	12,200	12,200	0	12,400	12,400	0
As安定②	－	－	－	－	－	－
As安定③	－	－	－	－	－	－
大粒径混合物	13,800	13,800	0	14,000	14,000	0
厚層用混合物	13,800	13,800	0	14,000	14,000	0
高機能Ⅰ型	16,400	16,400	0	16,600	16,600	0
高機能Ⅰ型②	－	－	－	－	－	－
SMA13	－	－	－	－	－	－
SMA(5mm)	－	－	－	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅱ型	16,700	16,700	0	16,900	16,900	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－	－	－	－
半たわみ用合材	11,600	11,600	0	11,800	11,800	0
FB13	17,600	17,600	0	17,800	17,800	0
BLG用混合物	－	－	－	－	－	－

※夜間は500円/t加算　　※夜間は500円/t加算

調査基準：令和7年6月時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合③

	椎田道路(みやこ豊津～椎田南)								
	みやこ豊津～築城			築城～椎田			椎田～椎田南		
	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額
表層TypeA①	13,800	13,800	0	13,800	13,800	0	13,800	13,800	0
表層TypeA②	15,100	15,100	0	15,100	15,100	0	15,100	15,100	0
表層TypeG	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基層①	13,400	13,400	0	13,400	13,400	0	13,400	13,400	0
基層②	14,900	14,900	0	14,900	14,900	0	14,900	14,900	0
As安定	12,600	12,600	0	12,600	12,600	0	12,600	12,600	0
As安定②	－	－	－	－	－	－	－	－	－
As安定③	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大粒径混合物	14,200	14,200	0	14,200	14,200	0	14,200	14,200	0
厚層用混合物	14,200	14,200	0	14,200	14,200	0	14,200	14,200	0
高機能Ⅰ型	16,800	16,800	0	16,800	16,800	0	16,800	16,800	0
高機能Ⅰ型②	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(13mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(5mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅱ型	17,100	17,100	0	17,100	17,100	0	17,100	17,100	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－	－	－	－	－	－	－
半たわみ用合材	12,000	12,000	0	12,000	12,000	0	12,000	12,000	0
FB13	18,000	18,000	0	18,000	18,000	0	18,000	18,000	0
BLG用混合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

調査基準：令和7年6月時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合③

	東九州自動車道(椎田南～中津)					
	椎田南～豊前			豊前～中津		
	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額
表層TypeA①	13,800	13,800	0	13,800	13,800	0
表層TypeA②	15,100	15,100	0	15,100	15,100	0
表層TypeG	－	－	－	－	－	－
基層①	13,400	13,400	0	13,400	13,400	0
基層②	14,900	14,900	0	14,900	14,900	0
As安定	12,600	12,600	0	12,600	12,600	0
As安定②	－	－	－	－	－	－
As安定③	－	－	－	－	－	－
大粒径混合物	14,200	14,200	0	14,200	14,200	0
厚層用混合物	14,200	14,200	0	14,200	14,200	0
高機能Ⅰ型	16,800	16,800	0	16,800	16,800	0
高機能Ⅰ型②	－	－	－	－	－	－
SMA(13mm)	－	－	－	－	－	－
SMA(5mm)	－	－	－	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅱ型	17,100	17,100	0	17,100	17,100	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－	－	－	－
半たわみ用合材	12,000	12,000	0	12,000	12,000	0
FB13	18,000	18,000	0	18,000	18,000	0
BLG用混合物	－	－	－	－	－	－

※夜間は500円/t加算　　※夜間は500円/t加算

調査基準：令和7年6月時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合④

	九州自動車道(福岡～みやま柳川)														
	福岡～大宰府			大宰府～筑紫野			筑紫野～鳥栖			鳥栖～久留米			久留米～広川		
	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額
表層TypeA①	13,100	13,100	0	13,100	13,100	0	13,500	13,500	0	13,500	13,500	0	13,700	13,700	0
表層TypeA②	14,800	14,800	0	14,800	14,800	0	15,200	15,200	0	15,200	15,200	0	15,400	15,400	0
表層TypeG	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基層①	12,700	12,700	0	12,700	12,700	0	13,100	13,100	0	13,100	13,100	0	13,300	13,300	0
基層②	14,100	14,100	0	14,100	14,100	0	14,500	14,500	0	14,500	14,500	0	14,700	14,700	0
基層（中温化）	13,700	13,700	0	13,700	13,700	0	14,100	14,100	0	14,100	14,100	0	14,300	14,300	0
As安定①	12,000	12,000	0	12,000	12,000	0	12,400	12,400	0	12,400	12,400	0	12,600	12,600	0
As安定②	13,400	13,400	0	13,400	13,400	0	13,800	13,800	0	13,800	13,800	0	14,000	14,000	0
厚層施工用混合物	13,300	13,300	0	13,300	13,300	0	13,700	13,700	0	13,700	13,700	0	13,900	13,900	0
高機能Ⅰ型	16,300	16,300	0	16,300	16,300	0	16,700	16,700	0	16,700	16,700	0	16,900	16,900	0
高機能Ⅰ型②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(13mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(5mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅱ型	16,400	16,400	0	16,400	16,400	0	16,800	16,800	0	16,800	16,800	0	17,000	17,000	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
半たわみ用合材	11,600	11,600	0	11,600	11,600	0	12,000	12,000	0	12,000	12,000	0	12,200	12,200	0
FB13	16,900	16,900	0	16,900	16,900	0	17,300	17,300	0	17,300	17,300	0	17,500	17,500	0
BLG用混合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

調査基準：令和7年6月時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合④

	九州自動車道(福岡～みやま柳川)					
	広川～八女			八女～みやま柳川		
	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額
表層TypeA①	13,800	13,800	0	13,800	13,800	0
表層TypeA②	15,500	15,500	0	15,500	15,500	0
表層TypeG	－	－	－	－	－	－
基層①	13,400	13,400	0	13,400	13,400	0
基層②	14,800	14,800	0	14,800	14,800	0
基層（中温化）	14,400	14,400	0	14,400	14,400	0
As安定①	12,700	12,700	0	12,700	12,700	0
As安定②	14,100	14,100	0	14,100	14,100	0
厚層施工用混合物	14,000	14,000	0	14,000	14,000	0
高機能Ⅰ型	17,000	17,000	0	17,000	17,000	0
高機能Ⅰ型②	－	－	－	－	－	－
SMA(13mm)	－	－	－	－	－	－
SMA(5mm)	－	－	－	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅱ型	17,100	17,100	0	17,100	17,100	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－	－	－	－
半たわみ用合材	12,300	12,300	0	12,300	12,300	0
FB13	17,600	17,600	0	17,600	17,600	0
BLG用混合物	－	－	－	－	－	－

※夜間は500円/t加算　　※夜間は500円/t加算

調査基準：令和7年6月時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合④

	大分自動車道(鳥栖～日田)														
	鳥栖～筑後小郡			筑後小郡～甘木			甘木～朝倉			朝倉～杷木			杷木～日田		
	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額
表層TypeA①	13,500	13,500	0	13,600	13,600	0	13,600	13,600	0	13,600	13,600	0	13,800	13,800	0
表層TypeA②	15,200	15,200	0	15,300	15,300	0	15,300	15,300	0	15,300	15,300	0	15,500	15,500	0
表層TypeG	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基層①	13,100	13,100	0	13,200	13,200	0	13,200	13,200	0	13,200	13,200	0	13,400	13,400	0
基層②	14,500	14,500	0	14,600	14,600	0	14,600	14,600	0	14,600	14,600	0	14,800	14,800	0
基層（中温化）	14,100	14,100	0	14,200	14,200	0	14,200	14,200	0	14,200	14,200	0	14,400	14,400	0
As安定①	12,400	12,400	0	12,500	12,500	0	12,500	12,500	0	12,500	12,500	0	12,700	12,700	0
As安定②	13,800	13,800	0	13,900	13,900	0	13,900	13,900	0	13,900	13,900	0	14,100	14,100	0
厚層施工用混合物	13,700	13,700	0	13,800	13,800	0	13,800	13,800	0	13,800	13,800	0	14,000	14,000	0
高機能Ⅰ型	16,700	16,700	0	16,800	16,800	0	16,800	16,800	0	16,800	16,800	0	17,000	17,000	0
高機能Ⅰ型②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(13mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(5mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅱ型	16,800	16,800	0	16,900	16,900	0	16,900	16,900	0	16,900	16,900	0	17,100	17,100	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
半たわみ用合材	12,000	12,000	0	12,100	12,100	0	12,100	12,100	0	12,100	12,100	0	12,300	12,300	0
FB13	17,300	17,300	0	17,400	17,400	0	17,400	17,400	0	17,400	17,400	0	17,600	17,600	0
BLG用混合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

調査基準：令和7年6月時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑤

	九州自動車道(みやま柳川～八代)														
	みやま柳川～南関			南関～菊水			菊水～植木			植木～熊本			熊本～益城熊本空港		
	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額
表層TypeA	13,800	13,800	0	14,000	14,000	0	14,000	14,000	0	14,000	14,000	0	14,000	14,000	0
表層TypeA②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
表層TypeG	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基層①	13,300	13,300	0	13,500	13,500	0	13,500	13,500	0	13,500	13,500	0	13,500	13,500	0
基層②	14,800	14,800	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0
As安定	12,300	12,300	0	12,600	12,600	0	12,600	12,600	0	12,600	12,600	0	12,600	12,600	0
As安定②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
As安定③	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅰ型	16,400	16,400	0	16,700	16,700	0	16,700	16,700	0	16,700	16,700	0	16,700	16,700	0
高機能Ⅰ型②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(13mm) 植物繊維0.3%を含まない	17,100	17,100	0	17,300	17,300	0	17,300	17,300	0	17,300	17,300	0	17,300	17,300	0
SMA(5mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅱ型	16,900	16,900	0	17,200	17,200	0	17,200	17,200	0	17,200	17,200	0	17,200	17,200	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
半たわみ用合材	12,400	12,400	0	12,800	12,800	0	12,800	12,800	0	12,800	12,800	0	12,800	12,800	0
FB5	18,000	18,000	0	18,200	18,200	0	18,200	18,200	0	18,200	18,200	0	18,200	18,200	0
FB13	17,700	17,700	0	18,000	18,000	0	18,000	18,000	0	18,000	18,000	0	18,000	18,000	0
BLG用混合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

調査基準：令和7年6月時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑤

	九州自動車道(みやま柳川～八代)								
	益城熊本空港～御船			御船～松橋			松橋～八代		
	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額
表層TypeA	14,000	14,000	0	14,000	14,000	0	14,000	14,000	0
表層TypeA②	－	－	－	－	－	－	－	－	－
表層TypeG	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基層①	13,500	13,500	0	13,500	13,500	0	13,500	13,500	0
基層②	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0
As安定	12,600	12,600	0	12,600	12,600	0	12,600	12,600	0
As安定②	－	－	－	－	－	－	－	－	－
As安定③	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅰ型	16,700	16,700	0	16,700	16,700	0	16,700	16,700	0
高機能Ⅰ型②	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(13mm) 植物繊維0.3%を含まない	17,300	17,300	0	17,300	17,300	0	17,300	17,300	0
SMA(5mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅱ型	17,200	17,200	0	17,200	17,200	0	17,200	17,200	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－	－	－	－	－	－	－
半たわみ用合材	12,800	12,800	0	12,800	12,800	0	12,800	12,800	0
FB5	18,200	18,200	0	18,200	18,200	0	18,200	18,200	0
FB13	18,000	18,000	0	18,000	18,000	0	18,000	18,000	0
BLG用混合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

調査基準：令和7年6月時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑥

	九州自動車道(八代～人吉)		
	八代～人吉		
	前回報告 （R7年3）	今回報告 （R7年6）	変動額
表層TypeA	14,800	14,800	0
表層TypeA②	－	－	－
表層TypeG	－	－	－
基層①	14,500	14,500	0
基層②	16,000	16,000	0
As安定	13,300	13,300	0
As安定②	－	－	－
As安定③	－	－	－
高機能Ⅰ型	17,700	17,700	0
高機能Ⅰ型②	－	－	－
SMA(13mm) 植物繊維0.3%を含まない	18,200	18,200	0
SMA(5mm)	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－
高機能Ⅱ型	18,500	18,500	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－
半たわみ用合材	－	－	－
FB5	19,200	19,200	0
FB13	19,000	19,000	0
BLG用混合物	－	－	－
FFP用混合物	－	－	－

※夜間は500円/t加算

調査基準：令和7年6月時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑥

	南九州自動車道(八代JCT～日奈久)					
	八代JCT～八代南			八代南～日奈久		
	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額
表層TypeA	14,800	14,800	0	14,800	14,800	0
表層TypeA②	－	－	－	－	－	－
表層TypeG	－	－	－	－	－	－
基層①	14,500	14,500	0	14,500	14,500	0
基層②	16,000	16,000	0	16,000	16,000	0
As安定	13,300	13,300	0	13,300	13,300	0
As安定②	－	－	－	－	－	－
As安定③	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅰ型	17,700	17,700	0	17,700	17,700	0
高機能Ⅰ型②	－	－	－	－	－	－
SMA(13mm) 植物繊維0.3%を含まない	18,200	18,200	0	18,200	18,200	0
SMA(5mm)	－	－	－	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅱ型	18,500	18,500	0	18,500	18,500	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－	－	－	－
半たわみ用合材	－	－	－	－	－	－
FB5	19,200	19,200	0	19,200	19,200	0
FB13	19,000	19,000	0	19,000	19,000	0
BLG用混合物	－	－	－	－	－	－
FFP用混合物	－	－	－	－	－	－

※夜間は500円/t加算　　※夜間は500円/t加算

調査基準：令和7年6月時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑦

	九州自動車道(人吉～えびの)		
	人吉～えびの		
	前回報告 （R7年3）	今回報告 （R7年6）	変動額
表層TypeA	15,800	15,800	0
表層TypeA②	－	－	－
表層TypeG	－	－	－
基層①	15,400	15,400	0
基層②	16,900	16,900	0
As安定	14,000	14,000	0
As安定②	－	－	－
As安定③	－	－	－
高機能Ⅰ型	18,600	18,600	0
高機能Ⅰ型②	－	－	－
SMA(13mm) 植物繊維0.3%を含まない	18,900	18,900	0
SMA(5mm)	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－
高機能Ⅱ型	19,400	19,400	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－
半たわみ用合材	－	－	－
FB5	19,900	19,900	0
FB13	19,700	19,700	0
BLG用混合物	－	－	－

※夜間は500円/t加算

調査基準：令和7年6月時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑧

	九州自動車道(えびの～栗野)		
	えびの～栗野(えびのIC～えびのJCT～栗野IC)		
	前回報告 （R7年3）	今回報告 （R7年6）	変動額
表層TypeA	14,600	14,600	0
表層TypeA②	15,500	15,500	0
表層TypeG	－	－	－
基層①	14,200	14,200	0
基層②	15,700	15,700	0
As安定① (はく離防止剤あり)	13,100	13,100	0
As安定② (はく離防止剤なし)	12,900	12,900	0
As安定③	－	－	－
高機能Ⅰ型 空隙率20%	17,500	17,500	0
高機能Ⅰ型② 空隙率17%	18,000	18,000	0
SMA(13mm)	－	－	－
SMA(5mm)	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－
高機能Ⅱ型	17,600	17,600	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－
半たわみ用合材	12,700	12,700	0
FB13	18,500	18,500	0

※夜間は500円/t加算

調査基準：令和7年6月時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑧

	宮崎自動車道(えびの～宮崎)														
	えびの～小林			小林～高原			高原～都城			都城～田野			田野～宮崎(田野IC～清武JCT～宮崎IC)		
	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額
表層TypeA	15,300	15,300	0	15,300	15,300	0	15,100	15,100	0	15,100	15,100	0	15,000	15,000	0
表層TypeA②	16,900	16,900	0	16,900	16,900	0	16,700	16,700	0	16,700	16,700	0	16,600	16,600	0
表層TypeG	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基層①	15,200	15,200	0	15,200	15,200	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0	14,900	14,900	0
基層②	16,800	16,800	0	16,800	16,800	0	16,600	16,600	0	16,600	16,600	0	16,500	16,500	0
As安定① (はく離防止剤あり)	14,300	14,300	0	14,300	14,300	0	14,100	14,100	0	14,100	14,100	0	14,000	14,000	0
As安定② (はく離防止剤なし)	14,100	14,100	0	14,100	14,100	0	13,900	13,900	0	13,900	13,900	0	13,800	13,800	0
As安定③	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅰ型 空隙率20%	18,300	18,300	0	18,300	18,300	0	18,100	18,100	0	18,100	18,100	0	18,000	18,000	0
高機能Ⅰ型② 空隙率17%	18,800	18,800	0	18,800	18,800	0	18,600	18,600	0	18,600	18,600	0	18,500	18,500	0
SMA(13mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(5mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅱ型	19,000	19,000	0	19,000	19,000	0	18,800	18,800	0	18,800	18,800	0	18,700	18,700	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
半たわみ用合材	13,800	13,800	0	13,800	13,800	0	13,600	13,600	0	13,600	13,600	0	13,500	13,500	0
FB13	19,500	19,500	0	19,500	19,500	0	19,300	19,300	0	19,300	19,300	0	19,200	19,200	0
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

調査基準：令和7年6月時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑧-1

東九州自動車道(清武JCT～門川)															
	清武JCT～清武			清武～宮崎西			宮崎西～西都			西都～高鍋			高鍋～都農		
	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額
表層TypeA	14,900	14,900	0	14,900	14,900	0	14,900	14,900	0	14,900	14,900	0	14,900	14,900	0
表層TypeA②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
表層TypeG	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基層①	14,800	14,800	0	14,800	14,800	0	14,800	14,800	0	14,800	14,800	0	14,800	14,800	0
基層②	16,400	16,400	0	16,400	16,400	0	16,400	16,400	0	16,400	16,400	0	16,400	16,400	0
As安定	13,900	13,900	0	13,900	13,900	0	13,900	13,900	0	13,900	13,900	0	13,900	13,900	0
As安定②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
As安定③	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅰ型	17,900	17,900	0	17,900	17,900	0	17,900	17,900	0	17,900	17,900	0	17,900	17,900	0
高機能Ⅰ型②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(13mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(5mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅱ型	18,600	18,600	0	18,600	18,600	0	18,600	18,600	0	18,600	18,600	0	18,600	18,600	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
半たわみ用合材	13,400	13,400	0	13,400	13,400	0	13,400	13,400	0	13,400	13,400	0	13,400	13,400	0
FB13	19,100	19,100	0	19,100	19,100	0	19,100	19,100	0	19,100	19,100	0	19,100	19,100	0
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

調査基準：令和7年6月時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑧-1

東九州自動車道(清武JCT～門川)						
	都農～日向			日向～門川		
	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額
表層TypeA	14,900	14,900	0	14,900	14,900	0
表層TypeA②	－	－	－	－	－	－
表層TypeG	－	－	－	－	－	－
基層①	14,800	14,800	0	14,800	14,800	0
基層②	16,400	16,400	0	16,400	16,400	0
As安定	13,900	13,900	0	13,900	13,900	0
As安定②	－	－	－	－	－	－
As安定③	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅰ型	17,900	17,900	0	17,900	17,900	0
高機能Ⅰ型②	－	－	－	－	－	－
SMA(13mm)	－	－	－	－	－	－
SMA(5mm)	－	－	－	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅱ型	18,600	18,600	0	18,600	18,600	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－	－	－	－
半たわみ用合材	13,400	13,400	0	13,400	13,400	0
FB13	19,100	19,100	0	19,100	19,100	0

※夜間は500円/t加算　　※夜間は500円/t加算

調査基準：令和7年6月時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑧-2

	延岡南道路(起点～終点)		
	起点～終点		
	前回報告 （R7年3）	今回報告 （R7年6）	変動額
表層TypeA	14,900	14,900	0
表層TypeA②	－	－	－
表層TypeG	－	－	－
基層①	14,700	14,700	0
基層②	16,100	16,100	0
As安定① （はく離防止剤あり）	14,000	14,000	0
As安定② （はく離防止剤なし）	13,800	13,800	0
As安定③	－	－	－
高機能Ⅰ型	17,900	17,900	0
高機能Ⅰ型②	－	－	－
SMA(13mm)	－	－	－
SMA(5mm)	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－
高機能Ⅱ型	18,600	18,600	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－
半たわみ用合材	－	－	－
FB13	19,100	19,100	0

※夜間は500円/t加算

調査基準：令和7年6月時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑨

	九州自動車道(栗野～鹿児島)											
	栗野～横川			横川～溝辺鹿児島空港			溝辺鹿児島空港～加治木			加治木～姶良		
	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額
表層TypeA	14,600	14,600	0	14,600	14,600	0	14,600	14,600	0	14,600	14,600	0
表層TypeA②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
表層TypeG	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基層①	14,200	14,200	0	14,200	14,200	0	14,200	14,200	0	14,200	14,200	0
基層②	15,700	15,700	0	15,700	15,700	0	15,700	15,700	0	15,700	15,700	0
基層③	14,100	14,100	0	14,100	14,100	0	14,100	14,100	0	14,100	14,100	0
As安定① (はく離防止剤あり)	13,100	13,100	0	13,100	13,100	0	13,100	13,100	0	13,100	13,100	0
As安定② (はく離防止剤なし)	12,900	12,900	0	12,900	12,900	0	12,900	12,900	0	12,900	12,900	0
As安定③	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅰ型	18,200	18,200	0	18,200	18,200	0	18,200	18,200	0	18,200	18,200	0
高機能Ⅰ型②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(13mm) 植物繊維0.3%を含まない	17,800	17,800	0	17,800	17,800	0	17,800	17,800	0	17,800	17,800	0
SMA(5mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅱ型	17,900	17,900	0	17,900	17,900	0	17,900	17,900	0	17,900	17,900	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
半たわみ用合材	13,200	13,200	0	13,200	13,200	0	13,200	13,200	0	13,200	13,200	0
FB5	19,100	19,100	0	19,100	19,100	0	19,100	19,100	0	19,100	19,100	0
FB13	18,800	18,800	0	18,800	18,800	0	18,800	18,800	0	18,800	18,800	0
BLG用混合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

調査基準：令和7年6月時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑨

	九州自動車道(栗野～鹿児島)								
	姶良～薩摩吉田			薩摩吉田～鹿児島北			鹿児島北～鹿児島		
	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額
表層TypeA	14,600	14,600	0	14,600	14,600	0	14,600	14,600	0
表層TypeA②	－	－	－	－	－	－	－	－	－
表層TypeG	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基層①	14,200	14,200	0	14,200	14,200	0	14,200	14,200	0
基層②	15,700	15,700	0	15,700	15,700	0	15,700	15,700	0
基層③	14,100	14,100	0	14,100	14,100	0	14,100	14,100	0
As安定①（はく離防止剤あり）	13,100	13,100	0	13,100	13,100	0	13,100	13,100	0
As安定②（はく離防止剤なし）	12,900	12,900	0	12,900	12,900	0	12,900	12,900	0
As安定③	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅰ型	18,200	18,200	0	18,200	18,200	0	18,200	18,200	0
高機能Ⅰ型②	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(13mm)植物繊維0.3%を含まない	17,800	17,800	0	17,800	17,800	0	17,800	17,800	0
SMA(5mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅱ型	17,900	17,900	0	17,900	17,900	0	17,900	17,900	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－	－	－	－	－	－	－
半たわみ用合材	13,200	13,200	0	13,200	13,200	0	13,200	13,200	0
FB5	19,100	19,100	0	19,100	19,100	0	19,100	19,100	0
FB13	18,800	18,800	0	18,800	18,800	0	18,800	18,800	0
BLG用混合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

調査基準：令和7年6月時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑨

	隼人道路(加治木～隼人東)					
	加治木～隼人西			隼人西～隼人東		
	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額
表層TypeA	14,600	14,600	0	14,600	14,600	0
表層TypeA②	－	－	－	－	－	－
表層TypeG	－	－	－	－	－	－
基層①	14,200	14,200	0	14,200	14,200	0
基層②	15,700	15,700	0	15,700	15,700	0
基層③	14,100	14,100	0	14,100	14,100	0
As安定① (はく離防止剤あり)	13,100	13,100	0	13,100	13,100	0
As安定② (はく離防止剤なし)	12,900	12,900	0	12,900	12,900	0
As安定③	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅰ型	18,200	18,200	0	18,200	18,200	0
高機能Ⅰ型②	－	－	－	－	－	－
SMA(13mm) 植物繊維0.3%を含まない	17,800	17,800	0	17,800	17,800	0
SMA(5mm)	－	－	－	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅱ型	17,900	17,900	0	17,900	17,900	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－	－	－	－
半たわみ用合材	13,200	13,200	0	13,200	13,200	0
FB5	19,100	19,100	0	19,100	19,100	0
FB13	18,800	18,800	0	18,800	18,800	0
BLG用混合物	－	－	－	－	－	－

※夜間は500円/t加算　　※夜間は500円/t加算

調査基準：令和7年6月時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑨

	東九州自動車道(末吉財部～隼人東)					
	末吉財部～国分			国分～隼人東		
	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額
表層TypeA	14,600	14,600	0	14,600	14,600	0
表層TypeA②	－	－	－	－	－	－
表層TypeG	－	－	－	－	－	－
基層①	14,200	14,200	0	14,200	14,200	0
基層②	15,700	15,700	0	15,700	15,700	0
基層③	14,100	14,100	0	14,100	14,100	0
As安定① (はく離防止剤あり)	13,100	13,100	0	13,100	13,100	0
As安定② (はく離防止剤なし)	12,900	12,900	0	12,900	12,900	0
As安定③	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅰ型	18,200	18,200	0	18,200	18,200	0
高機能Ⅰ型②	－	－	－	－	－	－
SMA(13mm) 植物繊維0.3%を含まない	17,800	17,800	0	17,800	17,800	0
SMA(5mm)	－	－	－	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅱ型	17,900	17,900	0	17,900	17,900	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－	－	－	－
半たわみ用合材	13,200	13,200	0	13,200	13,200	0
FB5	19,100	19,100	0	19,100	19,100	0
FB13	18,800	18,800	0	18,800	18,800	0
BLG用混合物	－	－	－	－	－	－

※夜間は500円/t加算　　※夜間は500円/t加算

調査基準：令和7年6月時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑨

	南九州自動車道(市来～鹿児島西)											
	市来～美山			美山～伊集院			伊集院～松元			松元～鹿児島西		
	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額
表層TypeA	14,600	14,600	0	14,600	14,600	0	14,600	14,600	0	14,600	14,600	0
表層TypeA②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
表層TypeG	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基層①	14,200	14,200	0	14,200	14,200	0	14,200	14,200	0	14,200	14,200	0
基層②	15,700	15,700	0	15,700	15,700	0	15,700	15,700	0	15,700	15,700	0
基層③	14,100	14,100	0	14,100	14,100	0	14,100	14,100	0	14,100	14,100	0
As安定① (はく離防止剤あり)	13,100	13,100	0	13,100	13,100	0	13,100	13,100	0	13,100	13,100	0
As安定② (はく離防止剤なし)	12,900	12,900	0	12,900	12,900	0	12,900	12,900	0	12,900	12,900	0
As安定③	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅰ型	18,200	18,200	0	18,200	18,200	0	18,200	18,200	0	18,200	18,200	0
高機能Ⅰ型②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(13mm) 植物繊維0.3%を含まない	17,800	17,800	0	17,800	17,800	0	17,800	17,800	0	17,800	17,800	0
SMA(5mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅱ型	17,900	17,900	0	17,900	17,900	0	17,900	17,900	0	17,900	17,900	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
半たわみ用合材	13,200	13,200	0	13,200	13,200	0	13,200	13,200	0	13,200	13,200	0
FB5	19,100	19,100	0	19,100	19,100	0	19,100	19,100	0	19,100	19,100	0
FB13	18,800	18,800	0	18,800	18,800	0	18,800	18,800	0	18,800	18,800	0
BLG用混合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

調査基準：令和7年6月時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑩-1

	長崎自動車道(嬉野～長崎)											
	嬉野～東そのぎ			東そのぎ～大村			大村～諫早			諫早～長崎多良見		
	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額
表層TypeA	14,400	14,400	0	14,500	14,500	0	14,500	14,500	0	14,500	14,500	0
表層TypeA②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
表層TypeG	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基層①	14,500	14,500	0	14,600	14,600	0	14,600	14,600	0	14,600	14,600	0
基層②	16,100	16,100	0	16,200	16,200	0	16,200	16,200	0	16,200	16,200	0
As安定	13,500	13,500	0	13,600	13,600	0	13,600	13,600	0	13,600	13,600	0
As安定②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
As安定③	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅰ型① 空隙率20%	17,500	17,500	0	17,600	17,600	0	17,600	17,600	0	17,600	17,600	0
高機能Ⅰ型② 空隙率17%	17,800	17,800	0	17,900	17,900	0	17,900	17,900	0	17,900	17,900	0
SMA(13mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(5mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅱ型	18,100	18,100	0	18,200	18,200	0	18,200	18,200	0	18,200	18,200	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
半たわみ用合材	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
FB5	18,350	18,350	0	18,450	18,450	0	18,450	18,450	0	18,450	18,450	0
FB13	18,200	18,200	0	18,300	18,300	0	18,300	18,300	0	18,300	18,300	0
アスカーブ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	※夜間は1,000円/t加算			※夜間は1,000円/t加算			※夜間は1,000円/t加算			※夜間は1,000円/t加算		

調査基準：令和7年6月時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑩-1

	長崎自動車道(嬉野～長崎)					
	長崎多良見～長崎芒塚			長崎芒塚～長崎		
	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額
表層TypeA	14,500	14,500	0	14,500	14,500	0
表層TypeA②	－	－	－	－	－	－
表層TypeG	－	－	－	－	－	－
基層①	14,600	14,600	0	14,600	14,600	0
基層②	16,200	16,200	0	16,200	16,200	0
As安定	13,600	13,600	0	13,600	13,600	0
As安定②	－	－	－	－	－	－
As安定③	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅰ型① 空隙率20%	17,600	17,600	0	17,600	17,600	0
高機能Ⅰ型② 空隙率17%	17,900	17,900	0	17,900	17,900	0
SMA(13mm)	－	－	－	－	－	－
SMA(5mm)	－	－	－	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅱ型	18,200	18,200	0	18,200	18,200	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－	－	－	－
半たわみ用合材	－	－	－	－	－	－
FB5	18,450	18,450	0	18,450	18,450	0
FB13	18,300	18,300	0	18,300	18,300	0
アスカーブ	－	－	－	－	－	－

※夜間は1,000円/t加算　　※夜間は1,000円/t加算

調査基準：令和7年6月時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑩-1

	長崎ﾊﾞｲﾊﾟｽ											
	起点～古賀市布			古賀市布～間ノ瀬			間ノ瀬～川平			川平～昭和町・西山ダム方面		
	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額
表層TypeA	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0
表層TypeA②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
表層TypeG	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基層①	15,100	15,100	0	15,100	15,100	0	15,100	15,100	0	15,100	15,100	0
基層②	16,800	16,800	0	16,800	16,800	0	16,800	16,800	0	16,800	16,800	0
As安定	14,200	14,200	0	14,200	14,200	0	14,200	14,200	0	14,200	14,200	0
As安定②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
As安定③	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅰ型① 空隙率20%	18,100	18,100	0	18,100	18,100	0	18,100	18,100	0	18,100	18,100	0
高機能Ⅰ型② 空隙率17%	18,400	18,400	0	18,400	18,400	0	18,400	18,400	0	18,400	18,400	0
SMA(13mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(5mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅱ型	18,800	18,800	0	18,800	18,800	0	18,800	18,800	0	18,800	18,800	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
半たわみ用合材	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
FB5	19,050	19,050	0	19,050	19,050	0	19,050	19,050	0	19,050	19,050	0
FB13	18,900	18,900	0	18,900	18,900	0	18,900	18,900	0	18,900	18,900	0
アスカーブ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	※夜間は1,000円/t加算			※夜間は1,000円/t加算			※夜間は1,000円/t加算			※夜間は1,000円/t加算		

調査基準：令和7年6月時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑩-2

	西九州自動車道(武雄JCT～佐世保みなと)														
	武雄JCT～武雄南			武雄南～波佐見有田			波佐見有田～佐世保三川内			佐世保三川内～佐世保大塔			佐世保大塔～佐世保みなと		
	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額
表層TypeA①	14,800	14,800	0	14,800	14,800	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0
表層TypeA②	16,400	16,400	0	16,400	16,400	0	16,600	16,600	0	16,600	16,600	0	16,600	16,600	0
表層TypeG	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基層①	14,800	14,800	0	14,800	14,800	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0
基層②	16,200	16,200	0	16,200	16,200	0	16,400	16,400	0	16,400	16,400	0	16,400	16,400	0
As安定	13,500	13,500	0	13,500	13,500	0	13,700	13,700	0	13,700	13,700	0	13,700	13,700	0
As安定②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
As安定③	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅰ型	17,300	17,300	0	17,300	17,300	0	17,500	17,500	0	17,500	17,500	0	17,500	17,500	0
高機能Ⅰ型②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(13mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(5mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅱ型	18,000	18,000	0	18,000	18,000	0	18,200	18,200	0	18,200	18,200	0	18,200	18,200	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
半たわみ用合材	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
FB5	18,700	18,700	0	18,700	18,700	0	18,900	18,900	0	18,900	18,900	0	18,900	18,900	0
FB13	18,400	18,400	0	18,400	18,400	0	18,600	18,600	0	18,600	18,600	0	18,600	18,600	0
ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	※夜間は1,000円/t加算			※夜間は1,000円/t加算			※夜間は1,000円/t加算			※夜間は1,000円/t加算			※夜間は1,000円/t加算		

調査基準：令和7年6月時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑪

	長崎自動車道(鳥栖～東背振)		
	鳥栖～東背振		
	前回報告 （R7年3）	今回報告 （R7年6）	変動額
表層TypeA①	13,800	13,800	0
表層TypeA②	15,400	15,400	0
表層TypeG	－	－	－
基層①	13,300	13,300	0
基層②	14,900	14,900	0
基層	－	－	－
As安定	12,700	12,700	0
As安定②	－	－	－
As安定③	－	－	－
高機能Ⅰ型	16,700	16,700	0
高機能Ⅰ型②	－	－	－
SMA(13mm)	－	－	－
SMA(5mm)	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－
高機能Ⅱ型	17,300	17,300	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－
半たわみ用合材	12,300	12,300	0
FB13	16,900	16,900	0
BLG用混合物	－	－	－

※夜間は500円/t加算

調査基準：令和7年6月時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑫

	長崎自動車道(東背振～嬉野)														
	東背振～佐賀大和			佐賀大和～多久			多久～武雄北方			武雄北方～武雄JCT			武雄JCT～嬉野		
	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額
表層TypeA①	14,600	14,600	0	14,600	14,600	0	14,600	14,600	0	14,600	14,600	0	14,600	14,600	0
表層TypeA②	16,000	16,000	0	16,000	16,000	0	16,000	16,000	0	16,000	16,000	0	16,000	16,000	0
表層TypeG	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基層①	14,500	14,500	0	14,500	14,500	0	14,500	14,500	0	14,500	14,500	0	14,500	14,500	0
基層②	15,800	15,800	0	15,800	15,800	0	15,800	15,800	0	15,800	15,800	0	15,800	15,800	0
As安定	13,100	13,100	0	13,100	13,100	0	13,100	13,100	0	13,100	13,100	0	13,100	13,100	0
As安定②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
As安定③	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅰ型	16,900	16,900	0	16,900	16,900	0	16,900	16,900	0	16,900	16,900	0	16,900	16,900	0
高機能Ⅰ型②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(13mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(5mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅱ型	17,900	17,900	0	17,900	17,900	0	17,900	17,900	0	17,900	17,900	0	17,900	17,900	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
半たわみ用合材	13,300	13,300	0	13,300	13,300	0	13,300	13,300	0	13,300	13,300	0	13,300	13,300	0
FB5	18,500	18,500	0	18,500	18,500	0	18,500	18,500	0	18,500	18,500	0	18,500	18,500	0
FB13	18,200	18,200	0	18,200	18,200	0	18,200	18,200	0	18,200	18,200	0	18,200	18,200	0
BLG用混合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

調査基準：令和7年6月時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑬

	大分自動車道(日田～湯布院)											
	日田～天瀬高塚			天瀬高塚～玖珠			玖珠～九重			九重～湯布院		
	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額
表層TypeA	14,300	14,300	0	14,800	14,800	0	14,800	14,800	0	14,800	14,800	0
表層TypeA②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
表層TypeG	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基層①	13,900	13,900	0	14,400	14,400	0	14,400	14,400	0	14,400	14,400	0
基層②	15,400	15,400	0	15,900	15,900	0	15,900	15,900	0	15,900	15,900	0
As安定	13,200	13,200	0	13,700	13,700	0	13,700	13,700	0	13,700	13,700	0
As安定②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
As安定③	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅰ型	17,700	17,700	0	18,200	18,200	0	18,200	18,200	0	18,200	18,200	0
高機能Ⅰ型②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(13mm)	17,800	17,800	0	18,300	18,300	0	18,300	18,300	0	18,300	18,300	0
SMA(5mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅱ型	17,600	17,600	0	18,100	18,100	0	18,100	18,100	0	18,100	18,100	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
半たわみ用合材	12,800	12,800	0	13,300	13,300	0	13,300	13,300	0	13,300	13,300	0
FB13	18,300	18,300	0	18,800	18,800	0	18,800	18,800	0	18,800	18,800	0
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

調査基準：令和7年6月時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑭

	大分自動車道(湯布院～大分米良)、日出バイパス(速見～日出)											
	湯布院～別府(日出JCT～速見、日出バイパス速見～日出)			別府～大分			大分～大分光吉			大分光吉～大分米良		
	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額
表層TypeA	14,600	14,600	0	14,200	14,200	0	13,800	13,800	0	13,800	13,800	0
表層TypeA②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
表層TypeG	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基層①	14,200	14,200	0	13,800	13,800	0	13,400	13,400	0	13,400	13,400	0
基層②	15,700	15,700	0	15,300	15,300	0	14,900	14,900	0	14,900	14,900	0
As安定	13,500	13,500	0	13,100	13,100	0	12,700	12,700	0	12,700	12,700	0
As安定②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
As安定③	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅰ型	18,000	18,000	0	17,600	17,600	0	17,200	17,200	0	17,200	17,200	0
高機能Ⅰ型②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(13mm)	18,100	18,100	0	17,700	17,700	0	17,300	17,300	0	17,300	17,300	0
SMA(5mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅱ型	17,900	17,900	0	17,500	17,500	0	17,100	17,100	0	17,100	17,100	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
半たわみ用合材	13,100	13,100	0	12,700	12,700	0	12,300	12,300	0	12,300	12,300	0
FB13	18,600	18,600	0	18,200	18,200	0	17,800	17,800	0	17,800	17,800	0
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

調査基準：令和7年6月時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑭

	東九州自動車道(大分米良～佐伯)											
	大分米良～大分宮河内			大分宮河内～臼杵			臼杵～津久見			津久見～佐伯		
	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額
表層TypeA	13,800	13,800	0	14,100	14,100	0	14,100	14,100	0	14,700	14,700	0
表層TypeA②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
表層TypeG	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基層①	13,400	13,400	0	13,700	13,700	0	13,700	13,700	0	14,300	14,300	0
基層②	14,900	14,900	0	15,200	15,200	0	15,200	15,200	0	15,800	15,800	0
As安定	12,700	12,700	0	13,000	13,000	0	13,000	13,000	0	13,600	13,600	0
As安定②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
As安定③	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅰ型	17,200	17,200	0	17,500	17,500	0	17,500	17,500	0	18,100	18,100	0
高機能Ⅰ型②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(13mm)	17,300	17,300	0	17,600	17,600	0	17,600	17,600	0	18,200	18,200	0
SMA(5mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅱ型	17,100	17,100	0	17,400	17,400	0	17,400	17,400	0	18,000	18,000	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
半たわみ用合材	12,300	12,300	0	12,600	12,600	0	12,600	12,600	0	13,200	13,200	0
FB13	17,800	17,800	0	18,100	18,100	0	18,100	18,100	0	18,700	18,700	0
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

調査基準：令和7年6月時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑮

	宇佐別府道路(速見～中津)														
	速見～大分農業文化公園			大分農業文化公園～安心院			安心院～院内			院内～宇佐			宇佐～中津		
	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額
表層TypeA	14,400	14,400	0	14,300	14,300	0	14,300	14,300	0	14,300	14,300	0	14,300	14,300	0
表層TypeA②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
表層TypeG	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基層①	14,000	14,000	0	13,900	13,900	0	13,900	13,900	0	13,900	13,900	0	13,900	13,900	0
基層②	15,500	15,500	0	15,400	15,400	0	15,400	15,400	0	15,400	15,400	0	15,400	15,400	0
As安定	13,300	13,300	0	13,200	13,200	0	13,200	13,200	0	13,200	13,200	0	13,200	13,200	0
As安定②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
As安定③	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅰ型	17,800	17,800	0	17,700	17,700	0	17,700	17,700	0	17,700	17,700	0	17,700	17,700	0
高機能Ⅰ型②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(13mm)	17,900	17,900	0	17,800	17,800	0	17,800	17,800	0	17,800	17,800	0	17,800	17,800	0
SMA(5mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅱ型	17,700	17,700	0	17,600	17,600	0	17,600	17,600	0	17,600	17,600	0	17,600	17,600	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
半たわみ用合材	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
FB13	18,400	18,400	0	18,300	18,300	0	18,300	18,300	0	18,300	18,300	0	18,300	18,300	0
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

調査基準：令和7年6月時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑯

	沖縄自動車道(那覇～許田)														
	那覇～西原			西原～北中城			北中城～沖縄南			沖縄南～沖縄北			沖縄北～石川		
	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額
表層TypeA砂岩	20,000	20,000	0	19,900	19,900	0	19,800	19,800	0	19,800	19,800	0	19,800	19,800	0
基層レベリング石灰岩	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
表層TypeG	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基層 砂岩	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基層① 石灰岩	14,100	14,100	0	14,000	14,000	0	13,900	13,900	0	13,900	13,900	0	13,900	13,900	0
基層② 石灰岩	16,100	16,100	0	16,000	16,000	0	15,900	15,900	0	15,900	15,900	0	15,900	15,900	0
As安定 砂岩	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
As安定 石灰岩	12,500	12,500	0	12,400	12,400	0	12,300	12,300	0	12,300	12,300	0	12,300	12,300	0
As安定 石灰岩 ②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅰ型 砂岩	30,200	30,200	0	30,100	30,100	0	30,000	30,000	0	30,000	30,000	0	30,000	30,000	0
高機能Ⅰ型 石灰岩	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(13mm)	21,900	21,900	0	21,800	21,800	0	21,700	21,700	0	21,700	21,700	0	21,700	21,700	0
SMA(13mm) 石灰岩	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅱ型	30,400	30,400	0	30,300	30,300	0	30,200	30,200	0	30,200	30,200	0	30,200	30,200	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
半たわみ用合材	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
FB13 石灰岩	22,700	22,700	0	22,600	22,600	0	22,500	22,500	0	22,500	22,500	0	22,500	22,500	0
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

調査基準：令和7年6月時点

西日本高速道路株式会社規格生アスファルト合材現場持込価格集計表（単位：円／t）

配合⑯

	沖縄自動車道(那覇～許田)											
	石川～屋嘉			屋嘉～金武			金武～宜野座			宜野座～許田		
	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額	前回報告（R7年3）	今回報告（R7年6）	変動額
表層TypeA砂岩	19,700	19,700	0	19,700	19,700	0	19,700	19,700	0	20,000	20,000	0
基層レベリング石灰岩	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
表層TypeG	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基層 砂岩	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基層① 石灰岩	13,800	13,800	0	13,800	13,800	0	13,800	13,800	0	14,100	14,100	0
基層② 石灰岩	15,800	15,800	0	15,800	15,800	0	15,800	15,800	0	16,100	16,100	0
As安定 砂岩	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
As安定 石灰岩	12,200	12,200	0	12,200	12,200	0	12,200	12,200	0	12,500	12,500	0
As安定③	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅰ型 砂岩	29,900	29,900	0	29,900	29,900	0	29,900	29,900	0	30,200	30,200	0
高機能Ⅰ型 石灰岩	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(13mm)	21,600	21,600	0	21,600	21,600	0	21,600	21,600	0	21,900	21,900	0
SMA(13mm) 石灰岩	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SMA(20mm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高機能Ⅱ型	30,100	30,100	0	30,100	30,100	0	30,100	30,100	0	30,500	30,500	0
高機能Ⅱ型②	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
半たわみ用合材	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
FB13 石灰岩	22,400	22,400	0	22,400	22,400	0	22,400	22,400	0	22,700	22,700	0
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

調査基準：令和7年6月時点

≪剥離防止剤の数値は、アス量の0.3%≫

配合①　　北九州（高）下関

道路名）関門橋（下関～門司）、関門トンネル、九州自動車道（門司～小倉東）

SMA13：植物繊維0.3%を含まない。

種別	規格	表層TypeA①	表層TypeA②	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層①	基層②	As安定	FB13	半たわみ用合材	SMA13	大粒径混合物	厚層用混合物
砕石４号	40～20							27.5				23.0	13.7
砕石５号	20～13					21.8	22.2	13.7				16.0	17.3
砕石６号	13～５	37.0	37.0	84.2	65.2	23.7	24.0	21.7	31.5	84.5	58.6	19.0	21.0
砕石７号	５～2.5	24.0	24.0		10.3	13.7	13.7	10.8	17.2		8.5	16.5	17.0
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ					1.0	3.2	2.8	3.8	4.5			0.0	0.0
粗砂		24.0	24.0	7.0	8.8	14.5	14.2	5.3	23.8	11.0	11.0	11.0	12.0
細砂		8.0	8.0	3.5	3.1	17.8	17.5	11.4	15.3		10.1	9.7	12.0
石粉		7.0	7.0	5.3	11.6	5.3	5.6	5.8	7.7	4.5	11.8	4.8	7.0
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	60～80	4.6				4.7		3.7		3.4			
高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ				4.7									
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用			4.6		5.3		4.6		6.0		5.3	3.9	4.0
はく離防止剤		0.0138				0.0141							
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

配合②　　北九州（高）

道路名）九州自動車道（小倉東～福岡）、東九州自動車道（北九州JCT～苅田北九州空港）

SMA13：植物繊維0.3%を含まない。

種別	規格	表層TypeA	表層TypeA②	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層①	基層②	As安定	大粒径混合物	厚層用混合物	FB13	半たわみ用合材	SMA13	BLG用混合物
砕石４号	40～20							24.3	23.5	15.9				
砕石５号	20～13					21.5	21.9	19.2	15.6	14.5				
砕石６号	13～５	36.5	36.5	84.6	66.0	22.9	22.2	19.1	20.6	20.9	31.5	84.5	58.6	25.1
砕石７号	５～2.5	18.0	18.0		9.8	12.9	12.8	10.0	14.5	16.9	17.3		8.5	23.0
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ					1.3		1.7	0.0	0.0	0.0	4.5			
粗砂		28.0	28.0	5.4	6.6	20.2	19.9	15.0	11.4	10.2	21.5	11.0	11.0	
細砂		11.5	11.5	5.0	4.8	17.0	16.4	6.6	9.6	14.6	18.0		10.1	24.0
石粉		6.0	6.0	5.0	11.5	5.5	5.1	5.8	4.8	7.0	7.2	4.5	11.8	27.9
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	60～80	5.1				4.9		3.6				3.4		
高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ				4.7										
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用			5.1		5.2		4.8		3.9	4.0	5.8		5.3	
BLG用改質ｱｽﾌｧﾙﾄ														9.4
はく離防止剤		0.0153				0.0147								
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

配合③　　北九州（高）

道路名）東九州自動車道（苅田北九州空港～みやこ豊津、椎田南～中津）、椎田道路（みやこ豊津～椎田南）

種別	規格	表層TypeA①	表層TypeA②	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層①	基層②	As安定	大粒径混合物	厚層用混合物	FB13	半たわみ用合材	BLG用混合物
砕石４号	40～20							29.0	25.0	14.6			
砕石５号	20～13					17.5	23.2	14.0	16.4	17.2			
砕石６号	13～５	37.0	37.0	83.9	65.2	29.0	21.3	23.0	17.9	18.6	30.4	84.5	25.1
砕石７号	５～2.5	19.0	19.0		10.3	11.0	13.0	10.0	14.5	17.3	19.0		23.0
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ					1.0		2.8		1.7	3.2			
粗砂		21.0	21.0	4.1	8.8	24.5	22.9	12.0	8.1	13.7	23.0	11.0	
細砂		16.0	16.0	6.9	3.1	12.0	11.5	6.0	11.8	9.1	19.8		24.0
石粉		7.0	7.0	5.1	11.6	6.0	5.3	6.0	4.6	6.3	7.8	4.5	27.9
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	60～80	5.2				5.0		3.2				3.4	
高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ				4.7									
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用			5.2		5.3		4.8		3.8	3.9	5.9		
BLG用改質ｱｽﾌｧﾙﾄ													9.4
はく離防止剤		0.0156				0.0150							
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

配合④　　久留米（管）

道路名）九州自動車道（福岡～みやま柳川），大分自動車道（鳥栖～日田）

種別	規格	表層TypeA①	表層TypeA②	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層①	基層②	基層（中温化）	As安定①	As安定②	厚層施工用混合物	FB13	半たわみ用合材	BLG用混合物
砕石４号	40～20								18.6	18.7	12.0			
砕石５号	20～13					21.5	21.8	19.0	14.8	15.0	18.0			
砕石６号	13～５	36.5	34.5	83.8	68.0	24.8	22.1	29.7	19.6	19.7	22.0	30.3	80.0	24.0
砕石７号	５～2.5	22.5	17.9		7.7	10.6	12.8	12.8	18.0	17.7	14.0	18.2	6.0	23.0
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ											14.0			
粗砂		25.0	29.0	10.9	5.5	25.7	26.3	20.1	16.7	15.4	14.0	29.9	9.0	14.0
細砂		10.0	12.4		7.4	12.7	11.4	13.7	7.3	8.5		13.8		12.0
石粉		6.0	6.2	5.3	11.4	4.7	5.6	4.7	5.0	5.0	6.0	7.8	5.0	27.0
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	60～80	4.9				4.8		4.7	3.8				3.3	
高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ				4.6										
中温化剤								0.141						
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用			5.2		5.2		4.9			3.8	4.0	5.8		
BLG用改質ｱｽﾌｧﾙﾄ														9.3
はく離防止剤		0.0147				0.0144		0.0141						
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

配合⑤　　熊本（高）

道路名）九州自動車道（みやま柳川～八代）

SMA13：植物繊維0.3%を含まない。

種別	規格	表層TypeA	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層①	基層②	As安定	FB13	FB5	半たわみ用合材	SMA13	BLG用混合物
砕石４号	40～20						29.2					
砕石５号	20～13				22.5	23.6	13.8					
砕石６号	13～５	36.0	84.5	65.0	19.8	21.7	19.8	23.5		88.1	54.7	25.1
砕石７号	５～2.5	22.0		9.0	15.3	14.5	11.7	24	57.8		13.4	22.0
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ												
粗砂		23.0			21.2	23.0	10.5	30.5		8.1	10.2	10.8
細砂		13.2	10.3	13.5	16.3	12.0	9.8	15	31.5		10.4	14.2
石粉		5.8	5.2	12.5	4.9	5.2	5.2	7	10.7	3.8	11.3	27.9
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	60～80	5.3			5.1		3.7			3.5		
高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ			4.6									
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用				5.0		4.9		6.1	6.3		5.6	
BLG用改質ｱｽﾌｧﾙﾄ												9.2
はく離防止剤		0.0159			0.0153		0.0111					
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

配合⑥　　熊本（高）

道路名）九州自動車道（八代～人吉）、南九州自動車道（八代ＪＣＴ～日奈久）　　追加

種別	規格	表層TypeA	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層①	基層②	As安定	FB13	FB5	SMA13	BLG用混合物	FFP用混合物
砕石４号	40～20						26.9					
砕石４号（特）	30～20											
砕石５号	20～13				21.1	24.3	15.0					
砕石６号	13～５	35.6	83.6	61.0	20.0	22.5	19.8	24.8		58.9	25.1	69.3
砕石７号	５～2.5	21.6		12.0	14.5	14.0	10.4	21.7	57.8	11.3	23.0	5.4
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ		5.2										
粗砂		15.2	11.1		23.3	21.4	19.7	17.7		12.1		6.3
細砂		16.5		15.0	15.7	13.1	3.7	28.5	31.5	7.3	24.0	8.8
石粉		5.9	5.3	12.0	5.4	4.7	4.5	7.3	10.7	10.4	27.9	10.2
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	60～80	5.2			4.8		3.6					
高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ			4.6									
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用				4.9		5.0		6.3	6.3	5.7		
BLG用改質ｱｽﾌｧﾙﾄ											9.4	
高性能改質ｱｽﾌｧﾙﾄ												5.1
はく離防止剤		0.0156			0.0144		0.0108					
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

SMA13：植物繊維0.3%を含まない。

配合⑦　　熊本（高）

道路名）九州自動車道（人吉～えびの）

種別	規格	表層TypeA	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層①	基層②	As安定	FB13	FB5	SMA13	BLG用混合物
C-40-20											
砕石４号	40～20						26.9				
砕石５号	20～13				21.1	24.3	15.0				
砕石６号	13～５	37.5	83.6	61.0	20.0	22.5	19.8	24.8		58.9	25.1
砕石７号	５～2.5	22.0		12.0	14.5	14.0	10.4	21.7	57.8	11.3	23.0
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ											
粗砂		23.0	11.1		23.3	21.4	19.7	17.7		12.1	
細砂		11.5		15.0	15.7	13.1	3.7	28.5	31.5	7.3	24.0
石粉		6.0	5.3	12.0	5.4	4.7	4.5	7.3	10.7	10.4	27.9
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	60～80	5.5			4.8		3.6				
高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ			4.6								
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用				4.9		5.0		6.3	6.3	5.7	
BLG用改質ｱｽﾌｧﾙﾄ											9.4
はく離防止剤		0.0165			0.0144		0.0108				
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

SMA13：植物繊維0.3%を含まない。

配合⑧　　宮崎（高）

道路名）九州自動車道（えびの～栗野），宮崎自動車道（えびの～宮崎）

種別	規格	表層TypeA	表層TypeA②	高機能Ⅰ型	高機能Ⅰ型②	高機能Ⅱ型	基層①	基層②	As安定①	As安定②	FB13	半たわみ用合材
砕石４号	40～20								27.5	26.5		
砕石５号	20～13						19.5	20.0	15.5	16.5		
砕石６号	13～５	37.0	36.5	84.0	79.0	66.0	28.0	24.0	20.5	21.0	32.0	87.0
砕石７号	５～2.5	21.5	22.0			10.0	14.0	15.0	11.0	9.5	18.0	
クラッシャーラン	Ｃ４０											
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ												
粗砂		18.0	18.5			12.0	18.0	16.0	11.0	12.0	15.0	9.0
細砂				11.0	16.0							
砕砂		17.0	16.5				15.5	20.0	8.5	8.5	28.0	
石粉		6.5	6.5	5.0	5.0	12.0	5.0	5.0	6.0	6.0	7.0	4.0
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	60～80	5.5					5.2		4.0	4.0		3.8
高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ				4.7	4.9							
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用			5.4			5.4		5.5			6.5	
はく離防止剤		0.0165					0.0156		0.0120			
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

改質As使用 空隙率20% 空隙率17%　　はく離防止剤あり はく離防止剤なし

配合⑧－1　　宮崎（高）

道路名）東九州自動車道（清武ＪＣＴ～門川）

種別	規格	表層TypeA	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層①	基層②	As安定	FB13	半たわみ用合材
砕石４号	40～20						24.5		
砕石５号	20～13				22.1	21.5	20.0		
砕石６号	13～５	38.7	84.5	67.1	23.0	22.0	18.7	37.0	87.0
砕石７号	５～2.5	17.0		8.2	15.0	13.9	10.1	17.5	
クラッシャーラン	Ｃ４０								
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ									
粗砂		17.5	10.0	12.6	23.0	25.6			9.0
細砂		5.0			10.9	11.0		9.5	
砕砂		15.8					20.2	29.0	
石粉		6.0	5.5	12.1	6.0	6.0	6.5	7.0	4.0
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	60～80	5.5			4.8		4.0		3.8
高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ			4.8						
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用				5.4		4.8		6.1	
はく離防止剤		0.0165			0.0144		0.0120		
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

配合⑧－2　　**宮崎（高）延岡**

道路名）延岡南道路（起点～終点）

種別	規格	表層TypeA	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層①	基層②	As安定①	As安定②	FB13
砕石４号	40～20						24.5	26.0	
砕石５号	20～13				21.0	21.5	20.0	16.5	
砕石６号	13～５	38.7	83.8	67.1	24.5	22.0	18.7	22.5	37.0
砕石７号	５～2.5	17.0		8.2	10.7	13.9	10.1	7.5	17.5
クラッシャーラン	Ｃ４０								
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ									
粗砂		17.5	11.2	12.6	18.0	25.6		12.5	
細砂		5.0			5.3	11.0			9.5
砕砂		15.8			15.5		20.2	9.0	29.0
石粉		6.0	5.0	12.1	5.0	6.0	6.5	6.0	7.0
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	60～80	5.5			5.2		4.0	4.0	
高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ			4.9						
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用				5.4		4.8			6.1
はく離防止剤		0.0165			0.0156		0.0120		
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

はく離防止剤あり　はく離防止剤なし

配合⑨　　**鹿児島（高）**

道路名）九州自動車道（栗野～鹿児島）、隼人道路（加治木～隼人東）、南九州自動車道（市来～鹿児島西）、東九州自動車道（末吉財部～隼人東）

種別	規格	表層TypeA	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層①	基層②	基層③	As安定①	As安定②	FB13	FB5	半たわみ用合材	SMA	BLG用混合物
砕石４号	40～20							26.3	26.5					
砕石５号	20～13				23.6	22.0	22.7	15.7	15.5					
砕石６号	13～５	36.2	84.0	67.3	22.3	23.3	21.3	20.7	21.5	33.5		86.8	54.5	25.1
砕石７号	５～2.5	21.0		8.0	14.0	14.0	14.7	10.6	10.0	17.8	51.0		13.5	23.0
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ														
粗砂														
砕砂		24.2	0.7	4.9	24.1	22.0	25.0	12.7	11.5	26.4	19.0		14.0	
細砂		12.8	10.3	8.4	11.4	14.0	11.7	8.7	9.5	15.9	19.5	9.2	7.0	24.0
石粉		5.8	5.0	11.4	4.6	4.8	4.7	5.3	5.5	6.5	10.5	4.0	11.0	27.9
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	60～80	5.5			5.1		5.0	4.0	4.0			3.6		
高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ			4.8											
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用				5.4		5.2				6.4	6.4		6.2	
BLG用改質ｱｽﾌｧﾙﾄ														9.4
はく離防止剤		0.0168			0.0153		0.0151	0.0119						
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

50回・ストAs 75回・ストAs 75回・改質As はく離防止剤あり はく離防止剤なし

SMA13：植物繊維0.3%を含まない。

配合⑩－1　　**長崎（高）**

道路名）長崎自動車道（嬉野～長崎）、長崎バイパス

種別	規格	表層TypeA	高機能Ⅰ型①	高機能Ⅰ型②	高機能Ⅱ型	基層①	基層②	As安定	FB13	FB5
砕石４号	40～20							15.0		
砕石５号	20～13					16.0	16.0	24.0		
砕石６号	13～５	39.0	84.0	80.5	69.5	27.0	27.0	23.0	32.0	
砕石７号	５～2.5	19.0			6.0	16.0	16.0	13.0	19.0	53.5
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ										
砕砂			11.0		7.0	19.5	19.5	10.0	22.0	
粗砂		28.5								
中目砂				14.5						34.5
細砂		7.0			7.0	18.0	18.0	10.0	22.0	
石粉		6.5	5.0	5.0	10.5	3.5	3.5	5.0	5.0	12.0
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	60～80	5.3				4.9		3.9		
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用					5.1		4.9		6.4	6.2
高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ			4.6	4.8						
はく離防止剤		0.0159				0.0147				
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

空隙率20%　空隙率17%

配合⑩－2　　**佐賀（高）**

道路名）西九州自動車道（武雄ＪＣＴ～佐世保みなと）

種別	規格	表層TypeA①	表層TypeA②	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層①	基層②	As安定	FB13	FB5	ﾀｰﾏｽｶｼﾞｭｱﾙﾄ基本用
砕石４号	40～20							14.0			
砕石５号	20～13					20.0	20.0	29.0			
砕石６号	13～５	37.4	37.4	83.0	70.0	26.5	26.0	22.5	31.0		24.7
砕石７号	５～2.5	18.0	18.0		6.5	10.5	10.0	8.0	17.5	53.5	25.8
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ											
粗砂		19.3	19.3			19.5	19.5	10.5	22.5		11.4
中砂				12.0	11.5	19.5		10.5	22.5	34.5	
細砂		19.3	19.3				19.5				11.7
石粉		6.0	6.0	5.0	12.0	4.0	5.0	5.5	6.5	12.0	26.4
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	60～80	5.0				4.9		3.7			6.3
高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ				4.5							
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用			5.0		5.3		4.9		5.9	6.2	
改質アスファルト											
ﾄﾘﾆﾀﾞｯﾄﾚｲｸｱｽﾌｧﾙﾄ											2.1
はく離防止剤		0.015				0.0147					
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

配合⑪　　**久留米（管）**

道路名）長崎自動車道（鳥栖～東脊振）

種別	規格	表層TypeA①	表層TypeA②	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層①	基層②	As安定	FB13	半たわみ用合材	BLG用混合物
砕石４号	40～20							24.8			
砕石５号	20～13					21.5	23.0	13.8			
砕石６号	13～５	37.8	37.8	83.5	68.1	24.8	21.3	19.1	31.5	80.0	25.1
砕石７号	５～2.5	18.0	18.0		7.9	10.6	13.2	15.0	18.1	6.0	23.0
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ											
粗砂		18.8	18.8	11.4	6.4	25.7	17.8	17.1	30.1	9.0	
細砂		18.8	18.8		6.2	12.7	18.7	4.7	12.8		24.0
石粉		6.6	6.6	5.1	11.4	4.7	6.0	5.5	7.5	5.0	27.9
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	60～80	5.0				4.8		3.8		3.3	
高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ				4.7							
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用			5.0		5.3		4.9		5.7		
BLG用改質ｱｽﾌｧﾙﾄ											9.4
はく離防止剤		0.015				0.0144					
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

配合⑫　　佐賀（高）

道路名）長崎自動車道（東脊振～嬉野）

種別	規格	表層TypeA①	表層TypeA②	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層①	基層②	As安定	FB13	半たわみ用合材	FB5	BLG用混合物
砕石４号	40～20							14.0				
砕石５号	20～13					20.0	20.0	29.0				
砕石６号	13～５	37.4	37.4	83.0	70.0	26.5	26.0	22.5	31.0	86.2		25.1
砕石７号	５～2.5	18.0	18.0		6.5	10.5	10.0	8.0	17.5		53.5	23.0
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ												
粗砂		19.3	19.3			19.5	19.5	10.5	22.5	9.3		
中砂				12.0	11.5	19.5		10.5	22.5		34.5	
細砂		19.3	19.3				19.5					24.0
石粉		6.0	6.0	5.0	12.0	4.0	5.0	5.5	6.5	4.5	12.0	27.9
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	60～80	5.0				4.9		3.7		3.6		
高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ				4.5								
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用			5.00		5.3		4.9		5.9		6.2	
BLG用改質ｱｽﾌｧﾙﾄ												9.4
改質アスファルト												
はく離防止剤		0.015				0.0147						
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

配合⑬　　大分（高）

道路名）大分自動車道（日田～湯布院）

種別	規格	表層TypeA	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層①	基層②	As安定	SMA（13mm）	FB13	半たわみ用合材
砕石４号	40～20						28.8			
砕石５号	20～13				20.0	20.0	12.8			
砕石６号	13～５	35.3	84.1	67.1	29.5	29.5	22.8	62.5	31.0	85.5
砕石７号	５～2.5	22.9		8.4	8.5	8.5	8.7	10.0	17.3	
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ				1.1			2.2		1.8	
砕砂				7.1	27.0	27.0			7.5	
粗砂		22.0	3.9				10.2	8.0	22.0	9.5
細砂		14.0	6.9	5.3	9.5	9.5	9.2	7.0	13.3	
石粉		5.8	5.1	11.0	5.5	5.5	5.3	12.5	7.1	5.0
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	60～80	5.1			5.0		3.8			3.8
高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ			4.8							
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用				5.4		5.0		5.7	6.3	
はく離防止剤		0.0153			0.015					
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

配合⑭　　大分（高）

道路名）大分自動車道（湯布院～大分米良、日出JCT～速見）、東九州道（大分米良～佐伯）、日出バイパス（速見～日出）

種別	規格	表層TypeA	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層①	基層②	As安定	SMA（13mm）	FB13	半たわみ用合材
砕石４号	40～20						28.8			
砕石５号	20～13				18.0	18.0	12.8			
砕石６号	13～５	35.3	84.1	67.1	28.0	28.0	22.8	62.5	31.0	85.5
砕石７号	５～2.5	22.9		8.4	10.5	10.5	8.7	10.0	17.3	
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ				1.1	12.0	12.0	2.2		1.8	
砕砂				7.1					7.5	
粗砂		22.0	3.9		18.5	18.5	10.2	8.0	22.0	9.5
細砂		14.0	6.9	5.3	8.0	8.0	9.2	7.0	13.3	
石粉		5.8	5.1	11.0	5.0	5.0	5.3	12.5	7.1	5.0
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	60～80	5.1			5.1		3.8			3.8
高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ			4.8							
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用				5.4		5.1		5.7	6.3	
はく離防止剤		0.0153			0.0153					
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

配合⑮　　大分（高）

道路名）宇佐別府道路（速見～中津）

種別	規格	表層TypeA	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層①	基層②	As安定	SMA（13mm）	FB13
砕石４号	40～20						28.8		
砕石５号	20～13				18.0	18.0	12.8		
砕石６号	13～５	35.3	84.1	67.1	28.0	28.0	22.8	62.5	31.0
砕石７号	５～2.5	22.9		8.4	10.5	10.5	8.7	10.0	17.3
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ				1.1	12.0	12.0	2.2		1.8
砕砂				7.1					7.5
粗砂		22.0	3.9		18.5	18.5	10.2	8.0	22.0
細砂		14.0	6.9	5.3	8.0	8.0	9.2	7.0	13.3
石粉		5.8	5.1	11.0	5.0	5.0	5.3	12.5	7.1
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	60～80	5.1			5.1		3.8		
高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ			4.8						
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ一般用				5.4		5.1		5.7	6.3
はく離防止剤		0.0153			0.0153				
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

配合⑯　　沖縄（管）

道路名）沖縄自動車道（那覇～許田）　　（基層ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ）

種別	規格	表層TypeA 砂岩	高機能Ⅰ型 砂岩	FB13 石灰岩	基層①石灰岩	基層②石灰岩	As安定 石灰岩	SMA（13mm）	高機能Ⅱ型
砕石４号	40～20						30.0		
砕石５号	20～13				20.5	20.0	12.5		
砕石６号	13～５			30.0	25.0	25.5	21.5	55.0	
砕石７号	５～2.5			20.0	12.5	12.5	9.5	15.5	
砕石４号	40～20								
砕石５号	20～13								
砕石６号	13～５	35.0							
砕石７号	５～2.5	22.0							
砕石６号	13～５		85.5						67.0
砕石７号	５～2.5								8.0
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ				9.0	7.5	9.0	11.5		
砕砂		13.0						11.5	
海砂（粗砂）		26.0	10.0	36.0	31.0	29.5	11.0	10.0	15.5
細砂									
石粉		4.0	4.5	5.0	3.5	3.5	4.0	8.0	9.5
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	60～80	4.985			4.5		3.3		
高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ			4.8						5.2
改質Ⅱ型				6.0		4.6		5.4	
はく離防止剤		0.0150							
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00