

令和8年度

九州支社管内 土木工事設計材料単価表

令和8年7月

九州支社

単 価 目 次

《建設工事材料》

生コンクリート	・ ・ ・ ・ ・	1
アスファルト合材	・ ・ ・ ・ ・	10

《保全工事材料》

アスファルト合材	・ ・ ・ ・ ・	18
----------	-----------	----

土木工事設計材料単価表について

1. はじめに

「土木工事設計材料単価表」は、西日本高速道路(株)九州支社及び九州支社管内各事務所が発注する土木工事の積算に用いる材料単価（以下、「土木工事設計材料単価」という。）のうち、九州支社が独自の調査に基づき定めた主要材料単価を取り纏めたものです。

2. 単価の決定方法

- ・『「土木工事単価ファイル」（西日本高速道路株式会社）』、『「月刊建設物価」、「WEB建設物価」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）』または、『「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）（以下、物価資料等という。）』に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「土木工事設計材料単価表」に掲載しています。
- ・取引事例が著しく少ない材料については、単価を設定していない地区があり、これらについては「土木工事設計材料単価表」のなかでは「－」になっています。また、各材料において、調査を実施していない地区等については、空白としております。
- ・本資料掲載の土木工事材料単価の積算への適用は、表紙に記載している年月以降となります。

3. 注意事項

- ・本単価表に掲載されている単価についての質問・問合せには、応じられません。
- ・本単価表の全部または一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止します。
- ・本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
- ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事設計材料単価表の公表時期について

- ① 公表時期 ： 4 回／年（1 月・4 月・7 月・1 0 月）
 公表単価 ： 生コンクリート価格・アスファルト混合物価格

《建設工事材料》

生コンクリート

令和8年7月基準 NEXCO九州支社 生コンクリート価格

価格は、円/m³。

「()」は、見積価格。価格備考に見積価格と記載。

「-」は、流通実績なし。

「(注)」は、報告備考に注釈を記載。

NO	コンクリートの種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm ²)	スランブ (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種別	最小単位 セメント 量 (kg/m ³)	W/C (%以下)	単位水量 上限 (kg/m ³)	混和剤 種類	膨張材 (kg/m ³)	夜間 作業	備考	単位	地区名	価格	価格備考
1	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	165					m ³	門司	22900	
2	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	60	165					m ³	北九州	23000	
3	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	165					m ³	北九州	22900	
4	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	175					m ³	北九州	21850	
5	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	175					m ³	北九州	21750	
6	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	-	165					m ³	北九州	21850	
7	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	165					m ³	北九州	21750	
8	D1-1	18	8	20	-	-	-	N	-	-	175					m ³	北九州	21850	
9	D1-1	18	8	40	-	-	-	N	-	-	165					m ³	北九州	21850	
10	D1-1	18	8	20	-	-	-	BB	-	-	175					m ³	北九州	21750	
11	D1-1	18	8	40	-	-	-	BB	-	-	165					m ³	北九州	21750	
12	モルタル 1:3モルタル							N							普通セメント	m ³	北九州	32750	
13	モルタル 1:3モルタル							BB							高炉セメント	m ³	北九州	32650	
14	A1-1	30	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	55	175					m ³	築城	24050	
15	A1-1	30	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	230	55	175				圧縮強度は、材令56日とする。 セメントの種類:普通ポルトランドセメント 高炉スラグ含有量40%以上	m ³	築城	23350	
16	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	55	175					m ³	築城	24050	
17	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	55	175					m ³	築城	24050	
18	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	55	175		20			m ³	築城	28050(注)	(注) 膨張材投入手間100m ³ 未満:30,000円/回、 100m ³ 以上:300円/m ³ を別途加算
19	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	55	175	高性能AE減水剤	20		圧縮強度は、材令56日とする。 セメントの種類:普通ポルトランドセメント 高炉スラグ含有量40%以上	m ³	築城	27950(注)	(注) 膨張材投入手間100m ³ 未満:30,000円/回、 100m ³ 以上:300円/m ³ を別途加算
20	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m ³	築城	29000(注)	(注) 膨張材投入手間100m ³ 未満:30,000円/回、 100m ³ 以上:300円/m ³ を別途加算
21	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m ³	築城	28900(注)	(注) 膨張材投入手間100m ³ 未満:30,000円/回、 100m ³ 以上:300円/m ³ を別途加算
22	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	50	175	高性能AE減水剤	20		圧縮強度は、材令56日とする。 セメントの種類:普通ポルトランドセメント 高炉スラグ含有量40%以上	m ³	築城	28300(注)	(注) 膨張材投入手間100m ³ 未満:30,000円/回、 100m ³ 以上:300円/m ³ を別途加算
23	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	60	165					m ³	築城	23000	
24	D1-1	18	8	40	-	-	-	N	-	-	165					m ³	築城	21850	
25	P2-2	40	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	300	-	-					m ³	築城	26050	
26	P2-4	40	12	20	2.5	4.5	1.5	BB	300	-	-					m ³	築城	26050	
27	P3-2	36	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	300	-	-					m ³	築城	25200	
28	P3-2	36	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	350	-	-				圧縮強度は、材令56日とする。 セメントの種類:普通ポルトランドセメント 高炉スラグ含有量40%以上	m ³	築城	24700	
29	P3-4	36	12	20	2.5	4.5	1.5	BB	300	-	-	高性能AE減水剤				m ³	築城	26000	
30	P3-4	36	12	20	2.5	4.5	1.5	BB	300	-	-	高性能AE減水剤			圧縮強度は、材令56日とする。 セメントの種類:普通ポルトランドセメント 高炉スラグ含有量40%以上	m ³	築城	25450	
31	Y1-1	30	18	20	2.5	4.5	1.5	N	350	55	175					m ³	築城	25200	
32	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	50	175					m ³	飯塚	23650	
33	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	50	175					m ³	飯塚	23550	
34	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	60	175					m ³	飯塚	22500	
35	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	175					m ³	飯塚	22400	
36	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	60	165					m ³	飯塚	22500	
37	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	165					m ³	飯塚	22400	
38	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	175					m ³	飯塚	21350	
39	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	175					m ³	飯塚	21250	
40	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	-	165					m ³	飯塚	21350	
41	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	165					m ³	飯塚	21250	
42	D1-1	18	8	40	-	-	-	N	-	-	165					m ³	飯塚	21350	
43	D1-1	18	8	40	-	-	-	BB	-	-	165					m ³	飯塚	21250	
44	HS1-1	曲げ4.5	3.5	40	1.5	5.5	1.5	N	-	-	165					m ³	飯塚	26850	
45	HS1-1	曲げ4.5	3.5	40	1.5	5.5	1.5	BB	-	-	165					m ³	飯塚	26750	
46	H2-1	曲げ4.5	6.5	40	1.5	4.5	1.5	N	-	-	165					m ³	飯塚	25650	
47	H2-1	曲げ4.5	6.5	40	1.5	4.5	1.5	BB	-	-	165					m ³	飯塚	25550	
48	円形水路(スリップフォーム)	21	3	20	2.5	4.5	1.5	N	310	-	175					m ³	飯塚	25600	
49	円形水路(スリップフォーム)	21	3	20	2.5	4.5	1.5	BB	310	-	175					m ³	飯塚	25500	
50	円形水路(スリップフォーム)	24	3	20	2.5	4.5	1.5	BB	350	-	175					m ³	飯塚	26250	
51	ロードガッタ(スリップフォーム)	18	4.5	20	2.5	4.5	1.5	N	280	-	175					m ³	飯塚	24950	
52	ロードガッタ(スリップフォーム)	18	4.5	20	2.5	4.5	1.5	BB	280	-	175					m ³	飯塚	24850	

令和8年7月基準 NEXCO九州支社 生コンクリート価格

価格は、円/m³。

「()」は、見積価格。価格備考に見積価格と記載。

「-」は、流通実績なし。

「(注)」は、報告備考に注釈を記載。

NO	コンクリートの種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm ²)	スラブ (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種別	最小単位 セメント 量 (kg/m ³)	W/C (%以下)	単位水量 上限 (kg/m ³)	混和剤 種類	膨張材 (kg/m ³)	夜間 作業	備考	単位	地区名	価格	価格備考
53	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	H	270	-	-	高性能AE減水剤	20		圧縮強度は、材令7日とする	m ³	福津	29750(注)	(注)膨張材投入手間50m ³ /日以下は15,000円/日を別途加算。51m ³ 以上の場合は15,000円/日+1m ³ 毎に300円を別途加算。
54	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m ³	福津	28700(注)	(注)膨張材投入手間50m ³ /日以下は15,000円/日を別途加算。51m ³ 以上の場合は15,000円/日+1m ³ 毎に300円を別途加算。
55	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175	高性能AE減水剤	20	夜間	夜間単価22:00～翌5:00	m ³	福津	28700(注)	(注)膨張材投入手間50m ³ /日以下は15,000円/日を別途加算。51m ³ 以上の場合は15,000円/日+1m ³ 毎に300円を別途加算。夜間1回打設当たり、セット料一律 150,000円及び、5,000円/m ³ を別途加算。
56	P6-5	50	12	20	2.5	4.5	1.5	H	300	43	175	高性能AE減水剤	20			m ³	福津	34900(注)	(注)膨張材投入手間50m ³ /日以下は15,000円/日を別途加算。51m ³ 以上の場合は15,000円/日+1m ³ 毎に300円を別途加算。
57	A1-1	30	8	20	2.5	4.5	1.5	N	230	50	175					m ³	八女	26150	
58	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	50	175					m ³	八女	26150	
59	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	50	175					m ³	八女	26050	
60	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	H	-	50	175					m ³	八女	27550	
61	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175					m ³	八女	26150	
62	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m ³	八女	31350(注)	(注)1回打設当たり、膨張材投入手間30,000円(100袋以下)、101袋以上は1袋あたり300円を別途加算
63	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	50	175					m ³	八女	26050	
64	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m ³	八女	31250(注)	(注)1回打設当たり、膨張材投入手間30,000円(100袋以下)、101袋以上は1袋あたり300円を別途加算
65	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	H	270	50	175	高性能AE減水剤	20		材令7日	m ³	八女	32750(注)	(注)1回打設当たり、膨張材投入手間30,000円(100袋以下)、101袋以上は1袋あたり300円を別途加算
66	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175					m ³	八女	27200	
67	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m ³	八女	31700(注)	(注)1回打設当たり、膨張材投入手間30,000円(100袋以下)、101袋以上は1袋あたり300円を別途加算
68	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	50	175					m ³	八女	27100	
69	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m ³	八女	31600(注)	(注)1回打設当たり、膨張材投入手間30,000円(100袋以下)、101袋以上は1袋あたり300円を別途加算
70	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	60	175					m ³	八女	25000	
71	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	175					m ³	八女	24900	
72	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	165					m ³	八女	25400	
73	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	175					m ³	八女	23850	
74	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	175					m ³	八女	23750	
75	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	-	165					m ³	八女	24350	
76	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	165					m ³	八女	24250	
77	D1-1	18	8	40	-	-	-	BB	-	-	165					m ³	八女	24250	
78	P6-4	50	12	20	2.5	4.5	1.5	H	300	43	175	高性能AE減水剤				m ³	八女	33400	
79	P6-5	50	12	20	2.5	4.5	1.5	H	300	43	175	高性能AE減水剤	20			m ³	八女	37900(注)	(注)1回打設当たり、膨張材投入手間30,000円(100袋以下)、101袋以上は1袋あたり300円を別途加算
80	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m ³	長崎	33500	
81	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m ³	長崎	33500	
82	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	60	175					m ³	長崎	26550	
83	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	175					m ³	長崎	26550	
84	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	-					m ³	長崎	25650	
85	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	-					m ³	長崎	25650	
86	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	-	-					m ³	長崎	25650	
87	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	-					m ³	長崎	25650	
88	D1-1	18	8	20	-	-	-	N	-	-	-					m ³	長崎	25650	
89	D1-1	18	8	20	-	-	-	BB	-	-	-					m ³	長崎	25650	
90	D1-1	18	8	40	-	-	-	N	-	-	-					m ³	長崎	25650	
91	D1-1	18	8	40	-	-	-	BB	-	-	-					m ³	長崎	25650	

令和8年7月基準 NEXCO九州支社 生コンクリート価格

価格は、円/m³。

「()」は、見積価格。価格備考に見積価格と記載。

「-」は、流通実績なし。

「(注)」は、報告備考に注釈を記載。

NO	コンクリートの種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm ²)	スラブ (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種別	最小単位 セメント 量 (kg/m ³)	W/C (%以下)	単位水量 上限 (kg/m ³)	混和剤 種類	膨張材 (kg/m ³)	夜間 作業	備考	単位	地区名	価格	価格備考
92	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m ³	練早	32000	
93	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m ³	練早	32000	
94	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	60	175					m ³	練早	25550	
95	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	175					m ³	練早	25550	
96	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	-					m ³	練早	24650	
97	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	-					m ³	練早	24650	
98	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	-	-					m ³	練早	24650	
99	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	-					m ³	練早	24650	
100	D1-1	18	8	20	-	-	-	N	-	-	-					m ³	練早	24650	
101	D1-1	18	8	20	-	-	-	BB	-	-	-					m ³	練早	24650	
102	D1-1	18	8	40	-	-	-	N	-	-	-					m ³	練早	24650	
103	D1-1	18	8	40	-	-	-	BB	-	-	-					m ³	練早	24650	
104	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m ³	大村	32000	
105	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m ³	大村	32000	
106	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	60	175					m ³	大村	25550	
107	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	175					m ³	大村	25550	
108	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	-					m ³	大村	24650	
109	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	-					m ³	大村	24650	
110	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	-	-					m ³	大村	24650	
111	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	-					m ³	大村	24650	
112	D1-1	18	8	20	-	-	-	N	-	-	-					m ³	大村	24650	
113	D1-1	18	8	20	-	-	-	BB	-	-	-					m ³	大村	24650	
114	D1-1	18	8	40	-	-	-	N	-	-	-					m ³	大村	24650	
115	D1-1	18	8	40	-	-	-	BB	-	-	-					m ³	大村	24650	
116	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m ³	東彼杵	27700	
117	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m ³	東彼杵	27600	
118	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	60	175					m ³	東彼杵	21300	
119	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	175					m ³	東彼杵	21200	
120	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	-					m ³	東彼杵	20500	
121	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	-					m ³	東彼杵	20400	
122	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	-	-					m ³	東彼杵	20500	
123	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	-					m ³	東彼杵	20400	
124	D1-1	18	8	20	-	-	-	N	-	-	-					m ³	東彼杵	20500	
125	D1-1	18	8	20	-	-	-	BB	-	-	-					m ³	東彼杵	20400	
126	D1-1	18	8	40	-	-	-	N	-	-	-					m ³	東彼杵	20500	
127	D1-1	18	8	40	-	-	-	BB	-	-	-					m ³	東彼杵	20400	
128	A1-1	36	12	20	2.5	4.5	1.5	N	230	43	175	高性能AE減水剤	20			m ³	佐世保	28500	
129	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	50	175					m ³	佐世保	22100	
130	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	50	175					m ³	佐世保	22000	
131	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	N	230	50	175	高性能AE減水剤	20			m ³	佐世保	27500	
132	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m ³	佐世保	27500	
133	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m ³	佐世保	27400	
134	B1-2	24	8	20	2.5	4.5	1.5	H	-	60	175					m ³	佐世保	22500	
135	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	60	175					m ³	佐世保	21300	
136	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	175					m ³	佐世保	21200	
137	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	175					m ³	佐世保	20500	
138	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	175					m ³	佐世保	20400	
139	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	-	165					m ³	佐世保	20500	
140	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	165					m ³	佐世保	20400	
141	D1-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	-	165					m ³	佐世保	20500	
142	D1-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	165					m ³	佐世保	20400	
143	H1-1	曲げ4.5	1.5	40	1.0	4.5	1.5	N	-	-	165					m ³	佐世保	-	
144	H1-1	曲げ4.5	1.5	40	1.0	4.5	1.5	BB	-	-	165					m ³	佐世保	-	
145	H2-1	曲げ4.5	6.5	40	1.5	4.5	1.5	N	-	-	165					m ³	佐世保	22500	
146	H2-1	曲げ4.5	6.5	40	1.5	4.5	1.5	BB	-	-	165					m ³	佐世保	22400	
147	30-12-20	30	12	20	2.5	4.5	1.5	N	349	50	175	AE減水剤				m ³	佐世保	22300	
148	30-12-20	30	12	20	2.5	4.5	1.5	BB	349	50	175	AE減水剤				m ³	佐世保	22200	
149	27-12-20	27	12	20	2.5	4.5	1.5	H	349	50	175	AE減水剤標準型Ⅰ種				m ³	佐世保	23200	
150	27-12-20	27	12	20	2.5	4.5	1.5	H	349	50	175	AE減水剤遅延型Ⅰ種				m ³	佐世保	23200(注)	(注)夏場以外の時期は+1,000円/m ³ 加算の24,200円/m ³
151	HS1-1	曲げ4.5	3.5	40	1.5	5.5	1.5	N	-	-	165					m ³	佐世保	22200	
152	HS1-1	曲げ4.5	3.5	40	1.5	5.5	1.5	BB	-	-	165					m ³	佐世保	22100	
153	円形水路(スリップフォーム)	21	3	20	1.0	6.0	1.5	N	310	-	175					m ³	佐世保	22100	
154	円形水路(スリップフォーム)	21	3	20	1.0	6.0	1.5	BB	310	-	175					m ³	佐世保	22000	
155	ロードガッタ(スリップフォーム)	18	4.5	20	1.0	6.0	1.5	N	280	-	175					m ³	佐世保	21300	
156	ロードガッタ(スリップフォーム)	18	4.5	20	1.0	6.0	1.5	BB	280	-	175					m ³	佐世保	21200	
157	T1-4(Ad)	24	21	20	2.5	4.5	1.5	N	320	-	175	高性能AE減水剤			中流動高コンクリート	m ³	佐世保	25150	
158	T1-4(Ad)	24	21	20	2.5	4.5	1.5	BB	320	-	175	高性能AE減水剤			中流動高コンクリート	m ³	佐世保	25050	
159	D1-1	18	8	20	-	-	-	N	-	-	175					m ³	日田	23200	

令和8年7月基準 NEXCO九州支社 生コンクリート価格

価格は、円/m³。
「()」は、見積価格。価格備考に見積価格と記載。
「-」は、流通実績なし。
「(注)」は、報告備考に注釈を記載。

NO	コンクリートの種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm2)	スランブ (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種別	最小単位 セメント 量 (kg/m3)	W/C (%以下)	単位水量 上限 (kg/m3)	混和剤 種類	膨張材 (kg/m3)	夜間 作業	備考	単位	地区名	価格	価格備考
160	D1-1	18	8	20	-	-	-	BB	-	-	175					m3	日田	23100	
161	D1-1	18	8	40	-	-	-	N	-	-	165					m3	日田	23100	
162	D1-1	18	8	40	-	-	-	BB	-	-	165					m3	日田	23000	
163	D1-1	18	8	20	-	-	-	N	-	-	175					m3	玖珠	25500	
164	D1-1	18	8	20	-	-	-	BB	-	-	175					m3	玖珠	25300	
165	D1-1	18	8	40	-	-	-	N	-	-	165					m3	玖珠	25000	
166	D1-1	18	8	40	-	-	-	BB	-	-	165					m3	玖珠	24800	
167	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	175					m3	別府	20700	
168	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	175					m3	別府	20600	
169	D1-1	18	8	20	-	-	-	N	-	-	175					m3	別府	20700	
170	D1-1	18	8	20	-	-	-	BB	-	-	175					m3	別府	20600	
171	D1-1	18	8	40	-	-	-	N	-	-	165					m3	別府	20700	
172	D1-1	18	8	40	-	-	-	BB	-	-	165					m3	別府	20600	
173	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	50	175					m3	大分	23600	
174	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	大分	28750	
175	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	50	175					m3	大分	23500	
176	A1-3	40	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	50	175					m3	大分	24900	
177	A1-3	40	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	50	175					m3	大分	24800	
178	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175					m3	大分	23900	
179	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	N	230	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	大分	29050	
180	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	大分	29050	
181	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	50	175					m3	大分	23800	
182	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	BB	230	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	大分	28950	
183	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m3	大分	28950	
184	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	60	175					m3	大分	22800	
185	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	175					m3	大分	22700	
186	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	60	165					m3	大分	22800	
187	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	165					m3	大分	22700	
188	B2-2	30	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	-	-					m3	大分	23600	
189	B2-2	30	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	-					m3	大分	23500	
190	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	-					m3	大分	22000	
191	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	-					m3	大分	21900	
192	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	-	-					m3	大分	22000	
193	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	-					m3	大分	21900	
194	D1-1	18	8	20	-	-	-	N	-	-	-					m3	大分	22000	
195	D1-1	18	8	40	-	-	-	N	-	-	-					m3	大分	22000	
196	D1-1	18	8	20	-	-	-	BB	-	-	-					m3	大分	21900	
197	D1-1	18	8	40	-	-	-	BB	-	-	-					m3	大分	21900	
198	Y1-1	30	15	20	2.5	4.5	1.5	N	350	55	175					m3	大分	23900	
199	Y1-1	30	15	20	2.5	4.5	1.5	BB	350	55	175					m3	大分	23800	
200	Y1-1	30	18	20	2.5	4.5	1.5	N	350	55	175					m3	大分	25300(注)	(注)高性能AE減水剤を添加した価格
201	Y1-1	30	18	20	2.5	4.5	1.5	BB	350	55	175					m3	大分	25200(注)	(注)高性能AE減水剤を添加した価格
202	H2-1	曲げ4.5	6.5	40	1.5	4.5	1.5	N	-	-	175					m3	大分	24900	
203	H2-1	曲げ4.5	6.5	40	1.5	4.5	1.5	BB	-	-	175					m3	大分	24800	
204	セメントモルタル(基礎杭)	-	-	-	-	-	-	N	-	80	-				裏込めグラウト用 セメント260kg 単位細骨材780kg	m3	大分	27500	
205	セメントモルタル(基礎杭)	-	-	-	-	-	-	BB	-	80	-				裏込めグラウト用 セメント260kg 単位細骨材780kg	m3	大分	27400	
206	セメントモルタル(基礎杭)	24	-	-	-	-	-	N	-	50	-				モルタルライニング用 セメント500kg 単位細骨材1500kg	m3	大分	31000	
207	セメントモルタル(基礎杭)	24	-	-	-	-	-	BB	-	50	-				モルタルライニング用 セメント500kg 単位細骨材1500kg	m3	大分	30900	
208	モルタル 1:3モルタル							N							普通セメント	m3	大分	29000	
209	モルタル 1:3モルタル							BB							高炉セメント	m3	大分	28900	
210	D1-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	-	175					m3	臼杵	24000	
211	D1-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	175					m3	臼杵	23900	
212	A1-1(A)	30	8	20	2.5	4.5	1.5	N	230	65	175		20			m3	臼杵	29750	
213	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	65	175					m3	臼杵	25750	
214	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	65	175					m3	臼杵	25650	
215	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	H	-	65	175					m3	臼杵	26850	
216	A1-3	30	12	20	2.5	4.5	1.5	N	-	50	175					m3	臼杵	26100	
217	A1-3(Ad)	30	21	20	2.5	4.5	1.5	N	320	-	175				中流動覆工コンクリート	m3	臼杵	29600	
218	A1-3(Ad)	30	21	20	2.5	4.5	1.5	N	340	-	175				中流動覆工コンクリート 繊維補強	m3	臼杵	(30000)(注)	見積価格 (注)繊維補強材は支給品。洗車料投入料別途。
219	A1-4	24	8	20	2.5	4.5	1.5	N	270	65	175		20			m3	臼杵	28800	
220	A1-4	27	8	20	2.5	4.5	1.5	N	270	65	175					m3	臼杵	25400	
221	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	N	230	65	175	高性能AE減水剤	20			m3	臼杵	31600	
222	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	BB	230	65	175	高性能AE減水剤	20			m3	臼杵	31500	

令和8年7月基準 NEXCO九州支社 生コンクリート価格

価格は、円/m³。

「()」は、見積価格。価格備考に見積価格と記載。

「-」は、流通実績なし。

「(注)」は、報告備考に注釈を記載。

NO	コンクリートの種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm ²)	スランブ (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種別	最小単位 セメント 量 (kg/m ³)	W/C (%以下)	単位水量 上限 (kg/m ³)	混和剤 種類	膨張材 (kg/m ³)	夜間 作業	備考	単位	地区名	価格	価格備考
223	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	N	270	65	175	高性能AE減水剤	20			m ³	臼杵	31700	
224	A1-5	30	15	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	65	175	高性能AE減水剤	20			m ³	臼杵	31600	
225	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	65	175					m ³	臼杵	24800	
226	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	50	175		20			m ³	臼杵	28700	
227	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	50	175					m ³	臼杵	24750	
228	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	50	175					m ³	臼杵	24650	
229	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	50	175					m ³	臼杵	24100	
230	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	50	175					m ³	臼杵	24000	
231	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	50	175					m ³	臼杵	24000	
232	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	50	175		20			m ³	臼杵	27900	
233	P2-2	40	8	20	2.5	4.5	1.5	H	300	50	175	高性能AE減水剤	20			m ³	臼杵	34050	
234	P2-4	40	12	20	2.5	4.5	1.5	H	300	50	175	高性能AE減水剤	20			m ³	臼杵	34400	
235	P2-4(N)	40	12	20	2.5	4.5	1.5	N	300	43	175					m ³	臼杵	27500	
236	P2-4(E)	40	12	20	2.5	4.5	1.5	H	300	43	175		20			m ³	臼杵	32600	
237	P3-2(N)	36	8	20	2.5	4.5	1.5	N	300	50	175	高性能AE減水剤	20			m ³	臼杵	32300	
238	P3-2	36	8	20	2.5	4.5	1.5	H	300	50	175	高性能AE減水剤	20			m ³	臼杵	33400	
239	P6-4	50	12	20	2.5	4.5	1.5	H	300	60	175					m ³	臼杵	32300	
240	T1-4(Ad)	24	21	20	2.5	4.5	1.5	N	270	60	175				中流動型コンクリート	m ³	臼杵	(28700)	見積価格
241	T1-4(Ad)	24	21	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	60	165				中流動型コンクリート	m ³	臼杵	(28600)	見積価格
242	T1-4(Ad)	24	21	20	2.5	4.5	1.5	N	320	60	165				中流動型コンクリート	m ³	臼杵	(29150)	見積価格
243	T1-4(Ad)	24	21	20	2.5	4.5	1.5	BB	320	-	175				中流動型コンクリート	m ³	臼杵	(29050)	見積価格
244	T3-4(Ad)	24	21	20	2.5	4.5	1.5	N	340	-	175				中流動型コンクリート	m ³	臼杵	(29700)	見積価格
245	T3-4(Ad)	24	21	20	2.5	4.5	1.5	BB	340	-	175				中流動型コンクリート	m ³	臼杵	(29600)	見積価格
246	Y1-1	30	15	20	2.5	4.5	1.5	N	350	65	175					m ³	臼杵	26200	
247	Y1-1	30	15	20	2.5	4.5	1.5	BB	350	65	175					m ³	臼杵	26100	
248	Y1-1	30	18	20	2.5	4.5	1.5	N	350	65	175					m ³	臼杵	26300	
249	Y1-1	30	18	20	2.5	4.5	1.5	BB	350	43	175					m ³	臼杵	26200	
250	H2-1	曲げ4.5	6.5	40	1.5	4.5	1.5	N	-	43	175	高性能AE減水剤				m ³	臼杵	28350	
251	H2-1	曲げ4.5	6.5	40	1.5	4.5	1.5	BB	-	43	175		20			m ³	臼杵	30450	
252	モルタル 1.3モルタル							N							普通セメント	m ³	臼杵	30150	
253	モルタル 1.3モルタル							BB							高炉セメント	m ³	臼杵	30050	
254	高流動コンクリート	24	60	20	10.0	4.5	1.5	N	500	36	175	高性能AE減水剤			s/a:51.3% 空気量4.5% (kg/m ³)あたり水:173.5 セメント:500 細骨材:815 粗骨材:780 高性能減水剤:6.5 高性能AE減水材 6.5kg	m ³	臼杵	(41000)	見積価格
255	高流動コンクリート	24	60	20	10.0	4.5	1.5	BB	500	36	175	高性能AE減水剤			s/a:51.3% 空気量4.5% (kg/m ³)あたり水:173.5 セメント:500 細骨材:815 粗骨材:780 高性能減水剤:6.5 高性能AE減水材 6.5kg	m ³	臼杵	(40900)	見積価格
256	円形水路(スリップフォーム)	21	3	20	1.0	6.0	1.5	N	310	-	175					m ³	臼杵	(28200)	見積価格
257	円形水路(スリップフォーム)	21	3	20	1.0	6.0	1.5	BB	310	-	175					m ³	臼杵	(28100)	見積価格
258	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	175					m ³	佐伯(弥生)	26400	
259	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	-					m ³	佐伯(弥生)	25600	
260	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	-					m ³	佐伯(弥生)	25500	
261	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	-	-					m ³	佐伯(弥生)	25400	
262	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	-					m ³	佐伯(弥生)	25300	
263	D1-1	18	8	40	-	-	-	N	-	-	-					m ³	佐伯(弥生)	25400	
264	D1-1	18	8	20	-	-	-	BB	-	-	-					m ³	佐伯(弥生)	25500	
265	D1-1	18	8	40	-	-	-	BB	-	-	-					m ³	佐伯(弥生)	25300	
266	A1-3	30	8	20(25)	2.5	4.5	1.5	BB	-	50	175					m ³	八代	24000	
267	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	165					m ³	八代	23100	
268	B2-1	24	12	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	54.9	175	AE減水剤標準形(Ⅰ種)				m ³	八代	23100	
269	B2-1	24	15	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	54.9	175	AE減水剤標準形(Ⅰ種)				m ³	八代	23600	
270	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	-					m ³	八代	22200	
271	D1-1	18	8	20(25)	-	-	-	BB	-	-	-					m ³	八代	22200	
272	A1-3	30	8	20(25)	2.5	4.5	1.5	BB	-	50	175					m ³	葦城	25600	
273	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	165					m ³	葦城	24400	
274	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	175					m ³	葦城	23400	
275	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	175					m ³	葦城	23300	
276	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	-					m ³	葦城	23300	
277	D1-1	18	8	20(25)	-	-	-	BB	-	-	-					m ³	葦城	23300	
278	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	165					m ³	人吉	24400	
279	B2-1	24	12	25	2.5	4.5	1.5	BB	-	48.6	175	AE減水剤標準形(Ⅰ種)				m ³	人吉	25300	
280	B2-1	24	15	25	2.5	4.5	1.5	BB	-	48.6	175	AE減水剤標準形(Ⅰ種)				m ³	人吉	25500	
281	A1-1	30	8	20	2.5	4.5	1.5	N	230	50	175					m ³	高鍋・新富	28800	
282	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	50	175					m ³	高鍋・新富	28800	
283	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	50	175					m ³	高鍋・新富	28600	
284	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	H	-	50	175					m ³	高鍋・新富	30800	

令和8年7月基準 NEXCO九州支社 生コンクリート価格

価格は、円/m³。

「()」は、見積価格。価格備考に見積価格と記載。

「-」は、流通実績なし。

「(注)」は、報告備考に注釈を記載。

NO	コンクリートの種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm ²)	スランブ (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種別	最小単位 セメント 量 (kg/m ³)	W/C (%以下)	単位水量 上限 (kg/m ³)	混和剤 種類	膨張材 (kg/m ³)	夜間 作業	備考	単位	地区名	価格	価格備考
285	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m ³	高鍋・新富	29800	
286	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m ³	高鍋・新富	29600	
287	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	60	175					m ³	高鍋・新富	28200	
288	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	175					m ³	高鍋・新富	28000	
289	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	60	165					m ³	高鍋・新富	28100	
290	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	165					m ³	高鍋・新富	27900	
291	B2-1	30	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	60	165					m ³	高鍋・新富	28700	
292	B2-1	30	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	165					m ³	高鍋・新富	28500	
293	B2-1	30	8	40	2.5	4.5	1.5	H	-	60	165					m ³	高鍋・新富	30700	
294	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	175					m ³	高鍋・新富	27500	
295	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	175					m ³	高鍋・新富	27300	
296	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	-	165					m ³	高鍋・新富	27400	
297	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	165					m ³	高鍋・新富	27200	
298	D1-1	18	8	20	-	-	-	N	-	-	175					m ³	高鍋・新富	27500	
299	D1-1	18	8	40	-	-	-	N	-	-	165					m ³	高鍋・新富	27400	
300	D1-1	18	8	20	-	-	-	BB	-	-	175					m ³	高鍋・新富	27300	
301	D1-1	18	8	40	-	-	-	BB	-	-	165					m ³	高鍋・新富	27200	
302	P2-2	40	8	20	2.5	4.5	1.5	H	300	65	175					m ³	高鍋・新富	33200	
303	P2-4	40	12	20	2.5	4.5	1.5	H	300	43	175	高性能AE減水剤				m ³	高鍋・新富	33200	
304	P2-4	40	12	20	2.5	4.5	1.5	H	300	43	175					m ³	高鍋・新富	-	
305	P3-2	36	8	20	2.5	4.5	1.5	H	300	65	175					m ³	高鍋・新富	32600	
306	P3-2	36	8	20	2.5	4.5	1.5	H	350	65	175					m ³	高鍋・新富	32600	
307	P3-2	36	8	20	2.5	4.5	1.5	H	300	65	175			夜間	夜間単価22時～翌6時	m ³	高鍋・新富	32600(注)	20時～翌6時の出荷 (注) 夜間セッ料 50,000円及び1台当たり20,000円 を別途加算。
308	P3-4	36	12	20	2.5	4.5	1.5	H	300	65	175	高性能AE減水剤				m ³	高鍋・新富	32600	
309	Y1-1	30	18	20	2.5	4.5	1.5	N	350	55	175					m ³	高鍋・新富	29000	
310	Y1-1	30	18	20	2.5	4.5	1.5	BB	350	55	175					m ³	高鍋・新富	28800	
311	H2-1	曲げ4.5	6.5	40	1.5	4.5	1.5	N	-	-	165					m ³	高鍋・新富	29400	
312	H2-1	曲げ4.5	6.5	40	1.5	4.5	1.5	BB	-	-	165					m ³	高鍋・新富	28200	
313	A1-1	30	8	20	2.5	4.5	1.5	N	230	50	175					m ³	日置	26800	
314	A1-1(H)	30	8	20	2.5	4.5	1.5	H	230	50	175					m ³	日置	28150	
315	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	50	175					m ³	日置	26800	
316	A1-3	30	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	50	175					m ³	日置	26700	
317	A1-3	30	12	20	2.5	4.5	1.5	N	-	50	175					m ³	日置	26800	
318	A1-3	30	12	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	50	175					m ³	日置	26700	
319	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m ³	日置	31600	
320	A1-4	30	12	20	2.5	4.5	1.5	BB	270	50	175	高性能AE減水剤	20			m ³	日置	31500	
321	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	60	175					m ³	日置	26000	
322	B1-3	24	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	175					m ³	日置	25900	
323	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	60	165					m ³	日置	26000	
324	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	60	165					m ³	日置	25900	
325	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	175					m ³	日置	25200	
326	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	175					m ³	日置	25100	
327	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	-	165					m ³	日置	25200	
328	C2-1	18	8	40	2.5	4.5	1.5	BB	-	-	165					m ³	日置	25100	
329	D1-1	18	8	40	-	-	-	N	-	-	165					m ³	日置	25200	
330	D1-1	18	8	40	-	-	-	BB	-	-	165					m ³	日置	25100	
331	P2-2	40	8	20	2.5	4.5	1.5	H	300	43	175					m ³	日置	29800	
332	P2-2	40	8	20	2.5	4.5	1.5	H	300	43	175	高性能AE減水剤				m ³	日置	30900	
333	P2-4	40	12	20	2.5	4.5	1.5	H	300	43	175	高性能AE減水剤				m ³	日置	30900	
334	P2-4(N)	40	12	20	2.5	4.5	1.5	N	300	43	175	高性能AE減水剤				m ³	日置	29200	
335	P2-4(N)(E)	40	12	20	2.5	4.5	1.5	N	300	43	175	高性能AE減水剤	20			m ³	日置	33200	
336	P2-4(H)(E)	40	12	20	2.5	4.5	1.5	H	300	43	175	高性能AE減水剤	20			m ³	日置	34900	
337	P3-2	36	8	20	2.5	4.5	1.5	H	300	43	175					m ³	日置	29800	
338	P3-2(E)	36	8	20	2.5	4.5	1.5	H	300	43	175		20			m ³	日置	33800	
339	P3-4	36	12	20	2.5	4.5	1.5	H	300	43	175	高性能AE減水剤				m ³	日置	30050	
340	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	60	165					m ³	西原	19950	
341	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	60	165			夜間	夜間単価22:00～翌5:00	m ³	西原	23950(注)	(注) 西原地区は1回打設当たり基本料金168,000円 /回を別途加算。
342	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	175					m ³	西原	18900	
343	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	175			夜間	夜間単価22:00～翌5:00	m ³	西原	22900(注)	(注) 西原地区は1回打設当たり基本料金168,000円 /回を別途加算。
344	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	60	165					m ³	沖縄市	17950	
345	B2-1	24	8	40	2.5	4.5	1.5	N	-	60	165			夜間	夜間単価22:00～翌5:00	m ³	沖縄市	21950(注)	(注) 沖縄市地区は1回打設当たり基本料金168,000 円/回を別途加算。
346	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	175					m ³	沖縄市	16900	

令和8年7月基準 NEXCO九州支社 生コンクリート価格

価格は、円/m³。

「()」は、見積価格。価格備考に見積価格と記載。

「-」は、流通実績なし。

「(注)」は、報告備考に注釈を記載。

NO	コンクリートの種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm ²)	スランブ (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種別	最小単位 セメント 量 (kg/m ³)	W/C (%以下)	単位水量 上限 (kg/m ³)	混和剤 種類	膨張材 (kg/m ³)	夜間 作業	備考	単位	地区名	価格	価格備考
347	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	175			夜間	夜間単価22:00～翌5:00	m ³	沖縄市	20900(注)	(注) 沖縄市地区は1回打設当たり基本料金168,000円/回を別途加算。
348	A1-4(K)	30	12	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175	高性能AE減水剤	20		セメントの種類:普通ポルトランドセメント 50%+ 高炉スラグ微粉末6000 50%、単位セメント量:普通ポルトランドセメント 152kg、単位高炉スラグ量: 高炉スラグ微粉末6000 152kg、材令7日(強度30N/mm ²)	m ³	名護	51800	
349	A1-4(K)	30	20	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175	高性能AE減水剤	20		セメントの種類:普通ポルトランドセメント 50%+ 高炉スラグ微粉末6000 50%、単位セメント量:普通ポルトランドセメント 152kg、単位高炉スラグ量: 高炉スラグ微粉末6000 152kg、材令7日(強度30N/mm ²)	m ³	名護	51800	
350	D1-1	18	-	20	-	-	-	N	-	-	175					m ³	名護	-	
351	P6-4(K)	50	12	20	2.5	4.5	1.5	N	300	43	175	高性能AE減水剤	20		セメントの種類:普通ポルトランドセメント 50%+ 高炉スラグ微粉末6000 50%、単位セメント量:普通ポルトランドセメント 221kg、単位高炉スラグ量: 高炉スラグ微粉末6000 221kg、材令3日(強度36N/mm ²)	m ³	名護	57100	
352	P6-4(K)	50	20	20	2.5	4.5	1.5	N	300	43	175	高性能AE減水剤	20		セメントの種類:普通ポルトランドセメント 50%+ 高炉スラグ微粉末6000 50%、単位セメント量:普通ポルトランドセメント 221kg、単位高炉スラグ量: 高炉スラグ微粉末6000 221kg、材令3日(強度36N/mm ²)	m ³	名護	57100	
353	P6-5(K)	50	12	20	2.5	4.5	1.5	N	300	43	175	高性能AE減水剤	20		セメントの種類:普通ポルトランドセメント 50%+ 高炉スラグ微粉末6000 50%、単位セメント量:普通ポルトランドセメント 221kg、単位高炉スラグ量: 高炉スラグ微粉末6000 221kg	m ³	名護	57100	
354	P6-5(K)	50	20	20	2.5	4.5	1.5	N	300	43	175	高性能AE減水剤	20		セメントの種類:普通ポルトランドセメント 50%+ 高炉スラグ微粉末6000 50%、単位セメント量:普通ポルトランドセメント 221kg、単位高炉スラグ量: 高炉スラグ微粉末6000 221kg	m ³	名護	57100	
355	A1-4(K)	30	12	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175	高性能AE減水剤	20		セメントの種類:普通ポルトランドセメント 50%+ 高炉スラグ微粉末6000 50%、単位セメント量:普通ポルトランドセメント 152kg、単位高炉スラグ量: 高炉スラグ微粉末6000 152kg、材令7日(強度30N/mm ²)	m ³	金武	49900	
356	A1-4(K)	30	20	20	2.5	4.5	1.5	N	270	50	175	高性能AE減水剤	20		セメントの種類:普通ポルトランドセメント 50%+ 高炉スラグ微粉末6000 50%、単位セメント量:普通ポルトランドセメント 152kg、単位高炉スラグ量: 高炉スラグ微粉末6000 152kg、材令7日(強度30N/mm ²)	m ³	金武	49900	
357	C1-1	18	8	20	2.5	4.5	1.5	N	-	-	175					m ³	金武	17900	
358	D1-1	18	-	20	-	-	-	N	-	-	175					m ³	金武	-	
359	P6-4(K)	50	12	20	2.5	4.5	1.5	N	300	43	175	高性能AE減水剤	20		セメントの種類:普通ポルトランドセメント 50%+ 高炉スラグ微粉末6000 50%、単位セメント量:普通ポルトランドセメント 221kg、単位高炉スラグ量: 高炉スラグ微粉末6000 221kg、材令3日(強度36N/mm ²)	m ³	金武	61700	

令和8年7月基準 NEXCO九州支社 生コンクリート価格

価格は、円/m³。
「()」は、見積価格。価格備考に見積価格と記載。
「-」は、流通実績なし。
「(注)」は、報告備考に注釈を記載。

NO	コンクリートの種別	材令28日 における 圧縮強度 (N/mm ²)	スランブ (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ 許容差 (cm)	空気量 (%)	空気量 許容差 (%)	セメント 種別	最小単位 セメント 量 (kg/m ³)	W/C (%以下)	単位水量 上限 (kg/m ³)	混和剤 種類	膨張材 (kg/m ³)	夜間 作業	備考	単位	地区名	価格	価格備考
360	P6-4(K)	50	20	20	2.5	4.5	1.5	N	300	43	175	高性能AE減水剤	20		セメントの種類:普通ポルトランドセメント 50%+ 高炉スラグ微粉末6000 50%、単位セメント量:普通ポルトランド セメント 221kg、単位高炉スラグ量: 高炉スラグ微粉末6000 221kg、材 令3日(強度36N/mm ²)	m ³	金武	61700	
361	P6-5(K)	50	12	20	2.5	4.5	1.5	N	300	43	175	高性能AE減水剤	20		セメントの種類:普通ポルトランドセメント 50%+ 高炉スラグ微粉末6000 50%、単位セメント量:普通ポルトランド セメント 221kg、単位高炉スラグ量: 高炉スラグ微粉末6000 221kg	m ³	金武	61700	
362	P6-5(K)	50	20	20	2.5	4.5	1.5	N	300	43	175	高性能AE減水剤	20		セメントの種類:普通ポルトランドセメント 50%+ 高炉スラグ微粉末6000 50%、単位セメント量:普通ポルトランド セメント 221kg、単位高炉スラグ量: 高炉スラグ微粉末6000 221kg	m ³	金武	61700	

《建設工事材料》

アスファルト合材

アスファルト混合物価格 令和8年7月基準

価格は、円/ｔ。

「-」は、流通実績なし

NO	種別	品名	規格	備考等	単位	事務所	地区名	価格
1	アスファルト	ストレートアスファルト	針入度60～80		t	北九州	飯塚	145,000
2	アスファルト	改質アスファルト	一般用	ポリマー改質アスファルトⅡ型	t	北九州	飯塚	193,000
3	アスファルト	高粘度改質アスファルト	一般用		t	北九州	飯塚	213,000
4	再生合材	再生アスファルト混合物	密粒13mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	北九州	飯塚	12,800
5	再生合材	再生アスファルト混合物	密粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	北九州	飯塚	12,800
6	再生合材	再生アスファルト混合物	粗粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	北九州	飯塚	12,500
7	再生合材	再生アスファルト混合物	再生アスファルト安定処理路盤材		t	北九州	飯塚	12,000
8	合材	アスファルト混合物	密粒13mm キヤップアスファルト ストアス		t	北九州	飯塚	15,600
9	合材	アスファルト混合物	密粒13mm キヤップアスファルト 改質Ⅰ型		t	北九州	飯塚	17,100
10	合材	アスファルト混合物	密粒13mm キヤップアスファルト 改質Ⅱ型		t	北九州	飯塚	18,100
11	合材	アスファルト混合物	一般用_密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80	はく離防止剤含む	t	北九州	飯塚	16,200
12	合材	アスファルト混合物	アスカーブ(土木工事共通仕様書準拠)		t	北九州	飯塚	18,700
13	合材	アスファルト混合物	基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80	はく離防止剤含む	t	北九州	飯塚	16,000
14	合材	アスファルト混合物	基層用(20mm)・改質アスファルト一般用		t	北九州	飯塚	18,100
15	合材	アスファルト混合物	アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80	はく離防止剤含まない	t	北九州	飯塚	14,500
16	合材	アスファルト混合物	アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・改質アスファルト一般用		t	北九州	飯塚	17,000
17	合材	アスファルト混合物	一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用		t	北九州	飯塚	19,900
18	合材	アスファルト混合物	高機能Ⅱ型(13mm)・改質アスファルト一般用		t	北九州	飯塚	20,200
19	合材	アスファルト混合物	砕石マシック(13mm)・改質アスファルト一般	植物繊維含まない	t	北九州	飯塚	20,100
20	合材	アスファルト混合物	橋梁レベリング層用(13mm)・改質アスファルト一般用、マーシャル安定度6kN以上、空隙率2.5～3.5%、水浸マーシャル残留安定度60℃ 48時間 75%以上		t	北九州	飯塚	21,100
21	割増単価	割増単価	上記アスファルト混合物の夜間割増単価		t	北九州	飯塚	500
22	再生合材	再生アスファルト混合物	密粒13mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	北九州	築城	13,500
23	再生合材	再生アスファルト混合物	密粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	北九州	築城	13,500
24	再生合材	再生アスファルト混合物	粗粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	北九州	築城	13,200
25	合材	アスファルト混合物	アスカーブ(土木工事共通仕様書準拠)		t	北九州	築城	19,600
26	合材	アスファルト混合物	アスカーブ(土木工事共通仕様書準拠)		t	北九州	福津	18,900
27	再生合材	再生アスファルト混合物	密粒13mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	久留米	八女	13,300
28	再生合材	再生アスファルト混合物	密粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	久留米	八女	13,300
29	再生合材	再生アスファルト混合物	粗粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	久留米	八女	13,000
30	合材	アスファルト混合物	一般用_密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80	はく離防止剤含む	t	久留米	八女	16,900
31	合材	アスファルト混合物	アスカーブ(土木工事共通仕様書準拠)		t	久留米	八女	19,400
32	合材	アスファルト混合物	基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80	はく離防止剤含む	t	久留米	八女	16,700
33	合材	アスファルト混合物	基層用(20mm)・改質アスファルト一般用		t	久留米	八女	18,800
34	合材	アスファルト混合物	アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80	はく離防止剤含まない	t	久留米	八女	15,200
35	合材	アスファルト混合物	一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用		t	久留米	八女	20,600
36	合材	アスファルト混合物	高機能Ⅱ型(13mm)・改質アスファルト一般用		t	久留米	八女	20,900
37	合材	アスファルト混合物	砕石マシック(13mm)・改質アスファルト一般	植物繊維含まない	t	久留米	八女	20,900
38	合材	アスファルト混合物	橋梁レベリング層用(13mm)・改質アスファルト一般用、マーシャル安定度6kN以上、空隙率2.5～3.5%、水浸マーシャル残留安定度60℃ 48時間 75%以上		t	久留米	八女	21,900
39	割増単価	割増単価	上記アスファルト混合物の夜間割増単価		t	久留米	八女	500
40	再生合材	再生アスファルト混合物	密粒13mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	長崎	佐世保	15400
41	再生合材	再生アスファルト混合物	密粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	長崎	佐世保	15400
42	再生合材	再生アスファルト混合物	粗粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	長崎	佐世保	15000
43	合材	アスファルト混合物	一般用_密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80	はく離防止剤含む	t	長崎	佐世保	17300
44	合材	アスファルト混合物	一般用_密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80	はく離防止剤含まず	t	長崎	佐世保	17100
45	合材	アスファルト混合物	アスカーブ(土木工事共通仕様書準拠)		t	長崎	佐世保	19800
46	合材	アスファルト混合物	基層用(20mm)・改質アスファルト一般用		t	長崎	佐世保	19200
47	合材	アスファルト混合物	アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80	はく離防止剤含む	t	長崎	佐世保	15800

アスファルト混合物価格 令和8年7月基準

価格は、円/ｔ。

「-」は、流通実績なし

NO	種別	品名	規格	備考等	単位	事務所	地区名	価格
48	合材	アスファルト混合物	アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80	はく離防止剤含まない	t	長崎	佐世保	15600
49	合材	アスファルト混合物	アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・改質アスファルト一般用		t	長崎	佐世保	18100
50	合材	アスファルト混合物	一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用		t	長崎	佐世保	20100
51	合材	アスファルト混合物	高機能Ⅱ型(13mm)・改質アスファルト一般用		t	長崎	佐世保	21100
52	合材	アスファルト混合物	橋梁レベリング層用(13mm)・改質アスファルト一般用、マーシャル安定度6kN以上、空隙率2.5～3.5%、水浸マーシャル残留安定度60℃ 48時間 75%以上		t	長崎	佐世保	22000
53	合材	アスファルト混合物	石油アスファルト(20/40)及びトリニグットレックスアスファルトの配合比率は75:25を標準とする。	ゲースアスファルト用	t	長崎	佐世保	-
54	割増単価	割増単価	上記アスファルト混合物の夜間割増単価		t	長崎	佐世保	1000
55	合材	アスファルト混合物	ゲースアスファルト混合物の夜間割増単価	ゲースアスファルト用	t	長崎	佐世保	-
56	再生合材	再生アスファルト混合物	密粒13mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	大分	大分	13,900
57	再生合材	再生アスファルト混合物	密粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	大分	大分	13,900
58	再生合材	再生アスファルト混合物	粗粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	大分	大分	13,600
59	合材	アスファルト混合物	一般用_密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80	はく離防止剤含む	t	大分	大分	16,600
60	合材	アスファルト混合物	アスカープ(土木工事共通仕様書準拠)		t	大分	大分	19,100
61	合材	アスファルト混合物	基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80	はく離防止剤含む	t	大分	大分	16,400
62	合材	アスファルト混合物	基層用(20mm)・改質アスファルト一般用		t	大分	大分	18,600
63	合材	アスファルト混合物	アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80	はく離防止剤含まない	t	大分	大分	14,900
64	合材	アスファルト混合物	アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・改質アスファルト一般用		t	大分	大分	17,400
65	合材	アスファルト混合物	一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用		t	大分	大分	20,200
66	合材	アスファルト混合物	高機能Ⅱ型(13mm)・改質アスファルト一般用		t	大分	大分	20,500
67	割増単価	割増単価	上記アスファルト混合物の夜間割増単価		t	大分	大分	500
68	再生合材	再生アスファルト混合物	密粒13mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	大分	臼杵	14,400
69	再生合材	再生アスファルト混合物	密粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	大分	臼杵	14,400
70	再生合材	再生アスファルト混合物	粗粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	大分	臼杵	14,100
71	合材	アスファルト混合物	一般用_密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80	はく離防止剤含む	t	大分	臼杵	16,900
72	合材	アスファルト混合物	アスカープ(土木工事共通仕様書準拠)		t	大分	臼杵	19,400
73	合材	アスファルト混合物	基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80	はく離防止剤含む	t	大分	臼杵	16,700
74	合材	アスファルト混合物	基層用(20mm)・改質アスファルト一般用		t	大分	臼杵	18,900
75	合材	アスファルト混合物	アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80	はく離防止剤含まない	t	大分	臼杵	15,200
76	合材	アスファルト混合物	アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・改質アスファルト一般用		t	大分	臼杵	17,700
77	合材	アスファルト混合物	一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用		t	大分	臼杵	20,500
78	合材	アスファルト混合物	高機能Ⅱ型(13mm)・改質アスファルト一般用		t	大分	臼杵	20,800
79	合材	アスファルト混合物	橋梁レベリング層用(13mm)・改質アスファルト一般用、マーシャル安定度6kN以上、空隙率2.5～3.5%、水浸マーシャル残留安定度60℃ 48時間 75%以上		t	大分	臼杵	22,200
80	割増単価	割増単価	上記アスファルト混合物の夜間割増単価		t	大分	臼杵	500
81	再生合材	再生アスファルト混合物	密粒13mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	大分	佐伯(弥生)	15,500
82	合材	アスファルト混合物	一般用_密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80	はく離防止剤含む	t	大分	佐伯(弥生)	17,800
83	合材	アスファルト混合物	アスカープ(土木工事共通仕様書準拠)		t	大分	佐伯(弥生)	20,300
84	合材	アスファルト混合物	基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80	はく離防止剤含む	t	大分	佐伯(弥生)	17,600
85	合材	アスファルト混合物	基層用(20mm)・改質アスファルト一般用		t	大分	佐伯(弥生)	19,800
86	合材	アスファルト混合物	アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80	はく離防止剤含まない	t	大分	佐伯(弥生)	16,100
87	合材	アスファルト混合物	アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・改質アスファルト一般用		t	大分	佐伯(弥生)	18,600
88	合材	アスファルト混合物	一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用		t	大分	佐伯(弥生)	21,400
89	合材	アスファルト混合物	高機能Ⅱ型(13mm)・改質アスファルト一般用		t	大分	佐伯(弥生)	21,700
90	割増単価	割増単価	上記アスファルト混合物の夜間割増単価		t	大分	佐伯(弥生)	500
91	再生合材	再生アスファルト混合物	密粒13mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	宮崎	高鍋・新富	15,500
92	再生合材	再生アスファルト混合物	密粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	宮崎	高鍋・新富	15,500
93	再生合材	再生アスファルト混合物	粗粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	宮崎	高鍋・新富	15,200
94	再生合材	再生アスファルト混合物	再生アスファルト安定処理路盤材		t	宮崎	高鍋・新富	14,600

アスファルト混合物価格 令和8年7月基準

価格は、円/ｔ。

「-」は、流通実績なし

NO	種別	品名	規格	備考等	単位	事務所	地区名	価格
95	再生合材	再生アスファルト混合物	再生アスファルト安定処理路盤材	はく離防止剤含む	t	宮崎	高鍋・新富	14,800
96	合材	アスファルト混合物	一般用_密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80	はく離防止剤含む	t	宮崎	高鍋・新富	18,300
97	合材	アスファルト混合物	一般用_密粒度タイプA(20mm)・ストレートアスファルト60-80	はく離防止剤含む	t	宮崎	高鍋・新富	18,300
98	合材	アスファルト混合物	アスカブ(土木工事共通仕様書準拠)		t	宮崎	高鍋・新富	20,800
99	合材	アスファルト混合物	基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80	はく離防止剤含む	t	宮崎	高鍋・新富	17,700
100	合材	アスファルト混合物	基層用(20mm)・改質アスファルト一般用		t	宮崎	高鍋・新富	20,200
101	合材	アスファルト混合物	アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80	はく離防止剤含む	t	宮崎	高鍋・新富	16,600
102	合材	アスファルト混合物	アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・改質アスファルト一般用		t	宮崎	高鍋・新富	18,900
103	合材	アスファルト混合物	高耐久アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・改質アスファルト一般用		t	宮崎	高鍋・新富	19,900
104	合材	アスファルト混合物	一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用		t	宮崎	高鍋・新富	21,400
105	合材	アスファルト混合物	高機能Ⅱ型(13mm)・改質アスファルト一般用		t	宮崎	高鍋・新富	22,100
106	合材	アスファルト混合物	砕石マッシュ(13mm)・改質アスファルト一般	植物繊維含まない	t	宮崎	高鍋・新富	22,900
107	合材	アスファルト混合物	橋梁レベリング層用(13mm)・改質アスファルト一般用、マーシャル安定度6kN以上、空隙率2.5～3.5%、水浸マーシャル残留安定度60℃ 48時間 75%以上		t	宮崎	高鍋・新富	23,200
108	割増単価	割増単価	上記アスファルト混合物の夜間割増単価		t	宮崎	高鍋・新富	500
109	再生合材	再生アスファルト混合物	密粒13mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	鹿児島	日置	15,200
110	再生合材	再生アスファルト混合物	密粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	鹿児島	日置	15,200
111	再生合材	再生アスファルト混合物	粗粒20mm	～2000t、2000t～ともに同値	t	鹿児島	日置	14,900
112	合材	アスファルト混合物	一般用_密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80	はく離防止剤含む	t	鹿児島	日置	17,800
113	合材	アスファルト混合物	アスカブ(土木工事共通仕様書準拠)		t	鹿児島	日置	20,300
114	合材	アスファルト混合物	基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80	はく離防止剤含む	t	鹿児島	日置	17,200
115	合材	アスファルト混合物	基層用(20mm)・改質アスファルト一般用		t	鹿児島	日置	19,600
116	合材	アスファルト混合物	アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80	はく離防止剤含む	t	鹿児島	日置	15,700
117	合材	アスファルト混合物	アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80	はく離防止剤含まない	t	鹿児島	日置	15,500
118	合材	アスファルト混合物	アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・改質アスファルト一般用		t	鹿児島	日置	18,000
119	合材	アスファルト混合物	一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用		t	鹿児島	日置	21,500
120	合材	アスファルト混合物	高機能Ⅱ型(13mm)・改質アスファルト一般用		t	鹿児島	日置	21,500
121	合材	アスファルト混合物	砕石マッシュ(13mm)・改質アスファルト一般	植物繊維含まない	t	鹿児島	日置	22,200
122	合材	アスファルト混合物	橋梁レベリング層用(13mm)・改質アスファルト一般用、マーシャル安定度6kN以上、空隙率2.5～3.5%、水浸マーシャル残留安定度60℃ 48時間 75%以上		t	鹿児島	日置	23,200
123	割増単価	割増単価	上記アスファルト混合物の夜間割増単価		t	鹿児島	日置	500
124	合材	アスファルト混合物	一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用		t	沖縄	金武	33,900
125	合材	アスファルト混合物	橋梁レベリング層用(13mm)・改質アスファルト一般用、マーシャル安定度6kN以上、空隙率2.5～3.5%、水浸マーシャル残留安定度60℃ 48時間 75%以上		t	沖縄	金武	27,000
126	合材	アスファルト混合物	基層用(20mm)・改質アスファルト一般用		t	沖縄	金武	19,400
127	合材	アスファルト混合物	アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80	はく離防止剤含まず	t	沖縄	金武	14,800
128	合材	アスファルト混合物	アスファルト縁石用(50mm)・ストレートアスファルト60-80	はく離防止剤含まず	t	沖縄	金武	-
129	合材	アスファルト混合物	一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用		t	沖縄	名護	34,100
130	合材	アスファルト混合物	橋梁レベリング層用(13mm)・改質アスファルト一般用、マーシャル安定度6kN以上、空隙率2.5～3.5%、水浸マーシャル残留安定度60℃ 48時間 75%以上		t	沖縄	名護	27,200
131	合材	アスファルト混合物	基層用(20mm)・改質アスファルト一般用		t	沖縄	名護	19,600
132	合材	アスファルト混合物	アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80	はく離防止剤含まず	t	沖縄	名護	15,000
133	合材	アスファルト混合物	アスファルト縁石用(50mm)・ストレートアスファルト60-80	はく離防止剤含まず	t	沖縄	名護	-

別紙 アスファルト混合物暫定配合根拠

北九州高速道路事務所 飯塚地区・築城地区
久留米高速道路事務所 八女地区

【保全サービス事業部 令和8年7月 配合表】

保全サービス事業部 配合④

道路名) 九州自動車道 (福岡～みやま柳川)、大分自動車道 (鳥栖～日田)

種別	規格	表層TypeA①	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層①	基層②	FB13	As安定①	建設改築配合 表層TypeG	建設改築配合 再生As安定①	建設改築配合 As安定①
		一般用・密粒度 タイプA(13mm)・ ストレートアスファルト 60-80	一般用・高機能 Ⅰ型(13mm)・ 高粘度改質アス ファルト一般用	高機能Ⅱ型(13 mm)・改質アス ファルト一般用	基層用(20m m)・ストレートアス ファルト60-80はく 離防止剤含む	基層用(20m m)・改質アスファル ト一般用	橋梁レベリング層 用アスファルト混合 物	アスファルト安定処理 タイプⅠ(40mm)・ス トレートアスファルト60- 80はく離防止剤含 まず	密粒13mm ギャップアスファ ルト 改質Ⅱ型	再生アスファルト安定処 理タイプⅠ(40mm)・ ストレートアスファルト60- 80再生用添加物、 はく離防止剤含む	アスファルト安定処 理タイプⅠ(40m m)・改質アスファ ルト一般用
砕石4号	40～20							24.8		26.0	24.5
砕石5号	20～13				21.5	23.0		13.8		15.0	20.0
砕石6号	13～5	37.8	83.5	68.1	24.8	21.3	31.5	19.1	62.0	14.0	18.7
砕石7号	5～2.5	18.0		7.9	10.6	13.2	18.1	15.0		9.5	10.1
スクリーニングス											
粗砂		18.8	11.4	6.4	25.7	17.8	30.1	17.1	11.0	6.0	20.2
細砂		18.8	0.0	6.2	12.7	18.7	12.8	4.7	19.0	5.0	
石粉		6.6	5.1	11.4	4.7	6.0	7.5	5.5	8.0	4.5	6.5
再生骨材										20.0	
ストレートアスファルト	60～80	5.0			4.8			3.8		3.9	
高粘度パインター			4.7								
中温化剤											
改質アスファルト一般用				5.3		4.9	5.7				4.0
改質アスファルトⅡ型									4.7		
BLG用改質アスファルト											
再生用添加剤										7.3	
はく離防止剤		0.0150			0.0144					0.03	
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

SMA (13mm) は、保全サービス事業部 配合表がないため、メーカー実績による。

佐世保工事事務所
佐世保地区・佐々地区

【保全サービス事業部 令和8年7月 配合表】

保全サービス事業部 配合⑩-2

道路名) 西九州自動車道 (武雄JCT～佐世保みなと)

種別	規格	表層TypeA①	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層①	基層②	FB13	As安定
		一般用・密粒度 タイプA(13mm)・ ストレートアスファルト 60-80	一般用・高機能 Ⅰ型(13mm)・ 高粘度改質アス ファルト一般用	高機能Ⅱ型(13 mm)・改質アス ファルト一般用	基層用(20m m)・ストレートアス ファルト60-80	基層用(20m m)・改質アスファル ト一般用	橋梁レベリング層 用アスファルト混合 物	アスファルト安定処 理タイプⅠ(40m m)・ストレートアス ファルト60-80
砕石4号	40～20							14.0
砕石5号	20～13				20.0	20.0		29.0
砕石6号	13～5	37.4	83.0	70.0	26.5	26.0	31.0	22.5
砕石7号	5～2.5	18.0		6.5	10.5	10.0	17.5	8.0
スクリーニングス								
粗砂		19.3			19.5	19.5	22.5	10.5
中砂			12.0	11.5	19.5		22.5	10.5
細砂		19.3				19.5		
石粉		6.0	5.0	12.0	4.0	5.0	6.5	5.5
ストレートアスファルト	60～80	5.0			4.9			3.7
高粘度パインター			4.5					
改質アスファルト一般用				5.3		4.9	5.9	
改質アスファルト								
はく離防止剤		0.015			0.0147			
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

SMA (13mm) は、保全サービス事業部 配合表がないため、メーカー実績による。

別紙 アスファルト混合物暫定配合根拠

大分高速道路事務所
宇佐地区

【保全サービス事業部 令和8年7月 配合表】

保全サービス事業部 配合⑮

道路名) 宇佐別府道路 (速水～中津)

種別	規格	表層TypeA	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層①	基層②	SMA(13mm)	FB13	As安定	建設配合
		一般用・密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80	一般用・高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用	高機能Ⅱ型(13mm)・改質アスファルト一般用	基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80	基層用(20mm)・改質アスファルト一般用	砕石マスキング(13mm)・改質アスファルト一般	橋梁レベリング層用アスファルト混合物	アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80	高耐久As安定
砕石4号	40～20								28.8	29.5
砕石5号	20～13				18.0	18.0			12.8	16.0
砕石6号	13～5	35.3	84.1	67.1	28.0	28.0	62.5	31.0	22.8	18.5
砕石7号	5～2.5	22.9		8.4	10.5	10.5	10.0	17.3	8.7	8.5
スクリーニングス				1.1	12.0	12.0		1.8	2.2	
砕砂				7.1				7.5		
粗砂		22.0	3.9		18.5	18.5	8.0	22.0	10.2	12.5
細砂		14.0	6.9	5.3	8.0	8.0	7.0	13.3	9.2	9.0
石粉		5.8	5.1	11.0	5.0	5.0	12.5	7.1	5.3	6.0
ストレートアスファルト	60～80	5.1			5.1				3.8	4.0
高粘度バインダー			4.8							
改質アスファルト一般用				5.4		5.1	5.7	6.3		
はく離防止剤		0.0153			0.0153					※
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

※アスファルトに0.5%含む

大分高速道路事務所

大分地区・臼杵地区・佐伯地区

【保全サービス事業部 令和8年7月 配合表】

保全サービス事業部 配合⑭

道路名) 大分自動車道(湯布院～大分米良、日出JCT～速見)、東九州道(大分米良～佐伯)、日出バイパス(速見～日出)

種別	規格	表層TypeA	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層①	基層②	SMA(13mm)	FB13	As安定
		一般用・密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80	一般用・高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用	高機能Ⅱ型(13mm)・改質アスファルト一般用	基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80	基層用(20mm)・改質アスファルト一般用	砕石マスキング(13mm)・改質アスファルト一般	橋梁レベリング層用アスファルト混合物	アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80
砕石4号	40～20								28.8
砕石5号	20～13				18.0	18.0			12.8
砕石6号	13～5	35.3	84.1	67.1	28.0	28.0	62.5	31.0	22.8
砕石7号	5～2.5	22.9		8.4	10.5	10.5	10.0	17.3	8.7
スクリーニングス				1.1	12.0	12.0		1.8	2.2
砕砂				7.1				7.5	
粗砂		22.0	3.9		18.5	18.5	8.0	22.0	10.2
細砂		14.0	6.9	5.3	8.0	8.0	7.0	13.3	9.2
石粉		5.8	5.1	11.0	5.0	5.0	12.5	7.1	5.3
ストレートアスファルト	60～80	5.1			5.1				3.8
高粘度バインダー			4.8						
改質アスファルト一般用				5.4		5.1	5.7	6.3	
はく離防止剤		0.0153			0.0153				
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

別紙 アスファルト混合物暫定配合根拠

宮崎高速道路事務所
宮崎地区

【保全サービス事業部 令和8年7月 配合表】

保全サービス事業部 配合⑧

道路名) 九州自動車道 (えびの～栗野)、宮崎自動車道 (えびの～宮崎)

種別	規格	表層TypeA①	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層①	基層②	FB13	As安定①	建設改築配合
		一般用,密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80	一般用,高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用	高機能Ⅱ型(13mm)・改質アスファルト一般用	基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80	基層用(20mm)・改質アスファルト一般用	橋梁レベリング層用アスファルト混合物	アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80	SMA(13mm) 砕石マスタック(13mm)・改質アスファルト一般
砕石4号	40～20							27.5	
砕石5号	20～13				19.5	19.5		15.5	
砕石6号	13～5	37.0	84.0	66.0	28.0	28.0	32.0	20.5	61.8
砕石7号	5～2.5	21.5		10.0	14.0	14.0	18.0	11.0	9.2
クラッシャーラン	C40								
スクリーニングス									
粗砂		18.0	11.0	12.0	18.0	18.0	15.0	11.0	4.5
細砂									4.5
砕砂		17.0			15.5	15.5	28.0	8.5	8.0
石粉		6.5	5.0	12.0	5.0	5.0	7.0	6.0	12.0
ストレートアスファルト	60～80	5.5			5.2			4.0	
高粘度バインダー			4.7						
改質アスファルト一般用				5.4		5.2	6.5		6.2
はく離防止剤		0.0165			0.0156			0.012	
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

宮崎高速道路事務所
高鍋・新富地区

【保全サービス事業部 令和8年7月 配合表】

保全サービス事業部 配合⑧-1

道路名) 東九州自動車道 (清武JCT～門川)

種別	規格	表層TypeA	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層①	基層②	FB13	As安定	建設改築配合 As安定①	建設改築配合 As安定②	建設改築配合 再生As安定	建設改築配合 SMA(13mm)
		一般用,密粒度タイプA(13mm)・ストレートアスファルト60-80	一般用,高機能Ⅰ型(13mm)・高粘度改質アスファルト一般用	高機能Ⅱ型(13mm)・改質アスファルト一般用	基層用(20mm)・ストレートアスファルト60-80	基層用(20mm)・改質アスファルト一般用	橋梁レベリング層用アスファルト混合物	アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80	アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・改質アスファルト一般用	高耐久アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・改質アスファルト一般用	再生アスファルト安定処理タイプⅠ(40mm)・ストレートアスファルト60-80	砕石マスタック(13mm)・改質アスファルト一般
砕石4号	40～20							24.1	24.5	23.0	26.0	
砕石5号	20～13				22.1	22.1		20.0	20.0	18.0	15.0	
砕石6号	13～5	38.7	84.5	67.3	23.0	23.0	37.0	18.7	18.7	16.5	14.0	61.8
砕石7号	5～2.5	17.0		7.2	15.0	15.0	17.5	10.1	10.1	9.3	9.5	9.2
クラッシャーラン	C40											
スクリーニングス												
粗砂		17.5	10.0	6.8	23.0	23.0			20.2	26.7	6.0	4.5
細砂		5.0		6.8	10.9	10.9	9.5	20.6			5.0	4.5
砕砂		15.8					29.0					8.0
石粉		6.0	5.5	11.9	6.0	6.0	7.0	6.5	6.5	6.5	4.5	12.0
再生骨材											20.0	
ストレートアスファルト	60～80	5.5			4.8			3.9			3.9	
高粘度バインダー			4.8									
改質アスファルト一般用				5.3		4.8	6.1		4.0	4.5	4.5	6.2
再生用添加剤		0.0165										7.3
はく離防止剤		0.0165			0.0144			0.0117			0.03	
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

別紙 アスファルト混合物暫定配合根拠

鹿児島高速道路事務所
霧島地区・鹿児島地区・日置地区

【保全サービス事業部 令和8年7月 配合表】

保全サービス事業部 配合⑨

道路名) 九州自動車道(栗野～鹿児島)、隼人道路(加治木～隼人東)、南九州自動車道(市来～鹿児島西)、

東九州自動車道(末吉財部～隼人東)

種別	規格	表層TypeA 一般用_密度タイプA(13mm)・ ストリートアスファルト 60-80	高機能Ⅰ型 一般用_高機能Ⅰ型(13mm)・ 高粘度改質アス ファルト一般用	高機能Ⅱ型 高機能Ⅱ型(13mm)・改質アス ファルト一般用	基層① 基層用(20mm)・ストリートアス ファルト60-80	基層② 基層用(20mm)・改質アスファ ルト一般用	SMA(13mm) 砕石マスタック(13mm)・改質アス ファルト一般	FB13 橋梁レベリング層 用アスファルト混 合物	As安定① アスファルト安定処 理タイプⅠ(40mm)・ ストリートアス ファルト60-80	As安定② アスファルト安定処理 タイプⅠ(40mm)・ ストリートアスファ ルト60-80
砕石4号	40～20								26.3	26.5
砕石5号	20～13				23.6	22.0			15.7	15.5
砕石6号	13～5	36.2	84.0	67.3	22.3	23.3	54.5	33.5	20.7	21.5
砕石7号	5～2.5	21.0		8.0	14.0	14.0	13.5	17.8	10.6	10.0
スクリーニングス										
粗砂										
砕砂		24.2	0.7	4.9	24.1	22.0	14.0	26.4	12.7	11.5
細砂		12.8	10.3	8.4	11.4	14.0	7.0	15.9	8.7	9.5
石粉		5.8	5.0	11.4	4.6	4.8	11.0	6.5	5.3	5.5
ストリートアスファルト	60～80	5.5			5.1				4.0	4.0
高粘度パインダー			4.8							
改質アスファルト一般用				5.4		5.2	6.2	6.4		
BLG用改質アスファルト										
はく離防止剤		0.0168			0.0153				0.0119	
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.10	100.00	100.10	100.00	100.00

宮崎高速道路事務所

道路名) 九州自動車道(えびの～栗野)、宮崎自動車道(えびの～宮崎)、東九州自動車道(門川～清武)、延岡南道路(延岡～門川)

種別	規格	高弾性上層路盤 HIMA
砕石4号	40～20	
砕石5号	20～13	26.0
砕石6号	13～5	25.0
砕石7号	5～2.5	17.5
クラッシャーラン	C40	
スクリーニングス		
粗砂		12.0
細砂		
砕砂		12.5
石粉		7.0
ストリートアスファルト	60～80	
高粘度パインダー		
改質アスファルト一般用		
はく離防止剤		
HIMA用 特殊アスファ ルト		5.6
		100.000

《保全工事材料》

アスファルト合材

配合①

	関門橋(下関～門司)、関門トンネル					
	下関～門司港			門司港～門司		
	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額
表層TypeA	13,200	16,400	3,200	13,200	16,400	3,200
表層TypeA (改質アス(一般地域用))	14,500	18,400	3,900	14,500	18,400	3,900
高機能Ⅰ型	16,200	19,800	3,600	16,200	19,800	3,600
高機能Ⅱ型	16,500	20,000	3,500	16,500	20,000	3,500
基層	12,800	15,900	3,100	12,800	15,900	3,100
基層 (改質アス(一般地域用))	14,300	18,000	3,700	14,300	18,000	3,700
As安定	11,900	14,300	2,400	11,900	14,300	2,400
FB13	17,400	21,400	4,000	17,400	21,400	4,000
半たわみ用合材	11,400	14,400	3,000	11,400	14,400	3,000
SMA13 植物繊維0.3%を含まない	16,700	20,300	3,600	16,700	20,300	3,600
大粒径混合物	13,600	17,200	3,600	13,600	17,200	3,600
厚層用混合物	13,600	16,600	3,000	13,600	16,600	3,000
HiMA用混合物	-	-	-	-	-	-

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

配合①

	九州自動車道(門司～小倉東)					
	門司～新門司			新門司～小倉東		
	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額
表層TypeA	13,200	16,400	3,200	13,200	16,400	3,200
表層TypeA (改質アス(一般地域用))	14,500	18,400	3,900	14,500	18,400	3,900
高機能Ⅰ型	16,200	19,800	3,600	16,200	19,800	3,600
高機能Ⅱ型	16,500	20,000	3,500	16,500	20,000	3,500
基層	12,800	15,900	3,100	12,800	15,900	3,100
基層 (改質アス(一般地域用))	14,300	18,000	3,700	14,300	18,000	3,700
As安定	11,900	14,300	2,400	11,900	14,300	2,400
FB13	17,400	21,400	4,000	17,400	21,400	4,000
半たわみ用合材	11,400	14,400	3,000	11,400	14,400	3,000
SMA13 植物繊維0.3%を含まない	16,700	20,300	3,600	16,700	20,300	3,600
大粒径混合物	13,600	17,200	3,600	13,600	17,200	3,600
厚層用混合物	13,600	16,600	3,000	13,600	16,600	3,000
HiMA用混合物	-	-	-	-	-	-

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

配合②

	九州自動車道(小倉東～福岡)														
	小倉東～小倉南			小倉南～八幡			八幡～若宮			若宮～古賀			古賀～福岡		
	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額
表層TypeA	13,200	16,500	3,300	13,200	16,500	3,300	13,100	16,400	3,300	13,100	16,400	3,300	13,000	16,200	3,200
表層TypeA (改質アス(一般地域用))	14,500	18,500	4,000	14,500	18,500	4,000	14,400	18,400	4,000	14,400	18,400	4,000	14,300	18,200	3,900
高機能Ⅰ型	16,200	19,800	3,600	16,200	19,800	3,600	16,100	19,700	3,600	16,100	19,700	3,600	16,000	19,500	3,500
高機能Ⅱ型	16,500	20,000	3,500	16,500	20,000	3,500	16,400	19,900	3,500	16,400	19,900	3,500	16,300	19,700	3,400
基層	12,800	16,200	3,400	12,800	16,200	3,400	12,700	16,100	3,400	12,700	16,100	3,400	12,600	15,900	3,300
基層 (改質アス(一般地域用))	14,300	18,200	3,900	14,300	18,200	3,900	14,200	18,100	3,900	14,200	18,100	3,900	14,100	17,900	3,800
As安定	11,900	14,300	2,400	11,900	14,300	2,400	11,800	14,200	2,400	11,800	14,200	2,400	11,700	14,000	2,300
大粒径混合物	13,600	17,200	3,600	13,600	17,200	3,600	13,500	17,100	3,600	13,500	17,100	3,600	13,400	16,900	3,500
厚層用混合物	13,600	16,400	2,800	13,600	16,400	2,800	13,500	16,300	2,800	13,500	16,300	2,800	13,400	16,100	2,700
FB13	17,400	21,300	3,900	17,400	21,300	3,900	17,300	21,200	3,900	17,300	21,200	3,900	17,200	21,000	3,800
半たわみ用合材	11,400	14,400	3,000	11,400	14,400	3,000	11,300	14,300	3,000	11,300	14,300	3,000	11,200	14,100	2,900
SMA13 植物繊維0.3%を含まない	16,700	20,300	3,600	16,700	20,300	3,600	16,600	20,200	3,600	16,600	20,200	3,600	16,500	20,000	3,500
BLG用混合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

配合②

	東九州自動車道		
	北九州JCT～苅田北九州空港		
	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額
表層TypeA	13,200	16,500	3,300
表層TypeA (改質アス（一般地域用）)	14,500	18,500	4,000
高機能Ⅰ型	16,200	19,800	3,600
高機能Ⅱ型	16,500	20,000	3,500
基層	12,800	16,200	3,400
基層 (改質アス（一般地域用）)	14,300	18,200	3,900
As安定	11,900	14,300	2,400
大粒径混合物	13,600	17,200	3,600
厚層用混合物	13,600	16,400	2,800
FB13	17,400	21,300	3,900
半たわみ用合材	11,400	14,400	3,000
SMA13 植物繊維0.3%を含まない	16,700	20,300	3,600
BLG用混合物	－	－	－

※夜間は500円/t加算

配合③

	東九州自動車道					
	苅田北九州空港～行橋			行橋～みやこ豊津		
	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額
表層TypeA	13,400	16,700	3,300	13,600	16,900	3,300
表層TypeA (改質アス（一般地域用）)	14,700	18,700	4,000	14,900	18,900	4,000
高機能Ⅰ型	16,400	19,900	3,500	16,600	20,100	3,500
高機能Ⅱ型	16,700	20,300	3,600	16,900	20,500	3,600
基層	13,000	16,500	3,500	13,200	16,700	3,500
基層 (改質アス（一般地域用）)	14,500	18,300	3,800	14,700	18,500	3,800
As安定	12,200	14,300	2,100	12,400	14,500	2,100
大粒径混合物	13,800	17,200	3,400	14,000	17,400	3,400
厚層用混合物	13,800	16,500	2,700	14,000	16,700	2,700
FB13	17,600	21,600	4,000	17,800	21,800	4,000
半たわみ用合材	11,600	14,500	2,900	11,800	14,700	2,900
BLG用混合物	-	-	-	-	-	-

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

配合③

	椎田道路(みやこ豊津～椎田南)								
	みやこ豊津～築城			築城～椎田			椎田～椎田南		
	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額
表層TypeA	13,800	17,100	3,300	13,800	17,100	3,300	13,800	17,100	3,300
表層TypeA (改質アス(一般地域用))	15,100	19,100	4,000	15,100	19,100	4,000	15,100	19,100	4,000
高機能Ⅰ型	16,800	20,300	3,500	16,800	20,300	3,500	16,800	20,300	3,500
高機能Ⅱ型	17,100	20,700	3,600	17,100	20,700	3,600	17,100	20,700	3,600
基層	13,400	16,900	3,500	13,400	16,900	3,500	13,400	16,900	3,500
基層 (改質アス(一般地域用))	14,900	18,700	3,800	14,900	18,700	3,800	14,900	18,700	3,800
As安定	12,600	14,700	2,100	12,600	14,700	2,100	12,600	14,700	2,100
大粒径混合物	14,200	17,600	3,400	14,200	17,600	3,400	14,200	17,600	3,400
厚層用混合物	14,200	16,900	2,700	14,200	16,900	2,700	14,200	16,900	2,700
FB13	18,000	22,000	4,000	18,000	22,000	4,000	18,000	22,000	4,000
半たわみ用合材	12,000	14,900	2,900	12,000	14,900	2,900	12,000	14,900	2,900
BLG用混合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			

配合③

	東九州自動車道(椎田南～中津)					
	椎田南～豊前			豊前～中津		
	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額
表層TypeA	13,800	17,100	3,300	13,800	17,100	3,300
表層TypeA (改質アス（一般地域用）)	15,100	19,100	4,000	15,100	19,100	4,000
高機能Ⅰ型	16,800	20,300	3,500	16,800	20,300	3,500
高機能Ⅱ型	17,100	20,700	3,600	17,100	20,700	3,600
基層	13,400	16,900	3,500	13,400	16,900	3,500
基層 (改質アス（一般地域用）)	14,900	18,700	3,800	14,900	18,700	3,800
As安定	12,600	14,700	2,100	12,600	14,700	2,100
大粒径混合物	14,200	17,600	3,400	14,200	17,600	3,400
厚層用混合物	14,200	16,900	2,700	14,200	16,900	2,700
FB13	18,000	22,000	4,000	18,000	22,000	4,000
半たわみ用合材	12,000	14,900	2,900	12,000	14,900	2,900
BLG用混合物	-	-	-	-	-	-

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

配合④

	九州自動車道(福岡～みやま柳川)														
	福岡～大宰府			大宰府～筑紫野			筑紫野～鳥栖			鳥栖～久留米			久留米～広川		
	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額
表層TypeA	13,100	16,200	3,100	13,100	16,200	3,100	13,500	16,600	3,100	13,500	16,600	3,100	13,700	16,800	3,100
表層TypeA (改質アス(一般地域用))	14,800	18,700	3,900	14,800	18,700	3,900	15,200	19,100	3,900	15,200	19,100	3,900	15,400	19,300	3,900
高機能Ⅰ型	16,300	19,900	3,600	16,300	19,900	3,600	16,700	20,300	3,600	16,700	20,300	3,600	16,900	20,500	3,600
高機能Ⅱ型	16,400	20,200	3,800	16,400	20,200	3,800	16,800	20,600	3,800	16,800	20,600	3,800	17,000	20,800	3,800
基層	12,700	16,000	3,300	12,700	16,000	3,300	13,100	16,400	3,300	13,100	16,400	3,300	13,300	16,600	3,300
基層 (改質アス(一般地域用))	14,100	18,100	4,000	14,100	18,100	4,000	14,500	18,500	4,000	14,500	18,500	4,000	14,700	18,700	4,000
基層(中温化)	13,700	16,700	3,000	13,700	16,700	3,000	14,100	17,100	3,000	14,100	17,100	3,000	14,300	17,300	3,000
As安定	12,000	14,500	2,500	12,000	14,500	2,500	12,400	14,900	2,500	12,400	14,900	2,500	12,600	15,100	2,500
As安定 (改質アス(一般地域用))	13,400	16,900	3,500	13,400	16,900	3,500	13,800	17,300	3,500	13,800	17,300	3,500	14,000	17,500	3,500
厚層施工用混合物	13,300	16,500	3,200	13,300	16,500	3,200	13,700	16,900	3,200	13,700	16,900	3,200	13,900	17,100	3,200
FB13	16,900	21,100	4,200	16,900	21,100	4,200	17,300	21,600	4,300	17,300	21,600	4,300	17,500	21,800	4,300
半たわみ用合材	11,600	14,500	2,900	11,600	14,500	2,900	12,000	14,900	2,900	12,000	14,900	2,900	12,200	15,100	2,900
BLG用混合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HiMA用混合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

配合④

	九州自動車道(福岡～みやま柳川)					
	広川～八女			八女～みやま柳川		
	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額
表層TypeA	13,800	16,900	3,100	13,800	16,900	3,100
表層TypeA (改質アス(一般地域用))	15,500	19,400	3,900	15,500	19,400	3,900
高機能Ⅰ型	17,000	20,600	3,600	17,000	20,600	3,600
高機能Ⅱ型	17,100	20,900	3,800	17,100	20,900	3,800
基層	13,400	16,700	3,300	13,400	16,700	3,300
基層 (改質アス(一般地域用))	14,800	18,800	4,000	14,800	18,800	4,000
基層(中温化)	14,400	17,400	3,000	14,400	17,400	3,000
As安定	12,700	15,200	2,500	12,700	15,200	2,500
As安定 (改質アス(一般地域用))	14,100	17,600	3,500	14,100	17,600	3,500
厚層施工用混合物	14,000	17,200	3,200	14,000	17,200	3,200
FB13	17,600	21,900	4,300	17,600	21,900	4,300
半たわみ用合材	12,300	15,200	2,900	12,300	15,200	2,900
BLG用混合物	-	-	-	-	-	-
HiMA用混合物	-	-	-	-	-	-

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

配合④

	大分自動車道(鳥栖～日田)														
	鳥栖～筑後小郡			筑後小郡～甘木			甘木～朝倉			朝倉～杷木			杷木～日田		
	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額
表層TypeA	13,500	16,600	3,100	13,600	16,700	3,100	13,600	16,700	3,100	13,600	16,700	3,100	14,100	17,200	3,100
表層TypeA (改質アス(一般地域用))	15,200	19,100	3,900	15,300	19,200	3,900	15,300	19,200	3,900	15,300	19,200	3,900	15,800	19,700	3,900
高機能Ⅰ型	16,700	20,300	3,600	16,800	20,400	3,600	16,800	20,400	3,600	16,800	20,400	3,600	17,300	20,900	3,600
高機能Ⅱ型	16,800	20,600	3,800	16,900	20,700	3,800	16,900	20,700	3,800	16,900	20,700	3,800	17,400	21,200	3,800
基層	13,100	16,400	3,300	13,200	16,500	3,300	13,200	16,500	3,300	13,200	16,500	3,300	13,700	17,000	3,300
基層 (改質アス(一般地域用))	14,500	18,500	4,000	14,600	18,600	4,000	14,600	18,600	4,000	14,600	18,600	4,000	15,100	19,100	4,000
基層(中温化)	14,100	17,100	3,000	14,200	17,200	3,000	14,200	17,200	3,000	14,200	17,200	3,000	14,700	17,700	3,000
As安定	12,400	14,900	2,500	12,500	15,000	2,500	12,500	15,000	2,500	12,500	15,000	2,500	13,000	15,500	2,500
As安定 (改質アス(一般地域用))	13,800	17,300	3,500	13,900	17,400	3,500	13,900	17,400	3,500	13,900	17,400	3,500	14,400	17,900	3,500
厚層施工用混合物	13,700	16,900	3,200	13,800	17,000	3,200	13,800	17,000	3,200	13,800	17,000	3,200	14,300	17,500	3,200
FB13	17,300	21,600	4,300	17,400	21,700	4,300	17,400	21,700	4,300	17,400	21,700	4,300	17,900	22,200	4,300
半たわみ用合材	12,000	14,900	2,900	12,100	15,000	2,900	12,100	15,000	2,900	12,100	15,000	2,900	12,600	15,500	2,900
BLG用混合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HiMA用混合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

配合⑤

	九州自動車道(みやま柳川～八代)														
	みやま柳川～南関			南関～菊水			菊水～植木			植木～熊本			熊本～益城熊本空港		
	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額
表層TypeA	13,800	16,900	3,100	14,000	17,200	3,200	14,000	17,200	3,200	14,000	17,200	3,200	14,000	17,200	3,200
表層TypeA (改質アス(一般地域用))	-	19,500	-	-	19,800	-	-	19,800	-	-	19,800	-	-	19,800	-
高機能Ⅰ型	16,400	20,200	3,800	16,700	20,500	3,800	16,700	20,500	3,800	16,700	20,500	3,800	16,700	20,500	3,800
高機能Ⅱ型	16,900	20,400	3,500	17,200	20,700	3,500	17,200	20,700	3,500	17,200	20,700	3,500	17,200	20,700	3,500
基層	13,300	16,700	3,400	13,500	17,000	3,500	13,500	17,000	3,500	13,500	17,000	3,500	13,500	17,000	3,500
基層 (改質アス(一般地域用))	14,800	18,700	3,900	15,000	19,000	4,000	15,000	19,000	4,000	15,000	19,000	4,000	15,000	19,000	4,000
As安定	12,300	15,200	2,900	12,600	15,500	2,900	12,600	15,500	2,900	12,600	15,500	2,900	12,600	15,500	2,900
FB13	17,700	22,200	4,500	18,000	22,500	4,500	18,000	22,500	4,500	18,000	22,500	4,500	18,000	22,500	4,500
FB5	18,000	22,200	4,200	18,200	22,500	4,300	18,200	22,500	4,300	18,200	22,500	4,300	18,200	22,500	4,300
半たわみ用合材	12,400	14,900	2,500	12,800	15,200	2,400	12,800	15,200	2,400	12,800	15,200	2,400	12,800	15,200	2,400
SMA13 植物繊維0.3%を含まない	17,100	21,200	4,100	17,300	21,500	4,200	17,300	21,500	4,200	17,300	21,500	4,200	17,300	21,500	4,200
BLG用混合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HiMA混合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

配合⑤

	九州自動車道(みやま柳川～八代)								
	益城熊本空港～御船			御船～松橋			松橋～八代		
	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額
表層TypeA	14,000	17,200	3,200	14,000	17,200	3,200	14,000	17,200	3,200
表層TypeA (改質アス(一般地域用))	-	19,800	-	-	19,800	-	-	19,800	-
高機能Ⅰ型	16,700	20,500	3,800	16,700	20,500	3,800	16,700	20,500	3,800
高機能Ⅱ型	17,200	20,700	3,500	17,200	20,700	3,500	17,200	20,700	3,500
基層	13,500	17,000	3,500	13,500	17,000	3,500	13,500	17,000	3,500
基層 (改質アス(一般地域用))	15,000	19,000	4,000	15,000	19,000	4,000	15,000	19,000	4,000
As安定	12,600	15,500	2,900	12,600	15,500	2,900	12,600	15,500	2,900
FB13	18,000	22,500	4,500	18,000	22,500	4,500	18,000	22,500	4,500
FB5	18,200	22,500	4,300	18,200	22,500	4,300	18,200	22,500	4,300
半たわみ用合材	12,800	15,200	2,400	12,800	15,200	2,400	12,800	15,200	2,400
SMA13 植物繊維0.3%を含まない	17,300	21,500	4,200	17,300	21,500	4,200	17,300	21,500	4,200
BLG用混合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HiMA混合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

配合⑥

	九州自動車道(八代～人吉)		
	八代～人吉		
	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額
表層TypeA	14,800	17,800	3,000
高機能Ⅰ型	17,700	20,900	3,200
高機能Ⅱ型	18,500	21,300	2,800
基層	14,500	17,400	2,900
基層 (改質アス(一般地域用))	16,000	19,700	3,700
As安定	13,300	15,800	2,500
FB13	19,000	23,300	4,300
FB5	19,200	23,300	4,100
SMA13 植物繊維0.3%を含まない	18,200	22,200	4,000
BLG用混合物	—	—	—
FFP用混合物	—	—	—
HiMA混合物	—	—	—

※夜間は500円/t加算

配合⑥

	南九州自動車道(八代JCT～日奈久)					
	八代JCT～八代南			八代南～日奈久		
	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額
表層TypeA	14,800	17,800	3,000	14,800	17,800	3,000
高機能Ⅰ型	17,700	20,900	3,200	17,700	20,900	3,200
高機能Ⅱ型	18,500	21,300	2,800	18,500	21,300	2,800
基層	14,500	17,400	2,900	14,500	17,400	2,900
基層 (改質アス(一般地域用))	16,000	19,700	3,700	16,000	19,700	3,700
As安定	13,300	15,800	2,500	13,300	15,800	2,500
FB13	19,000	23,300	4,300	19,000	23,300	4,300
FB5	19,200	23,300	4,100	19,200	23,300	4,100
SMA13 植物繊維0.3%を含まない	18,200	22,200	4,000	18,200	22,200	4,000
BLG用混合物	－	－	－	－	－	－
FFP用混合物	－	－	－	－	－	－
HiMA混合物	－	－	－	－	－	－

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

配合⑦

	九州自動車道(人吉～えびの)		
	人吉～えびの		
	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額
表層TypeA	15,800	18,600	2,800
高機能Ⅰ型	18,600	21,600	3,000
高機能Ⅱ型	19,400	22,300	2,900
基層	15,400	18,200	2,800
基層 (改質アス(一般地域用))	16,900	20,500	3,600
As安定	14,000	16,600	2,600
FB13	19,700	24,100	4,400
FB5	19,900	24,100	4,200
SMA13 植物繊維0.3%を含まない	18,900	22,900	4,000
BLG用混合物	—	—	—
HiMA混合物	—	—	—

※夜間は500円/t加算

配合⑧

	九州自動車道(えびの～栗野)		
	えびの～栗野(えびのIC～えびのJCT～栗野IC)		
	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額
表層TypeA	15,000	17,900	2,900
表層TypeA (改質アス(一般地域用))	16,300	20,000	3,700
高機能Ⅰ型(空隙率20%)	18,100	21,100	3,000
高機能Ⅰ型(空隙率17%)	18,600	21,600	3,000
高機能Ⅱ型	18,300	21,400	3,100
基層	14,700	17,400	2,700
基層 (改質アス(一般地域用))	16,300	20,200	3,900
As安定(はく離防止剤あり)	13,700	16,100	2,400
As安定(はく離防止剤なし)	13,500	15,900	2,400
FB13	19,200	23,300	4,100
半たわみ用合材	13,500	15,700	2,200
HiMA用混合物	—	—	—

※夜間は500円/t加算

配合⑧

	宮崎自動車道(えびの～宮崎)														
	えびの～小林			小林～高原			高原～都城			都城～田野			田野～宮崎(田野IC～清武JCT～宮崎IC)		
	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額
表層TypeA	15,800	18,700	2,900	15,800	18,700	2,900	15,500	18,400	2,900	15,500	18,400	2,900	15,500	18,400	2,900
表層TypeA (改質アス(一般地域用))	17,400	21,000	3,600	17,400	21,000	3,600	17,100	20,700	3,600	17,100	20,700	3,600	17,100	20,700	3,600
高機能Ⅰ型(空隙率20%)	18,800	21,800	3,000	18,800	21,800	3,000	18,500	21,500	3,000	18,500	21,500	3,000	18,500	21,500	3,000
高機能Ⅰ型(空隙率17%)	19,200	22,300	3,100	19,200	22,300	3,100	18,900	22,000	3,100	18,900	22,000	3,100	18,900	22,000	3,100
高機能Ⅱ型	19,300	22,300	3,000	19,300	22,300	3,000	19,000	22,000	3,000	19,000	22,000	3,000	19,000	22,000	3,000
基層	15,700	18,300	2,600	15,700	18,300	2,600	15,400	18,000	2,600	15,400	18,000	2,600	15,400	18,000	2,600
基層 (改質アス(一般地域用))	17,400	20,900	3,500	17,400	20,900	3,500	17,100	20,600	3,500	17,100	20,600	3,500	17,100	20,600	3,500
As安定(はく離防止剤あり)	14,800	17,000	2,200	14,800	17,000	2,200	14,500	16,700	2,200	14,500	16,700	2,200	14,500	16,700	2,200
As安定(はく離防止剤なし)	14,600	16,800	2,200	14,600	16,800	2,200	14,300	16,500	2,200	14,300	16,500	2,200	14,300	16,500	2,200
FB13	20,000	24,000	4,000	20,000	24,000	4,000	19,700	23,700	4,000	19,700	23,700	4,000	19,700	23,700	4,000
半たわみ用合材	14,300	16,400	2,100	14,300	16,400	2,100	14,000	16,100	2,100	14,000	16,100	2,100	14,000	16,100	2,100
HiMA用混合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

配合⑧-1

東九州自動車道(清武JCT～門川)															
	清武JCT～清武			清武～宮崎西			宮崎西～西都			西都～高鍋			高鍋～都農		
	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額
表層TypeA	15,400	18,300	2,900	15,400	18,300	2,900	15,400	18,300	2,900	15,400	18,300	2,900	15,400	18,300	2,900
高機能Ⅰ型	18,400	21,400	3,000	18,400	21,400	3,000	18,400	21,400	3,000	18,400	21,400	3,000	18,400	21,400	3,000
高機能Ⅱ型	18,900	22,100	3,200	18,900	22,100	3,200	18,900	22,100	3,200	18,900	22,100	3,200	18,900	22,100	3,200
基層	15,300	17,700	2,400	15,300	17,700	2,400	15,300	17,700	2,400	15,300	17,700	2,400	15,300	17,700	2,400
基層 (改質アス（一般地域用）)	16,900	20,200	3,300	16,900	20,200	3,300	16,900	20,200	3,300	16,900	20,200	3,300	16,900	20,200	3,300
As安定	14,500	16,600	2,100	14,500	16,600	2,100	14,500	16,600	2,100	14,500	16,600	2,100	14,500	16,600	2,100
FB13	19,600	23,200	3,600	19,600	23,200	3,600	19,600	23,200	3,600	19,600	23,200	3,600	19,600	23,200	3,600
半たわみ用合材	13,900	16,000	2,100	13,900	16,000	2,100	13,900	16,000	2,100	13,900	16,000	2,100	13,900	16,000	2,100
HiMA用混合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			

配合⑧-1

東九州自動車道(清武JCT～門川)						
	都農～日向			日向～門川		
	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額
表層TypeA	15,400	18,300	2,900	15,400	18,300	2,900
高機能Ⅰ型	18,400	21,400	3,000	18,400	21,400	3,000
高機能Ⅱ型	18,900	22,100	3,200	18,900	22,100	3,200
基層	15,300	17,700	2,400	15,300	17,700	2,400
基層 (改質アス（一般地域用）)	16,900	20,200	3,300	16,900	20,200	3,300
As安定	14,500	16,600	2,100	14,500	16,600	2,100
FB13	19,600	23,200	3,600	19,600	23,200	3,600
半たわみ用合材	13,900	16,000	2,100	13,900	16,000	2,100
HiMA用混合物	-	-	-	-	-	-

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

配合⑧-2

	延岡南道路(起点～終点)		
	起点～終点		
	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額
表層TypeA	15,400	18,300	2,900
高機能Ⅰ型	18,400	21,500	3,100
高機能Ⅱ型	18,900	22,100	3,200
基層	15,400	18,100	2,700
基層 (改質アス(一般地域用))	16,900	19,800	2,900
As安定(はく離防止剤あり)	14,500	16,600	2,100
As安定(はく離防止剤なし)	14,300	16,400	2,100
FB13	19,600	23,200	3,600
HiMA用混合物	-	-	-

※夜間は500円/t加算

配合⑨

	九州自動車道(栗野～鹿児島)											
	栗野～横川			横川～溝辺鹿児島空港			溝辺鹿児島空港～加治木			加治木～始良		
	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額
表層TypeA	14,600	17,800	3,200	14,600	17,800	3,200	14,600	17,800	3,200	14,600	17,800	3,200
高機能Ⅰ型	18,200	21,500	3,300	18,200	21,500	3,300	18,200	21,500	3,300	18,200	21,500	3,300
高機能Ⅱ型	17,900	21,500	3,600	17,900	21,500	3,600	17,900	21,500	3,600	17,900	21,500	3,600
基層(50回)	14,200	17,200	3,000	14,200	17,200	3,000	14,200	17,200	3,000	14,200	17,200	3,000
基層 (改質アス(一般地域用))	15,700	19,600	3,900	15,700	19,600	3,900	15,700	19,600	3,900	15,700	19,600	3,900
基層(75回)	14,100	17,100	3,000	14,100	17,100	3,000	14,100	17,100	3,000	14,100	17,100	3,000
As安定(はく離防止剤あり)	13,100	15,700	2,600	13,100	15,700	2,600	13,100	15,700	2,600	13,100	15,700	2,600
As安定(はく離防止剤なし)	12,900	15,500	2,600	12,900	15,500	2,600	12,900	15,500	2,600	12,900	15,500	2,600
FB13	18,800	23,200	4,400	18,800	23,200	4,400	18,800	23,200	4,400	18,800	23,200	4,400
FB5	19,100	23,500	4,400	19,100	23,500	4,400	19,100	23,500	4,400	19,100	23,500	4,400
半たわみ用合材	13,200	15,700	2,500	13,200	15,700	2,500	13,200	15,700	2,500	13,200	15,700	2,500
SMA13 植物繊維0.3%を含まない	17,800	22,200	4,400	17,800	22,200	4,400	17,800	22,200	4,400	17,800	22,200	4,400
BLG用混合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HiMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

配合⑨

	九州自動車道(栗野～鹿児島)								
	始良～薩摩吉田			薩摩吉田～鹿児島北			鹿児島北～鹿児島		
	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額
表層TypeA	14,600	17,800	3,200	14,600	17,800	3,200	14,600	17,800	3,200
高機能Ⅰ型	18,200	21,500	3,300	18,200	21,500	3,300	18,200	21,500	3,300
高機能Ⅱ型	17,900	21,500	3,600	17,900	21,500	3,600	17,900	21,500	3,600
基層(50回)	14,200	17,200	3,000	14,200	17,200	3,000	14,200	17,200	3,000
基層 (改質アス(一般地域用))	15,700	19,600	3,900	15,700	19,600	3,900	15,700	19,600	3,900
基層(75回)	14,100	17,100	3,000	14,100	17,100	3,000	14,100	17,100	3,000
As安定(はく離防止剤あり)	13,100	15,700	2,600	13,100	15,700	2,600	13,100	15,700	2,600
As安定(はく離防止剤なし)	12,900	15,500	2,600	12,900	15,500	2,600	12,900	15,500	2,600
FB13	18,800	23,200	4,400	18,800	23,200	4,400	18,800	23,200	4,400
FB5	19,100	23,500	4,400	19,100	23,500	4,400	19,100	23,500	4,400
半たわみ用合材	13,200	15,700	2,500	13,200	15,700	2,500	13,200	15,700	2,500
SMA13 植物繊維0.3%を含まない	17,800	22,200	4,400	17,800	22,200	4,400	17,800	22,200	4,400
BLG用混合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HiMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

配合⑨

	隼人道路(加治木～隼人東)					
	加治木～隼人西			隼人西～隼人東		
	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額
表層TypeA	14,600	17,800	3,200	14,600	17,800	3,200
高機能Ⅰ型	18,200	21,500	3,300	18,200	21,500	3,300
高機能Ⅱ型	17,900	21,500	3,600	17,900	21,500	3,600
基層(50回)	14,200	17,200	3,000	14,200	17,200	3,000
基層 (改質アス(一般地域用))	15,700	19,600	3,900	15,700	19,600	3,900
基層(75回)	14,100	17,100	3,000	14,100	17,100	3,000
As安定(はく離防止剤あり)	13,100	15,700	2,600	13,100	15,700	2,600
As安定(はく離防止剤なし)	12,900	15,500	2,600	12,900	15,500	2,600
FB13	18,800	23,200	4,400	18,800	23,200	4,400
FB5	19,100	23,500	4,400	19,100	23,500	4,400
半たわみ用合材	13,200	15,700	2,500	13,200	15,700	2,500
SMA13 植物繊維0.3%を含まない	17,800	22,200	4,400	17,800	22,200	4,400
BLG用混合物	-	-	-	-	-	-
HiMA	-	-	-	-	-	-

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

配合⑨

	東九州自動車道(末吉財部～隼人東)					
	末吉財部～国分			国分～隼人東		
	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額
表層TypeA	14,600	17,800	3,200	14,600	17,800	3,200
高機能Ⅰ型	18,200	21,500	3,300	18,200	21,500	3,300
高機能Ⅱ型	17,900	21,500	3,600	17,900	21,500	3,600
基層(50回)	14,200	17,200	3,000	14,200	17,200	3,000
基層 (改質アス(一般地域用))	15,700	19,600	3,900	15,700	19,600	3,900
基層(75回)	14,100	17,100	3,000	14,100	17,100	3,000
As安定(はく離防止剤あり)	13,100	15,700	2,600	13,100	15,700	2,600
As安定(はく離防止剤なし)	12,900	15,500	2,600	12,900	15,500	2,600
FB13	18,800	23,200	4,400	18,800	23,200	4,400
FB5	19,100	23,500	4,400	19,100	23,500	4,400
半たわみ用合材	13,200	15,700	2,500	13,200	15,700	2,500
SMA13 植物繊維0.3%を含まない	17,800	22,200	4,400	17,800	22,200	4,400
BLG用混合物	-	-	-	-	-	-
HiMA	-	-	-	-	-	-

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

配合⑨

	南九州自動車道(市来～鹿児島西)											
	市来～美山			美山～伊集院			伊集院～松元			松元～鹿児島西		
	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額
表層TypeA	14,600	17,800	3,200	14,600	17,800	3,200	14,600	17,800	3,200	14,600	17,800	3,200
高機能Ⅰ型	18,200	21,500	3,300	18,200	21,500	3,300	18,200	21,500	3,300	18,200	21,500	3,300
高機能Ⅱ型	17,900	21,500	3,600	17,900	21,500	3,600	17,900	21,500	3,600	17,900	21,500	3,600
基層(50回)	14,200	17,200	3,000	14,200	17,200	3,000	14,200	17,200	3,000	14,200	17,200	3,000
基層 (改質アス(一般地域用))	15,700	19,600	3,900	15,700	19,600	3,900	15,700	19,600	3,900	15,700	19,600	3,900
基層(75回)	14,100	17,100	3,000	14,100	17,100	3,000	14,100	17,100	3,000	14,100	17,100	3,000
As安定(はく離防止剤あり)	13,100	15,700	2,600	13,100	15,700	2,600	13,100	15,700	2,600	13,100	15,700	2,600
As安定(はく離防止剤なし)	12,900	15,500	2,600	12,900	15,500	2,600	12,900	15,500	2,600	12,900	15,500	2,600
FB13	18,800	23,200	4,400	18,800	23,200	4,400	18,800	23,200	4,400	18,800	23,200	4,400
FB5	19,100	23,500	4,400	19,100	23,500	4,400	19,100	23,500	4,400	19,100	23,500	4,400
半たわみ用合材	13,200	15,700	2,500	13,200	15,700	2,500	13,200	15,700	2,500	13,200	15,700	2,500
SMA13 植物繊維0.3%を含まない	17,800	22,200	4,400	17,800	22,200	4,400	17,800	22,200	4,400	17,800	22,200	4,400
BLG用混合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HiMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

配合⑩-1

	長崎自動車道(嬉野～長崎)											
	嬉野～東そのぎ			東そのぎ～大村			大村～諫早			諫早～長崎多良見		
	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額
表層TypeA	14,400	17,000	2,600	14,500	17,200	2,700	14,500	17,200	2,700	14,500	17,200	2,700
表層TypeA (改質アス(一般地域用))	-	19,100	-	-	19,300	-	-	19,300	-	-	19,300	-
高機能Ⅰ型(空隙率20%)	17,500	20,100	2,600	17,600	20,300	2,700	17,600	20,300	2,700	17,600	20,300	2,700
高機能Ⅰ型(空隙率17%)	17,800	20,400	2,600	17,900	20,600	2,700	17,900	20,600	2,700	17,900	20,600	2,700
高機能Ⅱ型	18,100	20,900	2,800	18,200	21,100	2,900	18,200	21,100	2,900	18,200	21,100	2,900
基層	14,500	16,600	2,100	14,600	16,800	2,200	14,600	16,800	2,200	14,600	16,800	2,200
基層 (改質アス(一般地域用))	16,100	18,500	2,400	16,200	18,700	2,500	16,200	18,700	2,500	16,200	18,700	2,500
As安定	13,500	15,700	2,200	13,600	15,900	2,300	13,600	15,900	2,300	13,600	15,900	2,300
FB13	18,200	22,100	3,900	18,300	22,300	4,000	18,300	22,300	4,000	18,300	22,300	4,000
FB5	18,350	22,300	3,950	18,450	22,500	4,050	18,450	22,500	4,050	18,450	22,500	4,050
HiMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	※夜間は1,000円/t加算			※夜間は1,000円/t加算			※夜間は1,000円/t加算			※夜間は1,000円/t加算		

配合⑩-1

	長崎自動車道(嬉野～長崎)					
	長崎多良見～長崎芒塚			長崎芒塚～長崎		
	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額
表層TypeA	14,500	17,400	2,900	14,500	17,400	2,900
表層TypeA (改質アス(一般地域用))	-	19,500	-	-	19,500	-
高機能Ⅰ型(空隙率20%)	17,600	20,500	2,900	17,600	20,500	2,900
高機能Ⅰ型(空隙率17%)	17,900	20,800	2,900	17,900	20,800	2,900
高機能Ⅱ型	18,200	21,300	3,100	18,200	21,300	3,100
基層	14,600	17,000	2,400	14,600	17,000	2,400
基層 (改質アス(一般地域用))	16,200	18,900	2,700	16,200	18,900	2,700
As安定	13,600	16,100	2,500	13,600	16,100	2,500
FB13	18,300	22,500	4,200	18,300	22,500	4,200
FB5	18,450	22,700	4,250	18,450	22,700	4,250
HiMA	-	-	-	-	-	-

※夜間は1,000円/t加算

※夜間は1,000円/t加算

配合⑩-1

	長崎バイパス											
	起点～古賀市布			古賀市布～間ノ瀬			間ノ瀬～川平			川平～昭和町・西山ダム方面		
	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額
表層TypeA	15,000	17,600	2,600	15,000	17,600	2,600	15,000	17,600	2,600	15,000	17,600	2,600
表層TypeA (改質アス(一般地域用))	-	19,700	-	-	19,700	-	-	19,700	-	-	19,700	-
高機能Ⅰ型(空隙率20%)	18,100	20,700	2,600	18,100	20,700	2,600	18,100	20,700	2,600	18,100	20,700	2,600
高機能Ⅰ型(空隙率17%)	18,400	21,000	2,600	18,400	21,000	2,600	18,400	21,000	2,600	18,400	21,000	2,600
高機能Ⅱ型	18,800	21,500	2,700	18,800	21,500	2,700	18,800	21,500	2,700	18,800	21,500	2,700
基層	15,100	17,200	2,100	15,100	17,200	2,100	15,100	17,200	2,100	15,100	17,200	2,100
基層 (改質アス(一般地域用))	16,800	19,100	2,300	16,800	19,100	2,300	16,800	19,100	2,300	16,800	19,100	2,300
As安定	14,200	16,300	2,100	14,200	16,300	2,100	14,200	16,300	2,100	14,200	16,300	2,100
FB13	18,900	22,700	3,800	18,900	22,700	3,800	18,900	22,700	3,800	18,900	22,700	3,800
FB5	19,050	22,900	3,850	19,050	22,900	3,850	19,050	22,900	3,850	19,050	22,900	3,850
HiMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	※夜間は1,000円/t加算			※夜間は1,000円/t加算			※夜間は1,000円/t加算			※夜間は1,000円/t加算		

配合⑩-2

	西九州自動車道(武雄JCT～佐々)														
	武雄JCT～武雄南			武雄南～波佐見有田			波佐見有田～佐世保三川内			佐世保三川内～佐世保大塔			佐世保大塔～佐世保みなと		
	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額
表層TypeA	14,800	17,000	2,200	14,800	17,000	2,200	15,000	17,300	2,300	15,000	17,300	2,300	15,000	17,300	2,300
表層TypeA (改質アス(一般地域用))	16,400	19,200	2,800	16,400	19,200	2,800	16,600	19,500	2,900	16,600	19,500	2,900	16,600	19,500	2,900
高機能Ⅰ型	17,300	19,800	2,500	17,300	19,800	2,500	17,500	20,100	2,600	17,500	20,100	2,600	17,500	20,100	2,600
高機能Ⅱ型	18,000	20,800	2,800	18,000	20,800	2,800	18,200	21,100	2,900	18,200	21,100	2,900	18,200	21,100	2,900
基層	14,800	16,800	2,000	14,800	16,800	2,000	15,000	17,100	2,100	15,000	17,100	2,100	15,000	17,100	2,100
基層 (改質アス(一般地域用))	16,200	18,900	2,700	16,200	18,900	2,700	16,400	19,200	2,800	16,400	19,200	2,800	16,400	19,200	2,800
As安定	13,500	15,300	1,800	13,500	15,300	1,800	13,700	15,600	1,900	13,700	15,600	1,900	13,700	15,600	1,900
FB13	18,400	21,700	3,300	18,400	21,700	3,300	18,600	22,000	3,400	18,600	22,000	3,400	18,600	22,000	3,400
FB5	18,700	22,300	3,600	18,700	22,300	3,600	18,900	22,600	3,700	18,900	22,600	3,700	18,900	22,600	3,700
ゲースアスファルト混合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※夜間は1,000円/t加算

※夜間は1,000円/t加算

※夜間は1,000円/t加算

※夜間は1,000円/t加算

※夜間は1,000円/t加算

配合⑩-2

	西九州自動車道(武雄JCT～佐々)								
	佐世保みなと～佐世保中央			佐世保中央～相浦中里			相浦中里～佐々		
	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額
表層TypeA	15,000	17,300	2,300	15,000	17,300	2,300	15,000	17,300	2,300
表層TypeA (改質アス(一般地域用))	16,600	19,500	2,900	16,600	19,500	2,900	16,600	19,500	2,900
高機能Ⅰ型	17,500	20,100	2,600	17,500	20,100	2,600	17,500	20,100	2,600
高機能Ⅱ型	18,200	21,100	2,900	18,200	21,100	2,900	18,200	21,100	2,900
基層	15,000	17,100	2,100	15,000	17,100	2,100	15,000	17,100	2,100
基層 (改質アス(一般地域用))	16,400	19,200	2,800	16,400	19,200	2,800	16,400	19,200	2,800
As安定	13,700	15,600	1,900	13,700	15,600	1,900	13,700	15,600	1,900
FB13	18,600	22,000	3,400	18,600	22,000	3,400	18,600	22,000	3,400
FB5	18,900	22,600	3,700	18,900	22,600	3,700	18,900	22,600	3,700
ゲースアスファルト混合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※夜間は1,000円/t加算

※夜間は1,000円/t加算

※夜間は1,000円/t加算

配合⑪

	長崎自動車道(鳥栖～東背振)		
	鳥栖～東背振		
	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額
表層TypeA	13,800	16,300	2,500
表層TypeA (改質アス(一般地域用))	15,400	18,500	3,100
高機能Ⅰ型	16,700	19,700	3,000
高機能Ⅱ型	17,300	20,300	3,000
基層	13,300	15,900	2,600
基層 (改質アス(一般地域用))	14,900	18,200	3,300
As安定	12,700	14,700	2,000
FB13	16,900	20,800	3,900
半たわみ用合材	12,300	14,300	2,000
BLG用混合物	—	—	—

※夜間は500円/t加算

配合⑫

	長崎自動車道(東背振～嬉野)														
	東背振～佐賀大和			佐賀大和～多久			多久～武雄北方			武雄北方～武雄JCT			武雄JCT～嬉野		
	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額
表層TypeA	14,600	16,900	2,300	14,600	16,900	2,300	14,600	16,900	2,300	14,600	16,900	2,300	14,600	16,900	2,300
表層TypeA (改質アス(一般地域用))	16,000	19,000	3,000	16,000	19,000	3,000	16,000	19,000	3,000	16,000	19,000	3,000	16,000	19,000	3,000
高機能Ⅰ型	16,900	19,900	3,000	16,900	19,900	3,000	16,900	19,900	3,000	16,900	19,900	3,000	16,900	19,900	3,000
高機能Ⅱ型	17,900	20,900	3,000	17,900	20,900	3,000	17,900	20,900	3,000	17,900	20,900	3,000	17,900	20,900	3,000
基層	14,500	16,700	2,200	14,500	16,700	2,200	14,500	16,700	2,200	14,500	16,700	2,200	14,500	16,700	2,200
基層 (改質アス(一般地域用))	15,800	18,800	3,000	15,800	18,800	3,000	15,800	18,800	3,000	15,800	18,800	3,000	15,800	18,800	3,000
As安定	13,100	15,100	2,000	13,100	15,100	2,000	13,100	15,100	2,000	13,100	15,100	2,000	13,100	15,100	2,000
FB13	18,200	21,800	3,600	18,200	21,800	3,600	18,200	21,800	3,600	18,200	21,800	3,600	18,200	21,800	3,600
FB5	18,500	22,400	3,900	18,500	22,400	3,900	18,500	22,400	3,900	18,500	22,400	3,900	18,500	22,400	3,900
半たわみ用合材	13,300	15,300	2,000	13,300	15,300	2,000	13,300	15,300	2,000	13,300	15,300	2,000	13,300	15,300	2,000
BLG用混合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HiMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			

配合⑬

	大分自動車道(日田～湯布院)											
	日田～天瀬高塚			天瀬高塚～玖珠			玖珠～九重			九重～湯布院		
	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額
表層TypeA	14,600	17,400	2,800	15,100	17,800	2,700	15,100	17,800	2,700	15,100	17,800	2,700
高機能Ⅰ型	18,000	21,100	3,100	18,500	21,500	3,000	18,500	21,500	3,000	18,500	21,500	3,000
高機能Ⅱ型	17,900	21,300	3,400	18,400	21,700	3,300	18,400	21,700	3,300	18,400	21,700	3,300
高機能Ⅱ型 (改質アス(積雪寒冷地))	-	21,900	-	-	22,300	-	-	22,300	-	-	22,300	-
基層	14,200	16,900	2,700	14,700	17,300	2,600	14,700	17,300	2,600	14,700	17,300	2,600
基層 (改質アス(一般地域用))	15,700	19,100	3,400	16,200	19,500	3,300	16,200	19,500	3,300	16,200	19,500	3,300
As安定	13,500	15,700	2,200	14,000	16,100	2,100	14,000	16,100	2,100	14,000	16,100	2,100
SMA(13mm)	18,100	21,800	3,700	18,600	22,200	3,600	18,600	22,200	3,600	18,600	22,200	3,600
FB13	18,600	22,600	4,000	19,100	23,000	3,900	19,100	23,000	3,900	19,100	23,000	3,900
半たわみ用合材	13,100	15,800	2,700	13,600	16,200	2,600	13,600	16,200	2,600	13,600	16,200	2,600
HiMA用混合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

配合⑭

	大分自動車道(湯布院～大分米良)、日出バイパス(速見～日出)											
	湯布院～別府(日出JCT～速見、日出バイパス速見～日出)			別府～大分			大分～大分光吉			大分光吉～大分米良		
	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額
表層TypeA	14,600	17,400	2,800	14,200	17,000	2,800	13,800	16,600	2,800	13,800	16,600	2,800
高機能Ⅰ型	18,000	21,000	3,000	17,600	20,600	3,000	17,200	20,200	3,000	17,200	20,200	3,000
高機能Ⅱ型	17,900	21,300	3,400	17,500	20,900	3,400	17,100	20,500	3,400	17,100	20,500	3,400
高機能Ⅱ型 (改質アス(積雪寒冷地))	-	21,900	-	-	21,500	-	-	21,100	-	-	21,100	-
基層	14,200	17,200	3,000	13,800	16,800	3,000	13,400	16,400	3,000	13,400	16,400	3,000
基層 (改質アス(一般地域用))	15,700	19,400	3,700	15,300	19,000	3,700	14,900	18,600	3,700	14,900	18,600	3,700
As安定	13,500	15,700	2,200	13,100	15,300	2,200	12,700	14,900	2,200	12,700	14,900	2,200
SMA(13mm)	18,100	21,900	3,800	17,700	21,500	3,800	17,300	21,100	3,800	17,300	21,100	3,800
FB13	18,600	22,700	4,100	18,200	22,300	4,100	17,800	21,900	4,100	17,800	21,900	4,100
半たわみ用合材	13,100	15,900	2,800	12,700	15,500	2,800	12,300	15,100	2,800	12,300	15,100	2,800
HiMA用混合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

配合⑭

	東九州自動車道(大分米良～佐伯)											
	大分米良～大分宮河内			大分宮河内～臼杵			臼杵～津久見			津久見～佐伯		
	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額
表層TypeA	13,800	16,600	2,800	14,100	16,900	2,800	14,400	17,200	2,800	15,000	17,800	2,800
高機能Ⅰ型	17,200	20,200	3,000	17,500	20,500	3,000	17,800	20,800	3,000	18,400	21,400	3,000
高機能Ⅱ型	17,100	20,500	3,400	17,400	20,800	3,400	17,700	21,100	3,400	18,300	21,700	3,400
高機能Ⅱ型 (改質アス(積雪寒冷地))	-	21,100	-	-	21,400	-	-	21,700	-	-	22,300	-
基層	13,400	16,400	3,000	13,700	16,700	3,000	14,000	17,000	3,000	14,600	17,600	3,000
基層 (改質アス(一般地域用))	14,900	18,600	3,700	15,200	18,900	3,700	15,500	19,200	3,700	16,100	19,800	3,700
As安定	12,700	14,900	2,200	13,000	15,200	2,200	13,300	15,500	2,200	13,900	16,100	2,200
SMA(13mm)	17,300	21,100	3,800	17,600	21,400	3,800	17,900	21,700	3,800	18,500	22,300	3,800
FB13	17,800	21,900	4,100	18,100	22,200	4,100	18,400	22,500	4,100	19,000	23,100	4,100
半たわみ用合材	12,300	15,100	2,800	12,600	15,400	2,800	12,900	15,700	2,800	13,500	16,300	2,800
HiMA用混合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

配合⑮

	宇佐別府道路(速見～中津)														
	速見～大分農業文化公園			大分農業文化公園～安心院			安心院～院内			院内～宇佐			宇佐～中津		
	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額
表層TypeA	15,000	17,700	2,700	14,900	17,600	2,700	14,900	17,600	2,700	14,900	17,600	2,700	14,900	17,600	2,700
高機能Ⅰ型	18,400	21,300	2,900	18,300	21,200	2,900	18,300	21,200	2,900	18,300	21,200	2,900	18,300	21,200	2,900
高機能Ⅱ型	18,300	21,600	3,300	18,200	21,500	3,300	18,200	21,500	3,300	18,200	21,500	3,300	18,200	21,500	3,300
高機能Ⅱ型 (改質アス(積雪寒冷地))	-	22,200	-	-	22,100	-	-	22,100	-	-	22,100	-	-	22,100	-
基層	14,600	17,500	2,900	14,500	17,400	2,900	14,500	17,400	2,900	14,500	17,400	2,900	14,500	17,400	2,900
基層 (改質アス(一般地域用))	16,100	19,700	3,600	16,000	19,600	3,600	16,000	19,600	3,600	16,000	19,600	3,600	16,000	19,600	3,600
As安定	13,900	16,000	2,100	13,800	15,900	2,100	13,800	15,900	2,100	13,800	15,900	2,100	13,800	15,900	2,100
SMA(13mm)	18,500	22,200	3,700	18,400	22,100	3,700	18,400	22,100	3,700	18,400	22,100	3,700	18,400	22,100	3,700
FB13	19,000	23,000	4,000	18,900	22,900	4,000	18,900	22,900	4,000	18,900	22,900	4,000	18,900	22,900	4,000
HiMA用混合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算			※夜間は500円/t加算		

配合⑯

	沖縄自動車道(那覇～許田)														
	那覇～西原			西原～北中城			北中城～沖縄南			沖縄南～沖縄北			沖縄北～石川		
	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額
表層TypeA 砂岩	20,000	23,400	3,400	19,900	23,300	3,400	19,800	23,200	3,400	19,800	23,200	3,400	19,800	23,200	3,400
高機能Ⅰ型 砂岩	30,200	34,100	3,900	30,100	34,000	3,900	30,000	33,900	3,900	30,000	33,900	3,900	30,000	33,900	3,900
FB13 石灰岩	22,700	27,200	4,500	22,600	27,100	4,500	22,500	27,000	4,500	22,500	27,000	4,500	22,500	27,000	4,500
基層（石灰岩）	14,100	17,100	3,000	14,000	17,000	3,000	13,900	16,900	3,000	13,900	16,900	3,000	13,900	16,900	3,000
基層（石灰岩） (改質アス（一般地域用）)	16,100	19,600	3,500	16,000	19,500	3,500	15,900	19,400	3,500	15,900	19,400	3,500	15,900	19,400	3,500
As安定 石灰岩	12,500	15,000	2,500	12,400	14,900	2,500	12,300	14,800	2,500	12,300	14,800	2,500	12,300	14,800	2,500
SMA (13mm)	21,900	25,500	3,600	21,800	25,400	3,600	21,700	25,300	3,600	21,700	25,300	3,600	21,700	25,300	3,600
高機能Ⅱ型	30,400	34,800	4,400	30,300	34,700	4,400	30,200	34,600	4,400	30,200	34,600	4,400	30,200	34,600	4,400

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

配合⑯

	沖縄自動車道(那覇～許田)											
	石川～屋嘉			屋嘉～金武			金武～宜野座			宜野座～許田		
	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額	前回報告 (R8年4)	今回報告 (R8年7)	変動額
表層TypeA 砂岩	19,700	23,200	3,500	19,700	23,200	3,500	19,700	23,200	3,500	20,000	23,400	3,400
高機能Ⅰ型 砂岩	29,900	33,900	4,000	29,900	33,900	4,000	29,900	33,900	4,000	30,200	34,100	3,900
FB13 石灰岩	22,400	27,000	4,600	22,400	27,000	4,600	22,400	27,000	4,600	22,700	27,200	4,500
基層（石灰岩）	13,800	16,900	3,100	13,800	16,900	3,100	13,800	16,900	3,100	14,100	17,100	3,000
基層（石灰岩） (改質アス（一般地域用）)	15,800	19,400	3,600	15,800	19,400	3,600	15,800	19,400	3,600	16,100	19,600	3,500
As安定 石灰岩	12,200	14,800	2,600	12,200	14,800	2,600	12,200	14,800	2,600	12,500	15,000	2,500
SMA (13mm)	21,600	25,300	3,700	21,600	25,300	3,700	21,600	25,300	3,700	21,900	25,500	3,600
高機能Ⅱ型	30,100	34,600	4,500	30,100	34,600	4,500	30,100	34,600	4,500	30,500	34,800	4,300

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

※夜間は500円/t加算

配合①

[illegible][illegible][illegible][illegible]

種別	規格	表層TypeA	表層TypeA (改質72(一般地 層用))	高機能1型	高機能2型	基層	基層 (改質72(一般地 層用))	As安定	F813	F85	平たわみ用材	SMA12	汎用混合物	HIMA混合物
砕石4号	40~20						23.2	23.4	26.2					
砕石5号	20~12.5						21.6	21.6	23.8					36.0
砕石6号	12.5~5	36.0	36.0	84.7	67.7		21.6	20.6	29.7		88.1	54.7	25.8	24.0
砕石7号	5~2.5	22.0	22.0		8.1	15.1	12.6	11.6	20.6	57.8		13.4	23.1	18.0
27D-22.5														
粗砂	23.0	23.0	10.3	6.2	20.2	26.5	13.2	15.0			8.1	10.2	5.1	16.5
細砂	13.2	13.2		6.5	15.1	12.7	9.2	27.8		31.5		10.4	18.7	9.0
石粉	5.8	5.8	5.0	11.5	5.0	5.0	5.1	6.9	10.7	3.8	3.8	11.3	27.3	7.5
80~80	5.3					5.0		3.7		3.5				
高機能改質7273(一般地層用)				4.6										
高機能7273(一般地層用)			5.3		5.1		5.0		6.4	6.3		5.6		
汎用改質7273													9.3	
汎用特種7273														5.2
はく離防止剤		0.0159				0.015		0.0111						

種別	規格	表層TypeA	高機能I型	高機能II型	基層	基層 (改質7A(一般地 基層))	As安定	FB13	FB5	SMA13	SLG用混合物	FFP用混合物	H18A用混合物	SMA13：植物繊維
砕石4号	40~20						26.1							
砕石4号(特)	30~20													
砕石5号	20~13				23.6	24.2	14.6							36.0
砕石6号	13~5	35.6	84.1	67.3	21.3	21.5	21.3	27.8		58.9	25.6	69.8	14.0	
砕石7号	5~2.5	21.6		9.0	15.3	13.8	11.5	22.0	57.8	11.3	23.1	5.7	18.0	
セメント	5.2													
粗砂	15.2	9.3	3.1	20.6	22.4	14.9	19.7			12.1	5.1	5.6	16.5	
細砂	16.5	1.8	9.5	14.1	13.3	7.3	23.2	31.5	7.3		18.7	6.9	8.0	
石粉	5.9	4.8	11.1	5.1	4.8	4.3	7.3	10.7	10.4		27.3	10.0	7.5	
21A17F27A	80~8	5.2			4.9		3.6							
高機能改質7A(一般地基層)														
高機能改質7A(一般地基層)			4.6		5.1		5.0	6.4	6.3	5.7				
SLG用改質7A7A											9.3			
高機能改質7A7A												4.9		
H18A用特級7A7A													5.2	
はく離防止剤		0.0156			0.0147		0.0108							

種別	規格	表層TypeA	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層	基層 (改質T(一般地 基用))	A6安定	FB13	FB5	SMA13	BLG用混合物	HIMA用混合物	SMA13：植物繊維0.3%を含まない。
0-40-20							26.1						
砕石4号	40-20												
砕石5号	20-10						14.6					36.0	
砕石6号	13-7.5	37.5	84.1	67.3	21.3	21.5	21.3	27.8		58.9	25.8	14.0	
砕石7号	6-2.5	22.0		9.0	15.3	13.8	11.5	22.0	57.8	11.3	23.1	18.0	
セメントス													
粗砂	23.0	9.3	3.1	20.6	22.4	14.9	19.7			12.1	5.1	16.5	
細砂	11.5	1.8	9.5	14.1	13.3	7.3	23.2	31.5	7.3		18.7	8.0	
石粉	6.0	4.8	11.1	5.1	4.8	4.3	7.3	10.7	10.4		27.3	7.5	
21C-1727b	60-80	5.5			4.9	3.6							
高機能改質T21 (一般地用)			4.6										
高質T27b (一般地用)				5.1		5.0		6.4	6.3	5.7			
BLG用改質T27b											9.3		
HIMA用特級T27b												5.2	
排水防止用													
	0.0765	100.00	100.00	100.00	0.0147	100.00	0.0708	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

配合①

道路名) 九州自動車道 (えびの～栗野)・宮崎自動車道 (えびの～宮崎)

種別	規格	表層TypeA	表層TypeA (改質7A(一般地 域用))	高機能Ⅰ型 (空飽率20%)	高機能Ⅰ型 (空飽率17%)	高機能Ⅱ型	基層	基層 (改質7A(一般地域 域))	As安定 (はく離防止剤あり)	As安定 (はく離防止剤なし)	FB13	半たわみ用材	HiMA用混合物
砕石4号	40～20							27.5		26.5			
砕石5号	20～13							19.5	21.2	15.5			26.0
砕石6号	13～5	37.0	36.8	83.8	78.6	66.5	28.0	22.3	20.5	21.0	32.0	87.0	26.0
砕石7号	5～2.5	21.5	21.7			9.4	14.0	12.8	11.0	9.5	18.0		17.5
クラッシャーラン	C4.0												
リターンングス													
細砂		18.0	18.2	2.0	5.4	10.2	18.0	18.6	11.0	12.0	15.0	9.0	12.0
中目砂				7.3	10.8	1.0		3.0					
細砂		17.0	16.8	1.8	1.0	15.5	16.3	8.5	8.5	28.0			12.5
石粉		6.5	6.5	5.1	5.2	11.9	5.0	5.2	6.0	7.0	4.0	7.0	
スリート727A	60～80	5.5						5.2	4.0	4.0		3.8	
高機能改質727A ⁺ (一般地域用)				4.7	4.9								
改質727A ⁺ (一般地域用)			5.5			5.4		5.5			6.5		
HiMA用特種727A ⁺													5.6
はく離防止剤		0.0165					0.0156		0.0120				
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

改質As使用

空飽率20%

空飽率17%

はく離防止剤あり

はく離防止剤なし

配合①-1

道路名) 東九州自動車道 (清武JCT～門川)

種別	規格	表層TypeA	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層	基層 (改質7A(一般地域 域))	As安定	FB13	半たわみ用材	HiMA用混合物
砕石4号	40～20						24.5			
砕石5号	20～13					22.1	21.6	20.9		26.0
砕石6号	13～5	38.7	84.5	66.4	23.0	22.3	18.7	37.0	87.0	25.0
砕石7号	5～2.5	17.0		9.2	15.0	11.4	10.1	17.5		17.5
クラッシャーラン	C4.0									
リターンングス										
細砂		17.5	10.0	10.3	23.0	27.2			9.0	12.0
中目砂		5.0		2.0	10.9	11.4		9.5		
細砂		15.8				20.2	29.0			12.5
石粉		6.0	5.5	12.1	6.0	6.1	6.5	7.0	4.0	7.0
スリート727A	60～80	5.5			4.8		4.0		3.8	
高機能改質727A ⁺ (一般地域用)			4.8							
改質727A ⁺ (一般地域用)				5.4				6.1		
HiMA用特種727A ⁺										5.6
はく離防止剤		0.0165			0.0144		0.0120			
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

配合①-2

道路名) 延岡南道路 (起点～終点)

種別	規格	表層TypeA	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層	基層 (改質7A(一般地域 域))	As安定 (はく離防止剤あり)	As安定 (はく離防止剤なし)	FB13	HiMA用混合物
砕石4号	40～20						24.5	26.0		
砕石5号	20～13					21.0	21.5	20.9		26.0
砕石6号	13～5	38.7	83.8	67.1	24.5	22.0	18.7	22.5	37.0	25.0
砕石7号	5～2.5	17.0		6.2	10.7	13.9	10.1	7.5	17.5	17.5
クラッシャーラン	C4.0									
リターンングス										
細砂		17.5	11.2	12.6	18.0	25.6			12.5	12.0
中目砂		5.0			5.3	11.0			9.5	
細砂		15.8				20.2	8.0	29.0		12.5
石粉		6.0	5.0	12.1	5.0	6.0	6.5	6.0	7.0	7.0
スリート727A	60～80	5.5			5.2		4.0	4.0		
高機能改質727A ⁺ (一般地域用)			4.9							
改質727A ⁺ (一般地域用)				5.4		4.8			6.1	
HiMA用特種727A ⁺										5.6
はく離防止剤		0.0165			0.0156		0.0120			
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

配合②

道路名) 九州自動車道 (栗野～鹿児島)・単人道路 (加治木～単人東)・南九州自動車道 (市東～鹿児島西)・東九州自動車道 (末吉財部～単人東)

種別	規格	表層TypeA	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層 (50回)	基層 (改質7A(一般地域 域))	基層 (75回)	As安定 (はく離防止剤あり)	As安定 (はく離防止剤なし)	FB13	FBS	半たわみ用材	SMA	BLG用混合物	HiMA用混合物
砕石4号	40～20							26.3	26.5						
砕石5号	20～13					23.6	22.0	22.7	15.7						25.0
砕石6号	13～5	36.2	84.0	67.3	22.3	23.3	21.3	20.7	21.5	33.5		86.8	54.5	25.1	30.5
砕石7号	5～2.5	21.0		6.0	14.0	14.0	14.7	10.6	10.0	17.8	51.0		13.5	23.0	12.5
リターンングス															
細砂		24.2	0.7	4.9	24.1	22.0	25.0	12.7	11.5	26.4	19.0		14.0		12.5
中目砂		12.8	10.3	8.4	11.4	14.0	11.7	8.7	9.5	15.9	19.5	9.2	7.0	24.0	12.5
細砂		5.8	5.0	11.4	4.6	4.8	4.7	5.3	5.5	6.5	10.5	4.0	11.0	27.9	7.0
石粉		6.0			5.1		5.0	4.0	4.0			3.6			
スリート727A	60～80	5.5						4.0	4.0						
高機能改質727A ⁺ (一般地域用)			4.8												
改質727A ⁺ (一般地域用)				5.4		5.2				6.4	6.4		6.2		
BLG用改質727A ⁺														9.4	
HiMA用727A ⁺															5.4
はく離防止剤		0.0168			0.0153		0.0151	0.0119							
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

50回・ストAs

75回・改質As

はく離防止剤あり

はく離防止剤なし

配合③-1

道路名) 長崎自動車道 (雄町～長崎)・長崎バイパス

種別	規格	表層TypeA	表層TypeA (改質7A(一般地 域用))	高機能Ⅰ型 (空飽率20%)	高機能Ⅰ型 (空飽率17%)	高機能Ⅱ型	基層	基層 (改質7A(一般地域 域))	As安定	FB13	FBS	HiMA用混合物
砕石4号	40～20								19.5			
砕石5号	20～13							16.0	21.0	22.0		24.5
砕石6号	13～5	39.0	35.0	84.0	80.5	66.0	27.0	23.0	22.0	28.5		28.0
砕石7号	5～2.5	19.0	24.0			10.5	16.0	15.0	11.2	22.5	50.0	14.5
リターンングス												
細砂		28.5						19.5				
中目砂			35.0	11.0	14.5	12.0		36.0	20.0	41.5	19.0	13.0
細砂		7.0				18.0						
石粉		6.5	6.0	5.0	5.0	11.5	3.5	5.0	5.3	7.5	12.0	7.0
スリート727A	60～80	5.5					4.9		4.0			
改質727A ⁺ (一般地域用)						5.4		4.7		6.2	6.2	
高機能改質727A ⁺ (一般地域用)			4.7	4.8								5.0
HiMA用727A ⁺												
はく離防止剤		0.0159					0.0147					
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		

空飽率20%

空飽率17%

配合③-2

道路名) 西九州自動車道 (筑雄JCT～佐々)

種別	規格	表層TypeA	表層TypeA (改質7A(一般地 域用))	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層	基層 (改質7A(一般地 域用))	As安定	FB13	FBS	グレースフィタルト混合物
砕石4号	40～20							14.0			
砕石5号	20～13					20.0	21.0	29.0			
砕石6号	13～5	37.5	37.5	83.0	70.0	26.5	25.5	22.5	31.0		28.0
砕石7号	5～2.5	20.2	20.2		6.5	10.5	8.5	8.0	17.0	53.5	26.0
リターンングス											
細砂		18.5	18.5			19.5	19.5	10.5	22.5		
中目砂		18.5	18.5	12.0	11.5	19.5	19.5	10.5	22.5	34.5	18.0
細砂		5.3	5.3	5.0	12.0	4.0	5.0	5.5	7.0	12.0	28.0
石粉		5.0				4.9		3.7			
スリート727A	60～80										
スリート727A	20～40				4.5						6.15
高機能改質727A ⁺ (一般地域用)				5.0		5.3	4.9		5.9	6.2	
改質727A ⁺ (一般地域用)											
改質アスファルト											2.05
はく離防止剤		0.015				0.0143					
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

配合④

道路名) 長崎自動車道 (島崎～東岸線)

種別	規格	表層TypeA	表層TypeA (改質7A(一般地 域用))	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層	基層 (改質7A(一般地 域用))	As安定	FB13	半たわみ用材	BLG用混合物
砕石4号	40～20							24.8			
砕石5号	20～13					21.5	23.0	13.8			
砕石6号	13～5	37.8	37.8	83.5	68.1	24.8	21.3	19.1	31.5	80.0	25.1
砕石7号	5～2.5	15.0	18.0		7.9	10.6	13.2	15.0	18.1	6.0	23.0
リターンングス											
細砂		18.8	18.8	11.4	6.4	25.7	17.8	17.1	30.1	9.0	
中目砂		18.8	18.8		6.2	12.7	10.7	4.7	12.8		24.0
石粉		6.6	6.6	5.1	11.4	4.7	6.0	5.5	7.5	5.0	27.9
スリート727A	60～80	5.0		4.7				3.8		3.3	
高機能改質727A ⁺ (一般地域用)											
改質727A ⁺ (一般地域用)			5.0		5.3		4.9		5.7		
BLG用改質727A ⁺											9.4
はく離防止剤		0.015				0.0144					
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

配合②

道路名) 長崎自動車道(東海浜～雄野)

種別	規格	表層TypeA	表層TypeA (改質7/1(一般地 域用))	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	基層	基層 (改質7/1(一般地 域用))	As安定	FB13	半たわみ用合材	FB5	BL6用混合物	HIMA用混合物
砕石4号	40～20						20.0	14.0					
砕石5号	20～13						21.0	29.0					24.5
砕石6号	13～5	37.5	37.5	83.0	70.0	36.5	25.5	22.5	31.0	86.2		23.0	28.0
砕石7号	5～2.5	20.2	20.2		6.5	10.5	9.5	8.0			53.5	26.0	14.5
リフトコンパス													
粗砂		18.5	18.5			19.5	19.5	10.5	22.5	9.3			13.0
中砂		18.5	18.5	12.0	11.5	19.5	19.5	10.5	22.5		34.5	25.0	13.0
細砂													
石粉		5.3	5.3	5.0	12.0	4.0	5.0	5.5	7.0	4.5	12.0	26.0	7.0
S15～17278t	60～80	5.0				4.9		3.7		3.6			
高機能改質7278t (一般地域用)				4.5									
改質7278t (一般地域用)			5.00		5.3		4.9		5.9		6.2		9.5
改良用7278t													
HIMA用7278t													5.0
改質アスファルト													
はく離防止剤		0.015				0.014							
		100.00		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

配合③

道路名) 大分自動車道(日田～津布院)

種別	規格	表層TypeA	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	高機能Ⅲ型 (改質アス(積 雪寒冷地))	基層	基層 (改質7/1(一般地 域用))	As安定	SMA (13mm)	FB13	半たわみ用合材	HIMA用混合物	SMA13: 植物繊維0.3%を含まない。
砕石4号	40～20						28.8						
砕石5号	20～13					20.0	20.0	12.8				23.0	
砕石6号	13～5	35.3	84.1	67.1	67.1	29.5	29.5	22.8	62.5	31.0	85.5	28.0	
砕石7号	5～2.5	22.9		8.4	8.4	8.5	8.5	8.7	10.0	17.3		16.5	
リフトコンパス				1.1	1.1			2.2		1.8			
粗砂				7.1	7.1	27.0	27.0			7.5			
中砂		22.0	3.9					10.2	8.0	22.0	9.5	15.0	
細砂		14.0	6.9	5.3	5.3	9.5	9.5	9.2	7.0	13.3		10.5	
石粉		5.8	5.1	11.0	11.0	5.5	5.5	5.3	12.5	7.1	5.0	7.0	
S15～17278t	60～80	5.1				5.0		3.8			3.8		
高機能改質7278t (一般地域用)			4.8										
改質7278t (一般地域用)				5.4			5.0		5.7	6.3			
改良用7278t (積雪寒冷地用)					5.4								
HIMA用7278t												4.9	
はく離防止剤		0.0153				0.015							
		100.00		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

配合④

道路名) 大分自動車道(津布院～大分米良、日出IC(～津見)、東九州道(大分米良～佐伯)、日出バイパス(津見～日出))

種別	規格	表層TypeA	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	高機能Ⅲ型 (改質アス(積 雪寒冷地))	基層	基層 (改質7/1(一般地 域用))	As安定	SMA (13mm)	FB13	半たわみ用合材	HIMA用混合物	SMA13: 植物繊維0.3%を含まない。
砕石4号	40～20						18.0	18.0	28.8				
砕石5号	20～13						18.0	12.8				23.0	
砕石6号	13～5	35.3	84.1	67.1	67.1	28.0	28.0	22.8	62.5	31.0	85.5	28.0	
砕石7号	5～2.5	22.9		8.4	8.4	10.5	10.5	8.7	10.0	17.3		16.5	
リフトコンパス				1.1	1.1	12.0	12.0	2.2		1.8			
粗砂				7.1	7.1					7.5			
中砂		22.0	3.9			18.5	18.5	10.2	8.0	22.0	9.5	15.0	
細砂		14.0	6.9	5.3	5.3	8.0	8.0	9.2	7.0	13.3		10.5	
石粉		5.8	5.1	11.0	11.0	5.0	5.0	5.3	12.5	7.1	5.0	7.0	
S15～17278t	60～80	5.1				5.1		3.8			3.8		
高機能改質7278t (一般地域用)			4.8										
改質7278t (一般地域用)				5.4			5.1		5.7	6.3			
改良用7278t (積雪寒冷地用)					5.4								
HIMA用7278t												4.9	
はく離防止剤		0.0153				0.0153							
		100.00		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

配合⑤

道路名) 宇佐別府道路(津見～中津)

種別	規格	表層TypeA	高機能Ⅰ型	高機能Ⅱ型	高機能Ⅲ型 (改質アス(積 雪寒冷地))	基層	基層 (改質7/1(一般地 域用))	As安定	SMA (13mm)	FB13	HIMA用混合物	SMA13: 植物繊維0.3%を含まない。
砕石4号	40～20						18.0	18.0	28.8			
砕石5号	20～13						18.0	12.8				23.0
砕石6号	13～5	35.3	84.1	67.1	67.1	28.0	28.0	22.8	62.5	31.0	85.5	28.0
砕石7号	5～2.5	22.9		8.4	8.4	10.5	10.5	8.7	10.0	17.3		16.5
リフトコンパス				1.1	1.1	12.0	12.0	2.2		1.8		
粗砂				7.1	7.1					7.5		
中砂		22.0	3.9			18.5	18.5	10.2	8.0	22.0	9.5	15.0
細砂		14.0	6.9	5.3	5.3	8.0	8.0	9.2	7.0	13.3		10.5
石粉		5.8	5.1	11.0	11.0	5.0	5.0	5.3	12.5	7.1	5.0	7.0
S15～17278t	60～80	5.1				5.1		3.8			3.8	
高機能改質7278t (一般地域用)			4.8									
改質7278t (一般地域用)				5.4			5.1		5.7	6.3		
改良用7278t (積雪寒冷地用)					5.4							
HIMA用7278t												4.9
はく離防止剤		0.0153				0.0153						
		100.00		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

配合⑥

道路名) 沖縄自動車道(那覇～許田)

(基層「ベ」ンダ)

種別	規格	表層TypeA 砂岩	高機能Ⅰ型 砂岩	F B13 石灰岩	基層 (石灰岩)	基層 (石灰岩) (改質7/1(一般地 域用))	As安定 石灰岩	SMA (13mm)	高機能Ⅱ型	SMA13: 植物繊維0.3%を含まない。
砕石4号	40～20				20.5	20.0	30.0			沖縄産砕石4号
砕石5号	20～13						12.5			沖縄産砕石5号
砕石6号	13～5			31.0	25.0	25.5	21.5	55.0		沖縄産砕石6号
砕石7号	5～2.5			12.5	12.5	12.5	9.5	15.5		沖縄産砕石7号
砕石4号	40～20									北九州産砕石4号
砕石5号	20～13									北九州産砕石5号
砕石6号	13～5	35.0								北九州産砕石6号
砕石7号	5～2.5	22.0								北九州産砕石7号
砕石6号	13～5		84.5						67.0	山口産砕石6号
砕石7号	5～2.5								8.0	山口産砕石7号
リフトコンパス					7.5	9.0	11.5			
粗砂		13.0		12.0				11.5		
中砂(粗砂)		26.0			31.0	29.5	11.0	10.0	15.5	
細砂			11.0	40.0						
石粉		4.0	4.5	4.5	3.5	3.5	4.0	8.0	9.5	
S15～17278t	60～80	4.985			4.5		3.3			
高機能改質7278t (一般地域用)			4.5							5.2
改質7278t (一般地域用)				6.5		4.6		5.4		
はく離防止剤		0.0150								
		100.00		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	