

平成25 年8 月30日

西日本高速道路株式会社

土木工事共通仕様書（平成25年7月版）の訂正について

土木工事共通仕様書（平成25年7月版）について、別添のとおり訂正  
します。

正

単価表の項目	使用区分	使用構造物	材令28日における圧縮強度(N/mm <sup>2</sup> )	粗骨材の最大寸法(mm)	スランブ(ｃｍ) 注1)	空気量(%) 注1)	セメントの種類	最低セメント量(kg/m <sup>3</sup> )
A1-1	橋梁上部工(地覆壁高欄を含む)の鉄筋コンクリートに使用するもの	橋梁上部工(地覆壁高欄を含む)	30	25 20	8	4.5	普通型対付型セメント 高炉セメントB種	230
A1-3	鉄筋量の比較的多い構造物の鉄筋コンクリートに使用するもの	橋台・橋脚及び擁壁等の躯体部分(地覆壁高欄を含む。)鉄筋の付加部分、その他類似の構造物	30	25 20	8	4.5	普通型対付型セメント 高炉セメントB種	—
B1-2	鉄筋量の比較的多い構造物の鉄筋コンクリートに使用するもの	ケーソン、その他類似の構造物	24	25 20	8	4.5	早強型対付型セメント 高炉セメントB種	—
B1-3	鉄筋量の比較的多い構造物の鉄筋コンクリートに使用するもの	現場打ち用排水構造物(高さ、幅のいずれかが2mを超えるもの)、その他類似の構造物	24	25 20	8	4.5	普通型対付型セメント 高炉セメントB種	—
B1-4	耐震補強のための芯立てコンクリートに使用するもの	耐震補強対策工対象構造物	24	25 20	15	4.5	普通型対付型セメント 高炉セメントB種	—
B2-1	鉄筋量の比較的多い構造物の鉄筋コンクリートに使用するもの	橋台・橋脚及び擁壁等のフーチング部分、場所打ち型(人力掘削)、その他類似の構造物	24	40 25 20	8	4.5	普通型対付型セメント 高炉セメントB種	—
C1-1	無筋及び鉄筋量の比較的多くない小コンクリート構造物に使用するもの	用・排水構造物、その他類似の構造物	18	25 20	8	4.5	普通型対付型セメント 高炉セメントB種	—
C2-1	無筋及び鉄筋量の比較的多くないコンクリート構造物及びトンネルのインパートコンクリートに使用するもの	基礎コンクリート、無筋コンクリート擁壁、トンネルインパート、その他類似の構造物	18	40 25 20	8	4.5	普通型対付型セメント 高炉セメントB種	—
D1-1	構造物基礎の敷均しコンクリート、石積み、コンクリートブロック積み等の裏込めコンクリートに使用するもの	構造物基礎の敷均しコンクリート、石積み・コンクリートブロック積み等の裏込め、その他類似の構造物	18	40 25 20	—	—	普通型対付型セメント 高炉セメントB種 フライシートの付着	—
N1-1	ニューマチックケーソンの中詰めコンクリートに使用するもの	ニューマチックケーソンの中詰め	18	25 20	18	4.5	普通型対付型セメント 高炉セメントB種	—
P2-2	ポストテンション方式によるプレキャストのプレストレストコンクリート及び張出し架設を行う場所打ちのプレストレストコンクリートに使用するもの	ポストテンション方式によるプレキャストのプレストレストコンクリート、張出し架設を行う場所打ちのプレストレストコンクリート	40	25 20	8	4.5	早強型対付型セメント 高炉セメントB種	300
P2-4	鋼材量の多い張出し架設を行う場所打ちプレストレストコンクリートに使用するもの	張出し架設を行う場所打ちプレストレストコンクリート	40	25 20	12	4.5	早強型対付型セメント 高炉セメントB種	300
P3-2	一般の場所打ちプレストレストコンクリート及びプレキャスト部材の接継に用いるプレストレストコンクリートに使用するもの	一般の場所打ちプレストレストコンクリート、プレキャスト部材の接継に用いるプレストレストコンクリート	36	25 20	8	4.5	早強型対付型セメント 高炉セメントB種	300
P3-4	鋼材量の多い一般の場所打ちプレストレストコンクリートに使用するもの	一般の場所打ちプレストレストコンクリート	36	25 20	12	4.5	早強型対付型セメント 高炉セメントB種	300
P6-4	場所打ちプレストレストコンクリートに使用するもの	場所打ちプレストレストコンクリート	50	25 20	12	4.5	早強型対付型セメント 高炉セメントB種	300
T1-4	トンネルの覆工コンクリートに使用するもの	トンネルのアーチ及び側壁	24	25 20	21, 35~ 50 注2)	4.5	普通型対付型セメント 高炉セメントB種	270 (FA・LS) 330 (Ad)
T3-4	トンネルの覆上コンクリートに使用するもので繊維を混入したもの。	トンネルのアーチ及び側壁	24	25 20	21, 35~ 50 注2)	4.5	普通型対付型セメント 高炉セメントB種	270 (FA・LS) 340 (Ad)
Y1-1	場所打ち型(人力掘削を除く)に使用するもの	場所打ち型(人力掘削を除く)	30	25 20	15	4.5	普通型対付型セメント 高炉セメントB種	350

誤

単価表の項目	使用区分	使用構造物	材令28日における圧縮強度(N/mm <sup>2</sup> )	粗骨材の最大寸法(mm)	スランブ(ｃｍ) 注1)	空気量(%) 注1)	セメントの種類	最低セメント量(kg/m <sup>3</sup> )
A1-1	橋梁上部工(地覆壁高欄を含む)の鉄筋コンクリートに使用するもの	橋梁上部工(地覆壁高欄を含む)	30	25 20	8	4.5	普通型対付型セメント 高炉セメントB種	230
A1-3	鉄筋量の比較的多い構造物の鉄筋コンクリートに使用するもの	橋台・橋脚及び擁壁等の躯体部分(地覆壁高欄を含む。)鉄筋の付加部分、その他類似の構造物	30	25 20	8	4.5	普通型対付型セメント 高炉セメントB種	—
B1-2	鉄筋量の比較的多い構造物の鉄筋コンクリートに使用するもの	ケーソン、その他類似の構造物	24	25 20	8	4.5	早強型対付型セメント 高炉セメントB種	—
B1-3	鉄筋量の比較的多い構造物の鉄筋コンクリートに使用するもの	現場打ち用排水構造物(高さ、幅のいずれかが2mを超えるもの)、その他類似の構造物	24	25 20	8	4.5	普通型対付型セメント 高炉セメントB種	—
B1-4	耐震補強のための芯立てコンクリートに使用するもの	耐震補強対策工対象構造物	24	25 20	15	4.5	普通型対付型セメント 高炉セメントB種	—
B2-1	鉄筋量の比較的多い構造物の鉄筋コンクリートに使用するもの	橋台・橋脚及び擁壁等のフーチング部分、場所打ち型(人力掘削)、その他類似の構造物	24	40 25 20	8	4.5	普通型対付型セメント 高炉セメントB種	—
C1-1	無筋及び鉄筋量の比較的多くない小コンクリート構造物に使用するもの	用・排水構造物、その他類似の構造物	18	25 20	8	4.5	普通型対付型セメント 高炉セメントB種	—
C2-1	無筋及び鉄筋量の比較的多くないコンクリート構造物及びトンネルのインパートコンクリートに使用するもの	基礎コンクリート、無筋コンクリート擁壁、トンネルインパート、その他類似の構造物	18	40 25 20	8	4.5	普通型対付型セメント 高炉セメントB種	—
D1-1	構造物基礎の敷均しコンクリート、石積み、コンクリートブロック積み等の裏込めコンクリートに使用するもの	構造物基礎の敷均しコンクリート、石積み・コンクリートブロック積み等の裏込め、その他類似の構造物	18	40 25 20	—	—	普通型対付型セメント 高炉セメントB種 フライシートの付着	—
N1-1	ニューマチックケーソンの中詰めコンクリートに使用するもの	ニューマチックケーソンの中詰め	18	25 20	18	4.5	普通型対付型セメント 高炉セメントB種	—
P2-2	ポストテンション方式によるプレキャストのプレストレストコンクリート及び張出し架設を行う場所打ちのプレストレストコンクリートに使用するもの	ポストテンション方式によるプレキャストのプレストレストコンクリート、張出し架設を行う場所打ちのプレストレストコンクリート	40	25 20	8	4.5	早強型対付型セメント 高炉セメントB種	300
P2-4	鋼材量の多い張出し架設を行う場所打ちプレストレストコンクリートに使用するもの	張出し架設を行う場所打ちプレストレストコンクリート	40	25 20	12	4.5	早強型対付型セメント 高炉セメントB種	300
P3-2	一般の場所打ちプレストレストコンクリート及びプレキャスト部材の接継に用いるプレストレストコンクリートに使用するもの	一般の場所打ちプレストレストコンクリート、プレキャスト部材の接継に用いるプレストレストコンクリート	36	25 20	8	4.5	早強型対付型セメント 高炉セメントB種	300
P3-4	鋼材量の多い一般の場所打ちプレストレストコンクリートに使用するもの	一般の場所打ちプレストレストコンクリート	36	25 20	12	4.5	早強型対付型セメント 高炉セメントB種	300
P6-4	場所打ちプレストレストコンクリートに使用するもの	場所打ちプレストレストコンクリート	50	25 20	12	4.5	早強型対付型セメント 高炉セメントB種	300
T1-4	トンネルの覆工コンクリートに使用するもの	トンネルのアーチ及び側壁	24	25 20	21, 35~ 50 注2)	4.5	普通型対付型セメント 高炉セメントB種	270 (FA・LS) 330 (Ad)
T3-4	トンネルの覆上コンクリートに使用するもので繊維を混入したもの。	トンネルのアーチ及び側壁	24	25 20	21, 35~ 50 注2)	4.5	普通型対付型セメント 高炉セメントB種	270 (FA・LS) 340 (Ad)
Y1-1	場所打ち型(人力掘削を除く)に使用するもの	場所打ち型(人力掘削を除く)	30	25 20	15	4.5	普通型対付型セメント 高炉セメントB種	350